

Exterior

Interior

Solar Screen

NEUTRAL 40 UVC

Ochrana proti slunečnímu záření
Proti změně barvy - Interiér

Popis

Pečlivě aplikovaná fólie Neutral 40 UVC na jakémkoliv skleněném povrchu vysoce účinně absorbuje ultrafialové záření a světlo ze slunečního nebo měsíčního svitu. Fólie chrání předměty a nábytek vystavené slunečnímu nebo měsíčnímu svitu, aby neztratily barvu a předčasně nezestárly.

Propustnost viditelného světla (%)




Odraz viditelného světla – vnější (%)



Odraz UV (%)












Celkově odražená solární energie (%)



||| Jednoduché zasklení 3 mm – bez fólie ■ Fólie aplikovaná na jednoduché zasklení 3 mm



Vlastnosti

-  **Záruka**
10 roky
-  **Hodnocení odolnosti vůči požáru**
M1
-  **Skladování za doporučených podmínek**
3 roky
-  **REACH / RoHS**
Kompatibilní
-  **Dostupné šířky**
152 cm
-  **Typ instalace**
Interiér
-  **Barva zvenčí**
Světlá Šedá
-  **Délka**
30.5 m
-  **Uhlíková stopa produktu (LCA)**
1.04 kgCO₂e/m²

Energetické a ekologické přínosy⁰¹

-  **Úspora energie**
6.1 kWh/m²/rok
-  **Snižování uhlíkové stopy**
1.9 kgCO₂/m²
-  **Finanční úspora**
1 euros/m²/rok



Přístup k našemu
kalkulátoru úspor energie

Optické a solární vlastnosti


Typ zasklení	Jednoduché sklo 3 mm		Dvojitě Low-E	
	Bez fólie	S fólií	Bez fólie	S fólií
Odraz UV (%)	25	99	40	99
Propustnost viditelného světla (%)	91	66	82	60
Odraz viditelného světla – vnější (%)	8	11	11	16
Odraz viditelného světla – vnitřní (%)	8	11	12	16
Odraz solární energie (%)	5	18	28	28
Absorpce solární energie (%)	8	26	12	35
Přenos solární energie (%)	87	56	60	36
Celkově odražená solární energie (%)	12	41	35	38
Redukce oslnění (%)	-	28	-	20
Stínící koeficient	-	0.67	-	0.95
g-hodnota	0.88	0.59	0.65	0.62
U-hodnota	5.8	5.8	1.1	1.1

Konstrukce

- 1 Tvrdá vrstva odolná proti škrábancům poskytující ochranu povrchu, trvanlivost a snadné čištění
- 2 Polyester vysoké optické kvality s/IR-blokující kovovou částicovou vrstvou
- 3 Spojovací lepidlo
- 4 Polyester vysoké optické kvality
- 5 PS lepidlo, polymerizuje se sklem během 15-dnů
- 6 Jednorázový PET ochranný liner

-  **Složení**
PET
-  **Tloušťka**
50 μm

Detaily



Doporučení pro aplikaci⁰²

Vertikální situace a pro standardní skleněnou plochu

- Čiré jednoduché sklo ✓
- Tónované jednoduché sklo ✓
- Odrazné tónované jednoduché sklo ✓
- Čiré dvojitě sklo ✓
- Tónované dvojitě sklo ✓
- Odrazné tónované dvojitě sklo ✓
- Plynem plněné dvojitě sklo – Low E ✓
- Stadip Ext. čiré dvojitě sklo ✓
- Stadip Int. čiré dvojitě sklo !

✓ Ano × Nedoporučeno ! Ostražitost

Doporučení pro údržbu



Otevřít video s
radami k instalaci a
údržbě

⁰¹ Hodnoty vycházejí ze studie provedené v klimatizované budově v Lucembursku, kde byla fólie aplikována na dvojitě sklo low-E orientované na východ. Zvažované topné měsíce jsou od října do března a chladicí měsíce od dubna do září. Předpokládáme elektrické vytápění typu tepelného čerpadla s účinností 3,5 a elektrický chladicí systém s účinností 3. Více informací naleznete v našem online nástroji.

⁰² Doporučení na základě zasklené plochy do 2,5 m², pro potvrzení nebo analýzu tepelného šoku nás prosím kontaktujte. Údaje v tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Podívejte se na naše záruky a všeobecné obchodní podmínky.