

Solar Screen

NEUTRAL 465 C

Bezpečnostní
Zabezpečení - Kombinace

Popis

Bezpečnostní fólie Neutral 465 C velmi účinně snižují teplotu vznikající v důsledku slunečního svitu a při tom umožňují prostup části přirozeného světla. Pomáhají účinně chránit před oslněním sluncem a vnějšímu vzhledu budov propůjčují také barvu a nádech originality. Jsou designovány jako fólie chránící soukromí a poskytují ochranu před roztříštěným sklem v případě nárazu.

Certifikace

REACH / RoHS
Kompatibilní

Hodnocení odolnosti vůči požáru
M1

Certified B Corporation

Zobrazit testovací videa bezpečnostní fólie

Solar Screen

NEUTRAL 465 C

Bezpečnostní
Zabezpečení - Kombinace

Vlastnosti

Záruka
Až 5 roky

Hodnocení odolnosti vůči požáru
M1

Skladování za doporučených podmínek
3 roky

REACH / RoHS
Kompatibilní

Dostupné šířky
152 cm

Typ instalace
Interiér

Barva zvenčí
Neutrální

Délka
30.5 m

Uhlíková stopa produktu (LCA)
2.5 kgCO2e/m²

Konstrukce

1 Tvrdá vrstva odolná proti škrábancům poskytující ochranu povrchu, trvanlivost a snadné čištění
2 Polyester vysoké optické kvality
3 Spojovací lepidlo
4 Polyester vysoké optické kvality
5 Vyztužené PS lepidlo podporující elasticitu fólie při nárazu, polymerizuje se sklem během 30dnů
6 Jednorázový PET ochranný liner

Složení
PET

Tloušťka
125 µm

Mechanické vlastnosti

Tahová síla při přetržení
28 kg/cm

Prodloužení při zlomu
125%

Optické a solární vlastnosti

	Jednoduché sklo 3 mm		Dvojité Low-E	
Typ zasklení	Bez fólie	S fólií	Bez fólie	S fólií
Odraz UV (%)	25	99	40	N/A
Propustnost viditelného světla (%)	**91**	**35**	**82**	**N/A**
Odraz viditelného světla – vnější (%)	8	15	11	N/A
Odraz viditelného světla – vnitřní (%)	8	14	12	N/A
Odraz solární energie (%)	5	26	28	N/A
Absorpce solární energie (%)	8	39	12	N/A
Přenos solární energie (%)	87	35	60	N/A
Celkově odražená solární energie (%)	**12**	**52**	**35**	**N/A**
Redukce oslnění (%)	-	62	-	N/A
Stínící koeficient	-	0.51	-	N/A
g-hodnota	**0.88**	**0.45**	**0.65**	**N/A**
U-hodnota	5.8	5.7	1.1	N/A

Doporučení pro aplikaci[01]

Vertikální situace a pro standardní skleněnou plochu

Čiré jednoduché sklo	✓
Tónované jednoduché sklo	×
Odrazné tónované jednoduché sklo	✓
Čiré dvojité sklo	!
Tónované dvojité sklo	×
Odrazné tónované dvojité sklo	✓
Plynem plněné dvojité sklo – Low E	×
Stadip Ext. čiré dvojité sklo	×
Stadip Int. čiré dvojité sklo	×

✓ Ano × Nedoporučeno ! Ostražitost

Doporučení pro údržbu

Bezpečnostní fólie s vyztuženým PS lepidlem, vyžaduje vhodný aplikační roztok: Slide On (600-FO2) nebo Film On (600-F0355) naředěný v poměru 2 cL/l vody, a vhodnou bezpečnostní stěrku (150-054 / 150-055 / 150-056). Fólii nečistěte alespoň jeden měsíc a neaplikujte na ni samolepky nebo jiné lepicí materiály.

Stáhnout rady k instalaci a údržbě

01 Doporučení na základě zasklené plochy do 2,5 m², pro potvrzení nebo analýzu tepelného šoku nás prosím kontaktujte.
Údaje v tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Podívejte se na naše záruky a všeobecné obchodní podmínky.