

Solar Screen

CLEAR 4 XC

Sikkerhed

Sikkerhed - Forebyggelse

Beskrivelse

Clear 4 XC film secures your windows and prevents broken glass from scattering in the event of an impact. Perfectly transparent and easy to apply.

Certificeringer

REACH / RoHS
Overensstemmende

Brandmodstandsklasse
M1

Certified B Corporation

Se testvideoer om sikkerhedsfilmen

Solar Screen

CLEAR 4 XC

Sikkerhed
Sikkerhed - Forebyggelse

Egenskaber

Garanti
Op til 5 år

Brandmodstandsklasse
M1

Opbevaring i anbefalede forhold
3 år

REACH / RoHS
Overensstemmende

Tilgængelige bredder
122 cm, 152 cm, 183 cm

Installationstype
Udvendig

Farve fra ydersiden
Transparent

Længde
30.5 m

Produkters CO_2-fodaftryk (LCA) ($kgCO_2e/m^2$)
2.42 kgCO2e/m²

Opbygning

1 Ridse-resistent hård belægning der giver overfladebeskyttelse, holdbarhed og nem rengøring
2 Høj optisk kvalitet polyester
3 Forstærket PS-klæbemiddel til at følge filmens elasticitet i tilfælde af stød, polymeriserer med glas inden for 30 dage
4 Beskyttelses PET slipforing, engangs efter installation

Sammensætning
PET

Tykkelse
120 µm

Mekaniske egenskaber

Trækkraft ved brud
28 kg/cm

Forlængelse ved brud
125%

Optiske og solare egenskaber

	Enkeltglas 3 mm		Dobbelt Low-E	
Rudetype	Ingen film	Med film	Ingen film	Med film
UV-afvisning (%)	25	99	40	99
Synligt lystransmission (%)	**91**	**91**	**82**	**82**
Synligt lysreflektion – udvendig (%)	8	8	11	11
Synligt lysreflektion – indvendig (%)	8	8	12	11
Solenergireflektion (%)	5	10	28	28
Solenergiabsorption (%)	8	8	12	18
Solenergitransmission (%)	87	82	60	54
Total solenergi afvist (%)	**12**	**17**	**35**	**39**
Blændingsreduktion (%)	-	8	-	1
Skyggekoefficient	-	0.90	-	0.94
g-værdi	**0.88**	**0.83**	**0.65**	**0.61**
U-værdi (W/m².°C)	5.8	5.7	1.1	1.1

Anbefalinger til påføring[01]

Vertikal situation og for en standard glasflade

Klar enkeltrude	✓
Tonet enkeltrude	✓
Reflekterende tonet enkeltrude	✓
Klar dobbeltrude	✓
Tonet dobbeltrude	✓
Reflekterende tonet dobbeltrude	✓
Gasfyldt dobbeltrude - Low E	✓
Stadip Ext. klar dobbeltrude	✓
Stadip Int. klar dobbeltrude	✓

✓ Ja × Frarådes ! Forsigtighed

Installations- og Vedligeholdelsesråd

Sikkerhedsfólie med forstærket PS-klæber, kræver en egnet applikeringsopløsning: Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) fortyndet til 2 cL/l vand, samt en passende sikkerhedsstøder (150-054 / 150-055 / 150-056). Rengør ikke i mindst en måned og påfør ikke klistermærker/klæbemidler på fólién.

Download installations- og vedligeholdelsesrådene

01 Rådgivning baseret på en glaseret overflade på op til 2,5 m², kontakt os venligst for enhver bekræftelse eller analyse af termisk chok.
Oplysningerne i dette datablad er ikke kontraktlige, SOLAR SCREEN forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine produkter. Se vores garantier og almindelige salgsbetingelser.