



Solar  Screen

CLEAR AB Anti-Fog

Sikkerhed

Specialitet - Anti Tåge

Beskrivelse

Clear AB Anti Fog film forhindrer vinduer og spejle i at dugge til ved temperaturkontraster, f.eks. i badeværelser, swimmingpools, saunaer, koldrum etc

Certificeringer



REACH / RoHS

Overensstemmende



Brandmodstandsklasse

M1

Certified












Corporation





Se testvideoer om
sikkerhedsfilmen

Egenskaber



-  **Garanti**
2 år
-  **Brandmodstandsklasse**
M1
-  **Opbevaring i anbefalede forhold**
3 år
-  **REACH / RoHS**
Overensstemmende
-  **Tilgængelige bredder**
152 cm
-  **Installationstype**
Indvendig
-  **Farve fra ydersiden**
Transparent
-  **Længde**
30.5 m
-  **Produkters CO₂-fodaftryk (LCA)**
(kgCO₂e/m²)
1.23 kgCO₂e/m²

Opbygning

- 1 Beskyttelses PET slipforing, engangs efter installation
- 2 Ridse-resistent hård belægning der giver overfladebeskyttelse, holdbarhed og nem rengøring
- 3 Høj optisk kvalitet polyester
- 4 Forstærket PS-klæbemiddel til at følge filmens elasticitet i tilfælde af stød, polymeriserer med glas inden for 30 dage
- 5 Beskyttelses PET slipforing, engangs efter installation

-  **Sammensætning**
PET
-  **Tykkelse**
100 µm

Mekaniske egenskaber

-  **Trækstyrke ved brud**
N/A
-  **Forlængelse ved brud**
N/A

Optiske og solare egenskaber

Rudetype	Enkeltglas 3 mm		Dobbelt Low-E	
	Ingen film	Med film	Ingen film	Med film
UV-afvisning (%)	25	99	40	99
Synligt lysttransmission (%)	91	87	82	79
Synligt lysreflektion – udvendig (%)	8	11	11	16
Synligt lysreflektion – indvendig (%)	8	11	12	16
Solenergireflektion (%)	5	10	12	24
Solenergiabsorption (%)	8	14	28	26
Solenergitransmission (%)	87	76	60	50
Total solenergi afvist (%)	12	18	35	35
Blændingsreduktion (%)	-	14	-	4
Skyggekoeficient	-	0.90	-	1.0
g-værdi	0.88	0.82	0.65	0.65

Anbefalinger til påføring⁰¹

Vertikal situation og for en standard glasflade

- Klar enkeltrude ✓
- Tonet enkeltrude ✓
- Reflekterende tonet enkeltrude ✓
- Klar dobbeltrude ✓
- Tonet dobbeltrude ✓
- Reflekterende tonet dobbeltrude ✓
- Gasfyldt dobbeltrude - Low E ✓
- Stadip Ext. klar dobbeltrude ✓
- Stadip Int. klar dobbeltrude ✓

✓ Ja ✗ Frarådes ! Forsigtighed

Installations- og Vedligeholdelsesråd

Brug Slide On (600-F02) eller Film On (600-F0355) fortyndet til 2 cL/L vand til installation og rengøring. Rengør ikke i én måned efter installationen og påfør ikke klistermærker/klæbemidler på filmen.



Download
installations- og
vedligeholdelsesrådene

⁰¹ Rådgivning baseret på en glaseret overflade på op til 2,5 m², kontakt os venligst for enhver bekræftelse eller analyse af termisk chok.

Oplysningerne i dette datablad er ikke kontraktlige, SOLAR SCREEN forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine produkter. Se vores garantier og almindelige salgsbetingelser.