Solar Screen

SILVER 385 XC

Solkontrol

Sølv - Udvendig

Beskrivelse

Silver 385 XC har en avanceret trelags PET-konstruktion, der giver fremragende ydeevne og langvarig modstandsdygtighed over for vejret. Den reducerer solvarmetilførslen betydeligt, samtidig med at den tillader en moderat mængde naturligt lys at passere igennem. Dens raffinerede spejlfinish giver stærk blændingskontrol og dagslysprivathed, hvilket giver enhver facade et elegant, moderne udseende.

Certified B Corporation

Synligt lystransmission (%)

Synligt lysreflektion – udvendig (%)

UV-afvisning (%)



Total solenergi afvist (%)



Solar Screen

SILVER 385 XC

Solkontrol
Sølv - Udvendig

Egenskaber

Garanti
12 år

Brandmodstandsklasse
M1

Opbevaring i anbefalede forhold
3 år

REACH / RoHS
Overensstemmende

Tilgængelige bredder
122 cm, 152 cm, 183 cm

Installationstype
Udvendig

Farve fra ydersiden
Sølv

Længde
30.5 m

Produkters CO_2-fodaftryk (LCA) ($kgCO_2e/m^2$)
1.4 kgCO2e/m²

Opbygning

1 Ridse-resistent hård belægning der giver overfladebeskyttelse, holdbarhed og nem rengøring
2 Høj optisk kvalitet polyester med IR-blokerende metalliske partikler belægning
3 Sammenføjningslim
4 Høj optisk kvalitet polyester
5 Sammenføjningslim
6 Høj optisk kvalitet polyester
7 PS-klæbemiddel, polymeriserer med glas inden for 15 dage
8 Beskyttelses PET slipforing, engangs efter installation

Sammensætning
PET

Tykkelse
75 µm

Detaljer



Energimæssige og miljømæssige fordele[01]

Energibesparelser
108 kWh/m²/år

CO_2-aftryksreduktion
34 kgCO2/m²

Økonomisk besparelse
25 euros/m²/år

Få adgang til vores energibesparelsesberegner

Optiske og solare egenskaber

	Enkeltglas 3 mm		Dobbelt Low-E	
Rudetype	Ingen film	Med film	Ingen film	Med film
UV-afvisning (%)	25	99	40	99
Synligt lystransmission (%)	**91**	**14**	**82**	**13**
Synligt lysreflektion – udvendig (%)	8	67	11	67
Synligt lysreflektion – indvendig (%)	8	66	12	60
Solenergireflektion (%)	5	65	28	65
Solenergiabsorption (%)	8	23	12	25
Solenergitransmission (%)	87	12	60	9
Total solenergi afvist (%)	**12**	**83**	**35**	**89**
Infrarød afvisning (780-2500 nm) (%)	16	91	16	95
Blændingsreduktion (%)	-	85	-	84
Skyggekoefficient	-	0.19	-	0.13
g-værdi	**0.88**	**0.17**	**0.65**	**0.11**
U-værdi (W/m².°C)	5.8	5.8	1.1	1.1

Anbefalinger til påføring[02]

Vertikal situation og for en standard glasflade

Klar enkeltrude	✓
Tonet enkeltrude	✓
Reflekterende tonet enkeltrude	✓
Klar dobbeltrude	✓
Tonet dobbeltrude	✓
Reflekterende tonet dobbeltrude	✓
Gasfyldt dobbeltrude - Low E	✓
Stadip Ext. klar dobbeltrude	✓
Stadip Int. klar dobbeltrude	✓

✓ Ja × Frarådes ! Forsigtighed

Installations- og Vedligeholdelsesråd

Brug Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) fortyndet til 2 cL/L vand til installation og rengøring. Rengør ikke i mindst én måned efter installationen og påfør ikke klistermærker/klæbemidler på filmen. Ved udvendige installationer, anvend silikone omkring filmens kant for at forhindre oxidering. Se venligst meddelelsen „Ny garanti for udvendige film".

Få adgang til videoen med installations- og vedligeholdelsesråd

01 Værdier baseret på en undersøgelse udført på en klimatiseret bygning i Luxembourg, med en film monteret på et lavemissions-dobbeltglas, orienteret mod øst. Opvarmningsmånederne er fra oktober til marts, og kølingsmånederne fra april til september. Vi antager et elektrisk varmesystem af varmepumpetype med en effektivitet på 3,5 og et elektrisk kølesystem med en effektivitet på 3. For mere information, besøg vores onlineværktøj.

02 Rådgivning baseret på en glaseret overflade på op til 2,5 m², kontakt os venligst for enhver bekræftelse eller analyse af termisk chok.
Oplysningerne i dette datablad er ikke kontraktlige, SOLAR SCREEN forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine produkter. Se vores garantier og almindelige salgsbetingelser.