



Solar Screen


Beschreibung

Die Artika - X selbstklebende, reflektierende Fensterfolie wurde speziell entwickelt um Sie gegen die negativen Auswirkungen der Sonneneinstrahlung zu schützen. Des weiteren wird die solare Erwärmung und Blendung durch die Sonne minimiert. Diese Folie wurde speziell für Polycarbonat und andere Kunststoffe entwickelt.

ARTIKA - X

Sonnenschutzfolie
Polycarbonat - Außen

Sichtbare Licht-Transmission (%)




Sichtbare Licht-Reflexion – Extern (%)



UV-Abweisung (%)



Gesamt Solarenergie abgewiesen (%)



||| 3 mm Einfachverglasung – ohne Folie ■ Folie auf 3 mm Einfachverglasung aufgebracht



Eigenschaften


	Garantie	4 Jahre
	Feuerwiderstandsklasse	M1
	Lagerung unter empfohlenen Bedingungen	3 Jahre
	REACH / RoHS	Konform
	Verfügbare Breiten	152 cm
	Installationsart	Außen
	Farbe von außen	Weiß
	Länge	50 m
	Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (LCA)	1.26 kgCO ₂ e/m ²

Aufbau

- 75µm gegossenes PVC
- Halb Permanenter Klebstoff, der die Entgasung der tatsächlichen Oberfläche erlaubt und die Klebstoffübertragung beim Entfernen begrenzt
- Papier-Trägerliner, der digitalen Zuschnitt ermöglicht

Zusammensetzung
PVC **Dicke**
80 µm

Details



Energie- und Umweltvorteile⁰¹

	Energieeinsparung	N/A
	Reduktion des CO₂-Fußabdrucks	N/A
	Finanzielle Einsparung	N/A



Greifen Sie auf unser Energiekalkulator Tool zu

Optische und Solare Eigenschaften

Einfachverglasung 3 mm			Doppel Low-E	
Scheibentyp	Ohne Folie	Mit Folie	Ohne Folie	Mit Folie
UV-Abweisung (%)	25	99	40	N/A
Sichtbare Licht-Transmission (%)	91	14	82	N/A
Sichtbare Licht-Reflexion – Extern (%)	8	72	11	N/A
Sichtbare Licht-Reflexion – Intern (%)	8	44	12	N/A
Solarenergie-Reflektion (%)	5	59	12	N/A
Solarenergie-Absorption (%)	8	25	28	N/A
Solarenergie-Transmission (%)	87	16	60	N/A
Gesamt Solarenergie abgewiesen (%)	12	80	35	N/A
Blendreduktion (%)	-	88	-	N/A
Beschattungskoeffizien	-	0.2	-	N/A
g-Wert	0.88	0.18	0.65	N/A
U-Wert (W/m ² .°C)	5.8	0.22	1.1	N/A

Anwendungsempfehlungen⁰²

Vertikale Situation und für eine Standard-Glasfläche

Klarglas Einscheibenverglasung	✓
Getönte Einscheibenverglasung	!
Reflektierende getönte...	✓
Klarglas Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	!
Reflektierende getönte...	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low...	!
VSG - Ext. klar Doppelverglasung	✓
VSG - Int. klar Doppelverglasung	✓

✓ Ja ✗ Nicht empfohlen ! Vorsicht

Installations- und Wartungshinweise

Verwenden Sie Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 2 cL/L Wasser, für Installation und Reinigung. Reinigen Sie nicht innerhalb eines Monats nach der Installation und bringen Sie keine Aufkleber/Klebstoffe auf der Folie an.



Hier finden Sie ein Video zu Installations- und Wartungshinweisen

01 Werte basieren auf einer Studie, die an einem klimatisierten Gebäude in Luxemburg durchgeführt wurde, mit einer Folie auf einer Low-E-Doppelverglasung, nach Osten ausgerichtet. Die Heizmonate reichen von Oktober bis März, die Kühlmonate von April bis September. Wir gehen von einem elektrischen Heizsystem vom Typ Wärmepumpe mit einem Wirkungsgrad von 3,5 und einem elektrischen Kühlsystem mit einem Wirkungsgrad von 3 aus. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unser Online-Tool.

02 Beratung basierend auf einer verglasten Fläche bis zu 2,5 m², bitte kontaktieren Sie uns für jede Bestätigung oder Analyse von thermischem Schock. Die Angaben in diesem Informationsblatt sind nicht vertraglich, SOLAR SCREEN behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Produkte jederzeit zu ändern. Bitte beachten Sie unsere Garantien und allgemeinen Verkaufsbedingungen.