

# Solar Screen

## Beschreibung

Sorgfältig, auf jede Art von Verglasung aufgebracht absorbiert die Clear 1 UVC effektiv die UV-Strahlen von Sonne und Mond (99% bis zu 385 nm). Die Folie schützt Ihr Interieur vor Ausbleichen und vorzeitigen Altern, auf Grund von Sonneneinstrahlung.

## CLEAR 1 UVC

Sonnenschutzfolie  
Anti-Verfärbung - Innen


### Sichtbare Licht-Transmission (%)




### Sichtbare Licht-Reflexion – Extern (%)



### UV-Abweisung (%)



### Gesamt Solarenergie abgewiesen (%)



||| 3 mm Einfachverglasung – ohne Folie ■ Folie auf 3 mm Einfachverglasung aufgebracht



### Eigenschaften

	<b>Garantie</b> 10 Jahre
	<b>Feuerwiderstandsklasse</b> M1
	<b>Lagerung unter empfohlenen Bedingungen</b> 3 Jahre
	<b>REACH / RoHS</b> Konform
	<b>Verfügbare Breiten</b> 152 cm, 183 cm
	<b>Installationsart</b> Innen
	<b>Farbe von außen</b> Transparent
	<b>Länge</b> 30.5 m
	<b>Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (LCA)</b> 1.04 kgCO2e/m²

### Aufbau

- 1 Kratz-resistente harte Beschichtung, die Oberflächenschutz, Haltbarkeit und einfache Reinigung bietet
- 2 Polyester hoher optischer Qualität
- 3 Verbindender Klebstoff
- 4 Polyester hoher optischer Qualität
- 5 Halb-permanenter Klebstoff, der die Entfernung der Folie vom Fenster erleichtert
- 6 Schützender PET-Liner, der nach der Installation entsorgt wird




**Zusammensetzung**  
PET



**Dicke**  
50 µm

### Details



### Energie- und Umweltvorteile<sup>01</sup>



**Energieeinsparung**  
N/A



**Reduktion des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks**  
N/A



**Finanzielle Einsparung**  
N/A



Greifen Sie auf unser  
Energiekalkulator Tool zu

### Optische und Solare Eigenschaften

Scheibentyp	Einfachverglasung 3 mm		Doppel Low-E	
	Ohne Folie	Mit Folie	Ohne Folie	Mit Folie
UV-Abweisung (%)	25	99	40	99
<b>Sichtbare Licht-Transmission (%)</b>	<b>91</b>	<b>90</b>	<b>82</b>	<b>75</b>
Sichtbare Licht-Reflexion – Extern (%)	8	9	11	14
Sichtbare Licht-Reflexion – Intern (%)	8	9	12	14
Solarenergie-Reflektion (%)	5	9	12	24
Solarenergie-Absorption (%)	8	7	28	21
Solarenergie-Transmission (%)	87	84	60	55
<b>Gesamt Solarenergie abgewiesen (%)</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
Blendreduktion (%)	-	12	-	11
Beschattungskoeffizien	-	0.97	-	1
<b>g-Wert</b>	<b>0.88</b>	<b>0.85</b>	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>

### Anwendungsempfehlungen<sup>02</sup>

Vertikale Situation und für eine Standard-Glasfläche

Klarglas Einscheibenverglasung	✓
Getönte Einscheibenverglasung	✓
Reflektierende getönte...	✓
Klarglas Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende getönte...	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low...	✗
VSG - Ext. klar Doppelverglasung	✓
VSG - Int. klar Doppelverglasung	✓

✓ Ja    ✗ Nicht empfohlen    ! Vorsicht

### Installations- und Wartungshinweise

Verwenden Sie Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 2 cL/L Wasser, für Installation und Reinigung. Reinigen Sie nicht innerhalb eines Monats nach der Installation und bringen Sie keine Aufkleber/Klebstoffe auf der Folie an.



Hier finden Sie  
ein Video zu  
Installations- und  
Wartungshinweisen

01 Werte basieren auf einer Studie, die an einem klimatisierten Gebäude in Luxemburg durchgeführt wurde, mit einer Folie auf einer Low-E-Doppelverglasung, nach Osten ausgerichtet. Die Heizmonate reichen von Oktober bis März, die Kühlmonate von April bis September. Wir gehen von einem elektrischen Heizsystem vom Typ Wärmepumpe mit einem Wirkungsgrad von 3,5 und einem elektrischen Kühlsystem mit einem Wirkungsgrad von 3 aus. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unser Online-Tool.

02 Beratung basierend auf einer verglasten Fläche bis zu 2,5 m<sup>2</sup>, bitte kontaktieren Sie uns für jede Bestätigung oder Analyse von thermischem Schock. Die Angaben in diesem Informationsblatt sind nicht vertraglich, SOLAR SCREEN behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Produkte jederzeit zu ändern. Bitte beachten Sie unsere Garantien und allgemeinen Verkaufsbedingungen.