



## Solar Screen

## CLEAR 8 C

Sicherheit

Sicherheit - Schutz

### Beschreibung

Die transparente Folie Clear 8 C sichert Ihre Fenster im Falle einer Explosion, eines Aufpralls oder eines Feuers, indem die Folie das umherfliegen von gesplittertem Glas verhindert. Eine Anwendung auf größeren Glasflächen ist möglich. Die Clear 8XC entspricht der europäischen Norm EN 12600.

### Zertifizierungen

 **REACH / RoHS**  
Konform

 **EN 12600**  
1B1

 **EN 356**  
P1A

 **Feuerwiderstandsklasse**  
M1



Testvideos zur  
Sicherheitsfolie  
ansehen

## Eigenschaften

 <b>Garantie</b> 10 Jahre
 <b>Feuerwiderstandsklasse</b> M1
 <b>Lagerung unter empfohlenen Bedingungen</b> 3 Jahre
 <b>REACH / RoHS</b> Konform
 <b>EN 12600</b> 1B1
 <b>EN 356</b> P1A
 <b>Verfügbare Breiten</b> 122 cm, 152 cm, 183 cm
 <b>Installationsart</b> Innen
 <b>Farbe von außen</b> Transparent
 <b>Länge</b> 30.5 m
 <b>Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (LCA)</b> 2.25 kgCO <sub>2</sub> e/m <sup>2</sup>

## Mechanische Eigenschaften

 <b>Zugfestigkeit bei Bruch</b> 165 MPa
 <b>Bruchdehnung</b> 125%

## Optische und Solare Eigenschaften

	Einfachverglasung 3 mm	Doppel Low-E		
Scheibentyp	Ohne Folie	Mit Folie	Ohne Folie	Mit Folie
UV-Abweisung (%)	25	95	40	99
<b>Sichtbare Licht-Transmission (%)</b>	<b>91</b>	<b>83</b>	<b>82</b>	<b>75</b>
Sichtbare Licht-Reflexion – Extern (%)	8	10	11	15
Sichtbare Licht-Reflexion – Intern (%)	8	10	12	15
Solarenergie-Reflektion (%)	5	10	12	24
Solarenergie-Absorption (%)	8	14	28	26
Solarenergie-Transmission (%)	87	76	60	50
<b>Gesamt Solarenergie abgewiesen (%)</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
Blendreduktion (%)	-	15	-	9
Beschattungskoeffizien	-	0.90	-	1.0
<b>g-Wert</b>	<b>0.88</b>	<b>0.82</b>	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>
U-Wert (W/m <sup>2</sup> °C)	5.8	5.7	1.1	1.1

## Aufbau

- 1 Kratz-resistente harte Beschichtung, die Oberflächenschutz, Haltbarkeit und einfache Reinigung bietet
- 2 Polyester hoher optischer Qualität
- 3 Verbindender Klebstoff
- 4 Polyester hoher optischer Qualität
- 5 Verstärkter PS-Klebstoff zur Begleitung der Elastizität der Folie im Fall eines Aufpralls, polymerisiert mit Glas innerhalb von 30 Tagen
- 6 Schützender PET-Liner, der nach der Installation entsorgt wird



**Zusammensetzung**  
PET



**Dicke**  
240 µm

## Anwendungsempfehlungen<sup>01</sup>

Vertikale Situation und für eine Standard-Glasfläche

Klarglas Einscheibenverglasung	✓
Getönte Einscheibenverglasung	✓
Reflektierende getönte...	✓
Klarglas Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende getönte...	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low...	✗
VSG - Ext. klar Doppelverglasung	✓
VSG - Int. klar Doppelverglasung	✓

✓ Ja    ✗ Nicht empfohlen    ! Vorsicht

## Installations- und Wartungshinweise

Sicherheitsfolie mit verstärktem PS-Klebstoff, erfordert eine geeignete Applikationslösung: Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355) verdünnt auf 2 cL/L Wasser, sowie eine geeignete Sicherheitsrakel (150-054 / 150-055 / 150-056). Mindestens einen Monat nicht reinigen und keine Aufkleber/Klebstoffe auf die Folie aufbringen.



Laden Sie die  
Installations- und  
Wartungshinweise  
herunter

<sup>01</sup> Beratung basierend auf einer verglasten Fläche bis zu 2,5 m<sup>2</sup>, bitte kontaktieren Sie uns für jede Bestätigung oder Analyse von thermischem Schock.

Die Angaben in diesem Informationsblatt sind nicht vertraglich, SOLAR SCREEN behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Produkte jederzeit zu ändern. Bitte beachten Sie unsere Garantien und allgemeinen Verkaufsbedingungen.