



Solar  Screen

CU 20 dB36

Sicherheit
Spezialfolien -
Anti-Hochfrequenz

Beschreibung

Die CU 20 dB36 - Anti-Hochfrequenzfolie reduziert die Sonnenwärme um ein Vielfaches und behält gleichzeitig einen Teil des natürlichen Lichts im Raum bei. Sie ermöglicht die Reduzierung der Blendung und verleiht dem Gebäude gleichzeitig eine farbige und persönliche Note. Schließlich schützt sie dank ihrer reinen Kupferlegierung effektiv vor hohen Frequenzen und dämpft bis zu 37 dB.

Zertifizierungen



REACH / RoHS
Konform



Feuerwiderstandsklasse
M1



ASTM D4935 (EMI)
EMI-Dämpfung: 35,9 dB bei 2 GHz











Certified

Corporation



Testvideos zur
Sicherheitsfolie
ansehen

Eigenschaften

-  **Garantie**
4 Jahre
-  **Feuerwiderstandsklasse**
M1
-  **Lagerung unter empfohlenen Bedingungen**
3 Jahre
-  **REACH / RoHS**
Konform
-  **ASTM D4935 (EMI)**
EMI-Dämpfung: 35,9 dB bei 2 GHz
-  **Verfügbare Breiten**
152 cm
-  **Installationsart**
Außen
-  **Farbe von außen**
Kupfer
-  **Länge**
30.5 m
-  **Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (LCA)**
1.26 kgCO₂e/m²

Mechanische Eigenschaften

-  **Zugkraft beim Bruch**
N/A
-  **Bruchdehnung**
N/A

Optische und Solare Eigenschaften

Scheibentyp	Einfachverglasung 3 mm		Doppel Low-E	
	Ohne Folie	Mit Folie	Ohne Folie	Mit Folie
UV-Abweisung (%)	25	99	40	99
Sichtbare Licht-Transmission (%)	91	20	82	18
Sichtbare Licht-Reflexion – Extern (%)	8	37	11	37
Sichtbare Licht-Reflexion – Intern (%)	8	37	12	37
Solarenergie-Reflektion (%)	5	39	28	40
Solarenergie-Absorption (%)	8	46	12	50
Solarenergie-Transmission (%)	87	15	60	11
Gesamt Solarenergie abgewiesen (%)	12	78	35	86
Blendreduktion (%)	-	79	-	76
Beschattungskoeffizient	-	0.31	-	0.22
g-Wert	0.88	0.27	0.65	0.14

Aufbau

- 1 Kratz-resistente harte Beschichtung, die Oberflächenschutz, Haltbarkeit und einfache Reinigung bietet
- 2 Gefärbtes Polyester hoher optischer Qualität mit einer IR-blockierenden Metallpartikelbeschichtung
- 3 Verbindender Klebstoff
- 4 Polyester hoher optischer Qualität
- 5 PS-Klebstoff, polymerisiert mit Glas innerhalb von 15 Tagen
- 6 Schützender PET-Liner, der nach der Installation entsorgt wird

-  **Zusammensetzung**
PET
-  **Dicke**
75 µm

Anwendungsempfehlungen⁰¹

Vertikale Situation und für eine Standard-Glasfläche

- Klarglas Einscheibenverglasung** ✓
- Getönte Einscheibenverglasung** ✓
- Reflektierende getönte...** ✓
- Klarglas Doppelverglasung** ✓
- Getönte Doppelverglasung** ✓
- Reflektierende getönte...** ✓
- Gasgefüllte Doppelverglasung - Low-!**
- VSG - Ext. klar Doppelverglasung** ✗
- VSG - Int. klar Doppelverglasung** !

✓ Ja ✗ Nicht empfohlen ! Vorsicht

Installations- und Wartungshinweise

Verwenden Sie Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 2 cL/L Wasser, für Installation und Reinigung. Reinigen Sie nicht innerhalb eines Monats nach der Installation und bringen Sie keine Aufkleber/Klebstoffe auf der Folie an.



Laden Sie die
Installations- und
Wartungshinweise
herunter

⁰¹ Beratung basierend auf einer verglasten Fläche bis zu 2,5 m², bitte kontaktieren Sie uns für jede Bestätigung oder Analyse von thermischem Schock.

Die Angaben in diesem Informationsblatt sind nicht vertraglich, SOLAR SCREEN behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Produkte jederzeit zu ändern. Bitte beachten Sie unsere Garantien und allgemeinen Verkaufsbedingungen.