



Solar Screen


Beschreibung

Die Metalux Plus ist eine selbstklebende reflektierende Folie und wurde speziell entwickelt, um gegen die negativen Auswirkungen der Sonneneinstrahlung zu schützen. Weiterhin wird die solare Erwärmung verringert sowie die Blendung durch das Sonnenlicht. Das Verblassen der Polycarbonat Scheiben und Kunststoffen wird auch erheblich verringert.

METALUX PLUS

Sonnenschutzfolie
Polycarbonat - Innen

Sichtbare Licht-Transmission (%)




Sichtbare Licht-Reflexion – Extern (%)



UV-Abweisung (%)



Gesamt Solarenergie abgewiesen (%)



||| 3 mm Einfachverglasung – ohne Folie ■ Folie auf 3 mm Einfachverglasung aufgebracht



Eigenschaften


 Garantie	8 Jahre
 Feuerwiderstandsklasse	M1
 Lagerung unter empfohlenen Bedingungen	3 Jahre
 REACH / RoHS	Konform
 Verfügbare Breiten	152 cm
 Installationsart	Innen
 Farbe von außen	Grau
 Länge	50 m
 Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (LCA)	1.26 kgCO ₂ e/m ²

Aufbau

- 1 80µm polymeres PVC
- 2 Halb Permanenter Klebstoff, der die Entgasung der tatsächlichen Oberfläche erlaubt und die Klebstoffübertragung beim Entfernen begrenzt
- 3 Papier-Trägerliner, der digitalen Zuschnitt ermöglicht

 **Zusammensetzung**
PVC  **Dicke**
80 µm

Details



Energie- und Umweltvorteile⁰¹

 Energieeinsparung	N/A
 Reduktion des CO₂-Fußabdrucks	N/A
 Finanzielle Einsparung	N/A



Greifen Sie auf unser Energiekalkulator Tool zu

Optische und Solare Eigenschaften

Scheibentyp		Einfachverglasung 3 mm		Doppel Low-E
	Ohne Folie	Mit Folie	Ohne Folie	Mit Folie
UV-Abweisung (%)	25	70	40	N/A
Sichtbare Licht-Transmission (%)	91	10	82	N/A
Sichtbare Licht-Reflexion – Extern (%)	8	25	11	N/A
Sichtbare Licht-Reflexion – Intern (%)	8	25	12	N/A
Solarenergie-Reflektion (%)	5	42	12	N/A
Solarenergie-Absorption (%)	8	44	28	N/A
Solarenergie-Transmission (%)	87	14	60	N/A
Gesamt Solarenergie abgewiesen (%)	12	84	35	N/A
Blendreduktion (%)	-	88	-	N/A
Beschattungskoeffizien	-	0.2	-	N/A
g-Wert	0.88	0.22	0.65	N/A

Anwendungsempfehlungen⁰²

Vertikale Situation und für eine Standard-Glasfläche

Klarglas Einscheibenverglasung	✓
Getönte Einscheibenverglasung	!
Reflektierende getönte...	✓
Klarglas Doppelverglasung	!
Getönte Doppelverglasung	✗
Reflektierende getönte...	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low...	✗
VSG - Ext. klar Doppelverglasung	✗
VSG - Int. klar Doppelverglasung	✗

✓ Ja ✗ Nicht empfohlen ! Vorsicht

Installations- und Wartungshinweise

Verwenden Sie Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 2 cL/L Wasser, für Installation und Reinigung. Reinigen Sie nicht innerhalb eines Monats nach der Installation und bringen Sie keine Aufkleber/Klebstoffe auf der Folie an.



Hier finden Sie ein Video zu Installations- und Wartungshinweisen

01 Werte basieren auf einer Studie, die an einem klimatisierten Gebäude in Luxemburg durchgeführt wurde, mit einer Folie auf einer Low-E-Doppelverglasung, nach Osten ausgerichtet. Die Heizmonate reichen von Oktober bis März, die Kühlmonate von April bis September. Wir gehen von einem elektrischen Heizsystem vom Typ Wärmepumpe mit einem Wirkungsgrad von 3,5 und einem elektrischen Kühlsystem mit einem Wirkungsgrad von 3 aus. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unser Online-Tool.

02 Beratung basierend auf einer verglasten Fläche bis zu 2,5 m², bitte kontaktieren Sie uns für jede Bestätigung oder Analyse von thermischem Schock. Die Angaben in diesem Informationsblatt sind nicht vertraglich, SOLAR SCREEN behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Produkte jederzeit zu ändern. Bitte beachten Sie unsere Garantien und allgemeinen Verkaufsbedingungen.