



Solar Screen

Beschreibung

Resistent gegenüber gängigen Lösungsmitteln, schützt die Safe 4 XC nicht nur gegen Graffitis und Tags, sondern auch vor Kratzern und Säureätzungen, welche durch Vandalismus entstehen können. Schnell installiert und ausgetauscht, ist die Folie auch als "Sicherheit" klassifiziert und verhindert das Herumfliegen von Glasscherben durch Einschläge, Explosionen und Feuer.

SAFE 4 XC

Sicherheit

Sicherheit - Prävention

Zertifizierungen



REACH / RoHS
Konform



Feuerwiderstandsklasse
M1



Testvideos zur
Sicherheitsfolie
ansehen

Eigenschaften

 Garantie	3 Jahre
 Feuerwiderstandsklasse	M1
 Lagerung unter empfohlenen Bedingungen	3 Jahre
 REACH / RoHS	Konform
 Verfügbare Breiten	122 cm, 152 cm, 183 cm
 Installationsart	Außen
 Farbe von außen	Transparent
 Länge	30.5 m
 Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (LCA)	2.15 kgCO2e/m²

Aufbau

- 1 Kratz-resistente harte Beschichtung, die Oberflächenschutz, Haltbarkeit und einfache Reinigung bietet
- 2 Polyester hoher optischer Qualität
- 3 Verbindender Klebstoff
- 4 Polyester hoher optischer Qualität
- 5 Verstärkter PS-Klebstoff zur Begleitung der Elastizität der Folie im Fall eines Aufpralls, polymerisiert mit Glas innerhalb von 30 Tagen
- 6 Schützender PET-Liner, der nach der Installation entsorgt wird



Zusammensetzung
PET



Dicke
125 µm

Mechanische Eigenschaften

 Zugfestigkeit bei Bruch	210 MPa
 Bruchdehnung	125%

Optische und Solare Eigenschaften

	Einfachverglasung 3 mm	Doppel Low-E		
Scheibentyp	Ohne Folie	Mit Folie	Ohne Folie	Mit Folie
UV-Abweisung (%)	25	95	40	99
Sichtbare Licht-Transmission (%)	91	85	82	77
Sichtbare Licht-Reflexion – Extern (%)	8	11	11	14
Sichtbare Licht-Reflexion – Intern (%)	8	11	12	14
Solarenergie-Reflektion (%)	5	8	12	14
Solarenergie-Absorption (%)	8	16	28	25
Solarenergie-Transmission (%)	87	76	60	51
Gesamt Solarenergie abgewiesen (%)	12	20	35	41
Blendreduktion (%)	-	14	-	6
Beschattungskoeffizien	-	0.90	-	0.88
g-Wert	0.88	0.80	0.65	0.57
U-Wert (W/m²·°C)	5.8	5.8	1.1	1.1

Anwendungsempfehlungen⁰¹

Vertikale Situation und für eine Standard-Glasfläche

Klarglas Einscheibenverglasung	✓
Getönte Einscheibenverglasung	✓
Reflektierende getönte...	✓
Klarglas Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende getönte...	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low...	✗
VSG - Ext. klar Doppelverglasung	✓
VSG - Int. klar Doppelverglasung	✓

✓ Ja ✗ Nicht empfohlen ! Vorsicht

Installations- und Wartungshinweise

Sicherheitsfolie mit verstärktem PS-Klebstoff, erfordert eine geeignete Applikationslösung: Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355) verdünnt auf 2 cL/L Wasser, sowie eine geeignete Sicherheitsrakel (150-054 / 150-055 / 150-056). Mindestens einen Monat nicht reinigen und keine Aufkleber/Klebstoffe auf die Folie aufbringen.



Laden Sie die
Installations- und
Wartungshinweise
herunter

⁰¹ Beratung basierend auf einer verglasten Fläche bis zu 2,5 m², bitte kontaktieren Sie uns für jede Bestätigung oder Analyse von thermischem Schock.
Die Angaben in diesem Informationsblatt sind nicht vertraglich, SOLAR SCREEN behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Produkte jederzeit zu ändern. Bitte beachten Sie unsere Garantien und allgemeinen Verkaufsbedingungen.