



Solar Screen

Beschreibung

Spectra 333 XC verfügt über fortschrittliche Nanokeramik-Technologie, die reichlich natürliches Licht zulässt und gleichzeitig Infrarotstrahlung effektiv blockiert, um solare Wärmegewinne zu reduzieren. Die metallfreie Konstruktion verhindert Störungen von elektronischen Geräten und gewährleistet zuverlässige Leistung. Das nahezu unsichtbare Erscheinungsbild der Folie bewahrt das ursprüngliche Aussehen des Gebäudes und ein helles, natürliches Innenraumklima, was sie zur idealen Wahl für moderne, High-Tech-Außenanwendungen macht.



SPECTRA 333 XC

Sonnenschutzfolie Transparent - Außen

Sichtbare Licht-Transmission (%)



Sichtbare Licht-Reflexion – Extern (%)



UV-Abweisung (%)



Gesamt Solarenergie abgewiesen (%)



||| 3 mm Einfachverglasung – ohne Folie ■ Folie auf 3 mm Einfachverglasung aufgebracht

Eigenschaften

	Garantie	10 Jahre
	Feuerwiderstandsklasse	M1
	Lagerung unter empfohlenen Bedingungen	3 Jahre
	REACH / RoHS	Konform
	Verfügbare Breiten	152 cm, 183 cm
	Installationsart	Außen
	Farbe von außen	Neutral
	Länge	30.5 m
	Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (LCA)	1.12 kgCO ₂ e/m ²

Aufbau

- 1 Kratz-resistente harte Beschichtung, die Oberflächenschutz, Haltbarkeit und einfache Reinigung bietet
- 2 Polyester hoher optischer Qualität mit IR-blockierender Nanokeramikbeschichtung
- 3 Verbindender Klebstoff
- 4 Polyester hoher optischer Qualität
- 5 PS-Klebstoff, polymerisiert mit Glas innerhalb von 15 Tagen
- 6 Schützender PET-Liner, der nach der Installation entsorgt wird


Zusammensetzung

PET



Dicke
75 µm

Details



Energie- und Umweltvorteile⁰¹

	Energieeinsparung	63.3 kWh/m ² /Jahr
	Reduktion des CO₂-Fußabdrucks	20.0 kgCO ₂ /m ²
	Finanzielle Einsparung	15 euros/m ² /Jahr



Greifen Sie auf unser Energiekalkulator Tool zu

Optische und Solare Eigenschaften

Scheibentyp		Doppel Low-E		
	Ohne Folie	Mit Folie	Ohne Folie	Mit Folie
UV-Abweisung (%)	25	99	40	99
Sichtbare Licht-Transmission (%)	91	75	82	68
Sichtbare Licht-Reflexion – Extern (%)	8	8	11	10
Sichtbare Licht-Reflexion – Intern (%)	8	8	12	10
Solarenergie-Reflektion (%)	5	6	12	10
Solarenergie-Absorption (%)	8	53	28	62
Solarenergie-Transmission (%)	87	41	60	28
Gesamt Solarenergie abgewiesen (%)	12	56	35	66
Blendreduktion (%)	-	21	-	21
Beschattungskoeffizien	-	0.59	-	0.58
g-Wert	0.88	0.49	0.65	0.37
U-Wert (W/m ² ·°C)	5.8	5.6	1.1	1.4

Anwendungsempfehlungen⁰²

Vertikale Situation und für eine Standard-Glasfläche

Klarglas Einscheibenverglasung	✓
Getönte Einscheibenverglasung	!
Reflektierende getönte...	✓
Klarglas Doppelverglasung	!
Getönte Doppelverglasung	!
Reflektierende getönte...	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low...	!
VSG - Ext. klar Doppelverglasung	✗
VSG - Int. klar Doppelverglasung	!

✓ Ja ✗ Nicht empfohlen ! Vorsicht

Installations- und Wartungshinweise

Verwenden Sie Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 2 cL/L Wasser, für Installation und Reinigung. Reinigen Sie nicht innerhalb eines Monats nach der Installation und bringen Sie keine Aufkleber/Klebstoffe auf der Folie an.



Hier finden Sie ein Video zu Installations- und Wartungshinweisen

⁰¹ Werte basieren auf einer Studie, die an einem klimatisierten Gebäude in Luxemburg durchgeführt wurde, mit einer Folie auf einer Low-E-Doppelverglasung, nach Osten ausgerichtet. Die Heizmonate reichen von Oktober bis März, die Kühlmonate von April bis September. Wir gehen von einem elektrischen Heizsystem vom Typ Wärmepumpe mit einem Wirkungsgrad von 3,5 und einem elektrischen Kühlsystem mit einem Wirkungsgrad von 3 aus. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unser Online-Tool.

⁰² Beratung basierend auf einer verglasten Fläche bis zu 2,5 m², bitte kontaktieren Sie uns für jede Bestätigung oder Analyse von thermischem Schock. Die Angaben in diesem Informationsblatt sind nicht vertraglich, SOLAR SCREEN behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Produkte jederzeit zu ändern. Bitte beachten Sie unsere Garantien und allgemeinen Verkaufsbedingungen.