

Solar Screen

CLEAR 4 XC G

Seguridad

Anti-Graffiti - Larga Duracion

Descripción

Resistente a los solventes más comunes, la lámina Clear 4 XC G ofrece una protección muy efectiva frente a pintadas y graffitis. Protege también de otros actos de vandalismo como los arañazos o el vertido de ácido. Fácil de instalar y reemplazar, se la considera además como lámina seguridad, impidiendo que el cristal se rompa en pedazos en caso de explosión o golpe.

Certificaciones

REACH / RoHS
Conforme

EN 12600
2B2

Clasificación de resistencia al fuego
M1

Certified B Corporation

Ver los vídeos de prueba sobre la lámina de seguridad

Solar Screen

CLEAR 4 XC G

Seguridad
Anti-Graffiti - Larga Duracion

Características

Garantía
Hasta 5 años

Clasificación de resistencia al fuego
M1

Almacenamiento en condiciones recomendadas
3 años

REACH / RoHS
Conforme

EN 12600
2B2

Anchos disponibles
122 cm, 152 cm, 183 cm

Tipo de instalación
Exterior

Color desde el exterior
Transparente

Longitud
30.5 m

Huella de carbono del producto (LCA)
2.44 kgCO2e/m²

Construcción

1 Revestimiento duro resistente a rayaduras que proporciona protección, durabilidad y facilidad de limpieza
2 Poliéster de alta calidad óptica
3 Adhesivo de unión
4 Poliéster de alta calidad óptica
5 Adhesivo semi-permanente que facilita la retirada de la película de la ventana
6 Forro de liberación PET protector desechable tras la instalación

Composición
PET

Espesor
125 µm

Propiedades mecánicas

Fuerza de tracción en la rotura
220 kg/cm

Elongación a la ruptura
125%

Propiedades ópticas y solares

	Vidrio simple 3 mm		Doble Low-E	
Tipo de vidrio	Sin película	Con película	Sin película	Con película
Rechazo UV (%)	25	99	40	99
Transmisión de luz visible (%)	**91**	**91**	**82**	**81**
Reflexión de luz visible – Externa (%)	8	9	11	10
Reflexión de luz visible – Interna (%)	8	9	12	10
Reflexión de energía solar (%)	5	10	28	28
Absorción de energía solar (%)	8	8	12	18
Transmisión de energía solar (%)	87	82	60	54
Rechazo total de energía solar (%)	**12**	**17**	**35**	**39**
Reducción del deslumbramiento (%)	-	14	-	1
Coeficiente de sombreamiento	-	0.90	-	0.94
Valor g	**0.88**	**0.83**	**0.65**	**0.61**
Valor U (W/m².°C)	5.8	5.7	1.1	1.1

Consejos de aplicación[01]

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar

Cristal simple claro	✓
Cristal simple teñido	✓
Cristal simple teñido reflectante	✓
Cristal doble claro	✓
Cristal doble teñido	✓
Cristal doble teñido reflectante	✓
Doble acristalamiento relleno de gas	✓
Stadip Ext. claro doble	✓
Stadip Int. claro doble	✓

✓ Sí × No recomendado ! Precaución

Consejos de instalación y mantenimiento

Película de seguridad con adhesivo PS reforzado, que requiere una solución de aplicación adecuada: Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluida a 2 cL/L de agua, y una espátula de seguridad adecuada (150-054 / 150-055 / 150-056). No limpiar durante al menos un mes ni aplicar adhesivos/pegatinas en la película.

Descargar los consejos de instalación y mantenimiento

01 Asesoramiento basado en una superficie acristalada de hasta 2,5 m², contáctenos para cualquier confirmación o análisis de choque térmico.
Los datos de esta ficha informativa no son contractuales, SOLAR SCREEN se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus productos. Consulte nuestras garantías y condiciones generales de venta.