



Solar  Screen

CLEAR 8 XC

Seguridad
Seguridad - Protección

Descripción

La lámina Clear 8 XC refuerza sus ventanas e impide que el cristal se rompa en pedazos en caso de golpe, explosión o incendio, manteniendo una perfecta transparencia en todo momento. Conforme al estándar europeo EN 12600.

Certificaciones



REACH / RoHS
Conforme



EN 12600
1B1



EN 356
P1A



Clasificación de resistencia al fuego
M1



Ver los videos de prueba sobre la lámina de seguridad

Características

-  **Garantía**
5 años
-  **Clasificación de resistencia al fuego**
M1
-  **Almacenamiento en condiciones recomendadas**
3 años
-  **REACH / RoHS**
Conforme
-  **EN 12600**
1B1
-  **EN 356**
P1A
-  **Anchos disponibles**
152 cm, 183 cm
-  **Tipo de instalación**
Exterior
-  **Color desde el exterior**
Transparente
-  **Longitud**
30.5 m
-  **Huella de carbono del producto (LCA)**
2.05 kgCO₂e/m²

Propiedades mecánicas

-  **Resistencia a la tracción a la ruptura**
165 MPa
-  **Elongación a la ruptura**
125%

Propiedades ópticas y solares

Tipo de vidrio	Vidrio simple 3 mm		Doble Low-E	
	Sin película	Con película	Sin película	Con película
Rechazo UV (%)	25	99	40	99
Transmisión de luz visible (%)	91	83	82	75
Reflexión de luz visible – Externa (%)	8	10	11	13
Reflexión de luz visible – Interna (%)	8	10	12	13
Reflexión de energía solar (%)	5	10	12	29
Absorción de energía solar (%)	8	14	28	20
Transmisión de energía solar (%)	87	76	60	51
Rechazo total de energía solar (%)	12	20	35	43
Reducción del deslumbramiento (%)	-	15	-	9
Coefficiente de sombreamiento	-	0.90	-	0.88
Valor g	0.88	0.82	0.65	0.57
Valor U (W/m ² .°C)	5.8	5.7	1.1	1.1

Construcción

- 1 Revestimiento duro resistente a rayaduras que proporciona protección, durabilidad y facilidad de limpieza
- 2 Poliéster de alta calidad óptica
- 3 Adhesivo de unión
- 4 Poliéster de alta calidad óptica
- 5 Adhesivo PS reforzado para acompañar la elasticidad de la película en caso de impacto, se polimeriza con el vidrio en 30 días
- 6 Forro de liberación PET protector desechable tras la instalación

-  **Composición**
PET
-  **Espesor**
240 µm

Consejos de aplicación⁰¹

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar

- Cristal simple claro ✓
- Cristal simple teñido ✓
- Cristal simple teñido reflectante ✓
- Cristal doble claro ✓
- Cristal doble teñido ✓
- Cristal doble teñido reflectante ✓
- Doble acristalamiento relleno de gas ✓
- Stadip Ext. claro doble ✓
- Stadip Int. claro doble ✓

✓ Sí ✗ No recomendado ! Precaución

Consejos de instalación y mantenimiento

Película de seguridad con adhesivo PS reforzado, que requiere una solución de aplicación adecuada: Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluida a 2 cL/L de agua, y una espátula de seguridad adecuada (150-054 / 150-055 / 150-056). No limpiar durante al menos un mes ni aplicar adhesivos/pegatinas en la película.



Descargar los
consejos de
instalación y
mantenimiento

⁰¹ Asesoramiento basado en una superficie acristalada de hasta 2,5 m², contáctenos para cualquier confirmación o análisis de choque térmico.

Los datos de esta ficha informativa no son contractuales, SOLAR SCREEN se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus productos. Consulte nuestras garantías y condiciones generales de venta.