



Solar  Screen

## CLEAR AB Anti-Fog

Seguridad

Específico - Antivaho

### Descripción

La lámina anti-vaho Clear AB Anti Fog evita la condensación y el vaho en cristales y espejos, que suele producirse cuando las temperaturas varían significativamente, en el caso de baños, piscinas, saunas, cámaras frigoríficas, etc.

### Certificaciones



**REACH / RoHS**  
Conforme












**Clasificación de resistencia al fuego**  
M1




Ver los videos de prueba sobre la lámina de seguridad

## Características

-  **Garantía**  
2 años
-  **Clasificación de resistencia al fuego**  
M1
-  **Almacenamiento en condiciones recomendadas**  
3 años
-  **REACH / RoHS**  
Conforme
-  **Anchos disponibles**  
152 cm
-  **Tipo de instalación**  
Interior
-  **Color desde el exterior**  
Transparente
-  **Longitud**  
30.5 m
-  **Huella de carbono del producto (LCA)**  
1.53 kgCO2e/m<sup>2</sup>

## Construcción

- 1 Forro de liberación PET protector desechable tras la instalación
- 2 Revestimiento duro resistente a rayaduras que proporciona protección, durabilidad y facilidad de limpieza
- 3 Poliéster de alta calidad óptica
- 4 Adhesivo PS reforzado para acompañar la elasticidad de la película en caso de impacto, se polimeriza con el vidrio en 30 días
- 5 Forro de liberación PET protector desechable tras la instalación

-  **Composición**  
PET
-  **Espesor**  
50 µm

## Propiedades mecánicas

-  **Fuerza de tracción en la rotura**  
N/A
-  **Elongación a la ruptura**  
N/A

## Propiedades ópticas y solares

Tipo de vidrio	Vidrio simple 3 mm		Doble Low-E	
	Sin película	Con película	Sin película	Con película
Rechazo UV (%)	25	99	40	99
<b>Transmisión de luz visible (%)</b>	<b>91</b>	<b>87</b>	<b>82</b>	<b>79</b>
Reflexión de luz visible – Externa (%)	8	11	11	16
Reflexión de luz visible – Interna (%)	8	11	12	16
Reflexión de energía solar (%)	5	10	28	24
Absorción de energía solar (%)	8	14	12	26
Transmisión de energía solar (%)	87	76	60	50
<b>Rechazo total de energía solar (%)</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
Reducción del deslumbramiento (%)	-	14	-	4
Coefficiente de sombreado	-	0.90	-	1.0
<b>Valor g</b>	<b>0.88</b>	<b>0.82</b>	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>

## Consejos de aplicación<sup>01</sup>

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar

- Cristal simple claro** ✓
- Cristal simple teñido** ✓
- Cristal simple teñido reflectante** ✓
- Cristal doble claro** ✓
- Cristal doble teñido** ✓
- Cristal doble teñido reflectante** ✓
- Doble acristalamiento relleno de gas** ✓
- Stadip Ext. claro doble** ✓
- Stadip Int. claro doble** ✓

✓ Sí    ✗ No recomendado    ! Precaución

## Consejos de instalación y mantenimiento

Utilice Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluido a 2 cL/L de agua para la instalación y limpieza. No limpie durante un mes después de la instalación ni aplique pegatinas/adhesivos en la película.



Descargar los  
consejos de  
instalación y  
mantenimiento

<sup>01</sup> Asesoramiento basado en una superficie acristalada de hasta 2,5 m<sup>2</sup>, contáctenos para cualquier confirmación o análisis de choque térmico. Los datos de esta ficha informativa no son contractuales, SOLAR SCREEN se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus productos. Consulte nuestras garantías y condiciones generales de venta.