



Solar Screen

NS 50 dB29

Seguridad

Específico - Anti alta frecuencia

Descripción

La composición específica de diferentes aleaciones metálicas en la lámina NS 50 dB29 limita significativamente el paso de las ondas en todas las frecuencias y permite un cierto grado de protección solar a sus ventanas.

Certificaciones



REACH / RoHS
Conforme



Clasificación de resistencia al fuego
M1



ASTM D4935 (EMI)
Atenuación EMI: 29,3 dB a 1 GHz



Ver los videos de
prueba sobre la
lámina de seguridad

Características

	Garantía 10 años
	Clasificación de resistencia al fuego M1
	Almacenamiento en condiciones recomendadas 3 años
	REACH / RoHS Conforme
	ASTM D4935 (EMI) Atenuación EMI: 29,3 dB a 1 GHz
	Anchos disponibles 152 cm
	Tipo de instalación Interior
	Color desde el exterior Champán
	Longitud 30.5 m
	Huella de carbono del producto (LCA) 1.26 kgCO2e/m ²

Propiedades mecánicas

	Resistencia a la tracción a la ruptura N/A
	Elongación a la ruptura N/A

Propiedades ópticas y solares

Tipo de vidrio	Vidrio simple 3 mm				Doble Low-E			
	Sin película	Con película	Sin película	Con película	Sin película	Con película	Sin película	Con película
Rechazo UV (%)	25	99	40	99				
Transmisión de luz visible (%)	91	47	82	43				
Reflexión de luz visible - Externa (%)	8	29	11	30				
Reflexión de luz visible - Interna (%)	8	28	12	29				
Reflexión de energía solar (%)	5	47	12	40				
Absorción de energía solar (%)	8	25	28	41				
Transmisión de energía solar (%)	87	28	60	19				
Rechazo total de energía solar (%)	12	64	35	51				
Reducción del deslumbramiento (%)	-	48	-	43				
Coeficiente de sombreadamiento	-	0.41	-	0.75				
Valor g	0.88	0.36	0.65	0.49				
Valor U (W/m ² .°C)	5.8	4.9	1.1	1.1				

Construcción

- 1 Revestimiento duro resistente a rayaduras que proporciona protección, durabilidad y facilidad de limpieza
- 2 Poliéster teñido de alta calidad óptica con revestimiento de partículas metálicas que bloquean el IR
- 3 Adhesivo de unión
- 4 Poliéster de alta calidad óptica
- 5 Adhesivo PS, se polimeriza con el vidrio en 15 días
- 6 Forro de liberación PET protector desechable tras la instalación

 **Composición** PET  **Espesor** 55 µm

Consejos de aplicación⁰¹

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar

Cristal simple claro	✓
Cristal simple teñido	✓
Cristal simple teñido reflectante	✓
Cristal doble claro	✓
Cristal doble teñido	✓
Cristal doble teñido reflectante	✓
Doble acristalamiento relleno de gas	✗
Stadip Ext. claro doble	✓
Stadip Int. claro doble	!

✓ Sí ✗ No recomendado ! Precaución

Consejos de instalación y mantenimiento

Utilice Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluido a 2 cL/L de agua para la instalación y limpieza. No limpie durante un mes después de la instalación ni aplique pegatinas/adhesivos en la película. Es esencial aplicar nuestro barniz de sellado (ref. 0771) en los bordes de la película después de la instalación para evitar la oxidación de las aleaciones metálicas.



Descargar los consejos de instalación y mantenimiento

01 Asesoramiento basado en una superficie acristalada de hasta 2,5 m², contáctenos para cualquier confirmación o análisis de choque térmico.

Los datos de esta ficha informativa no son contractuales, SOLAR SCREEN se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus productos. Consulte nuestras garantías y condiciones generales de venta.