

Solar  Screen

## PROTEC 4 C

Seguridad  
Anti-Graffiti - Estandar

### Descripción

Resistente a los solventes más comunes, la lámina Protect 4 C ofrece una protección muy efectiva frente a las pintadas y graffitis. Protege además de otros actos de vandalismo como los arañazos o el vertido de ácido. Fácil de instalar y reemplazar, es una lámina considerada también como de seguridad, impidiendo que el cristal se rompa en pedazos en caso de explosión, golpe o incendio. Standard EN45545-1 level HL3.

### Certificaciones



**REACH / RoHS**  
Conforme



**EN 12600**  
2B2








**Clasificación de resistencia al fuego**  
M1



Ver los videos de prueba sobre la lámina de seguridad

## Características

-  **Garantía**  
5 años
-  **Clasificación de resistencia al fuego**  
M1
-  **Almacenamiento en condiciones recomendadas**  
3 años
-  **REACH / RoHS**  
Conforme
-  **EN 12600**  
2B2
-  **Anchos disponibles**  
122 cm, 152 cm, 183 cm
-  **Tipo de instalación**  
Exterior
-  **Color desde el exterior**  
Transparente
-  **Longitud**  
30.5 m
-  **Huella de carbono del producto (LCA)**  
2.46 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Propiedades mecánicas

-  **Fuerza de tracción en la rotura**  
N/A
-  **Elongación a la ruptura**  
125%

## Propiedades ópticas y solares

Tipo de vidrio	Vidrio simple 3 mm		Doble Low-E	
	Sin película	Con película	Sin película	Con película
Rechazo UV (%)	25	98	40	99
<b>Transmisión de luz visible (%)</b>	<b>91</b>	<b>85</b>	<b>82</b>	<b>50</b>
Reflexión de luz visible – Externa (%)	8	11	11	16
Reflexión de luz visible – Interna (%)	8	11	12	16
Reflexión de energía solar (%)	5	9	28	24
Absorción de energía solar (%)	8	14	12	25
Transmisión de energía solar (%)	87	77	60	50
<b>Rechazo total de energía solar (%)</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
Reducción del deslumbramiento (%)	-	14	-	6
Coefficiente de sombreado	-	0.90	-	1.0
<b>Valor g</b>	<b>0.88</b>	<b>0.83</b>	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>
Valor U (W/m <sup>2</sup> .°C)	5.8	5.7	1.1	1.1

## Construcción

- 1 Revestimiento duro resistente a rayaduras que proporciona protección, durabilidad y facilidad de limpieza
- 2 Poliéster de alta calidad óptica
- 3 Adhesivo semi-permanente que facilita la retirada de la película de la ventana
- 4 Forro de liberación PET protector desechable tras la instalación

-  **Composición**  
PET
-  **Espesor**  
120 µm

## Consejos de aplicación<sup>01</sup>

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar

- Cristal simple claro** ✓
- Cristal simple teñido** ✓
- Cristal simple teñido reflectante** ✓
- Cristal doble claro** ✓
- Cristal doble teñido** ✓
- Cristal doble teñido reflectante** ✓
- Doble acristalamiento relleno de gas** ✓
- Stadip Ext. claro doble** ✓
- Stadip Int. claro doble** ✓

✓ Sí    ✗ No recomendado    ! Precaución

## Consejos de instalación y mantenimiento

Película de seguridad con adhesivo PS reforzado, que requiere una solución de aplicación adecuada: Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluida a 2 cL/L de agua, y una espátula de seguridad adecuada (150-054 / 150-055 / 150-056). No limpiar durante al menos un mes ni aplicar adhesivos/pegatinas en la película.



Descargar los  
consejos de  
instalación y  
mantenimiento

**01** Asesoramiento basado en una superficie acristalada de hasta 2,5 m<sup>2</sup>, contáctenos para cualquier confirmación o análisis de choque térmico.

Los datos de esta ficha informativa no son contractuales, SOLAR SCREEN se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus productos. Consulte nuestras garantías y condiciones generales de venta.