



Solar  Screen

SAFE 4 XC

Seguridad
Seguridad - Prevención

Descripción

Resistente a los solventes más comunes, la lámina Safer 4 XC ofrece una protección muy efectiva frente a las pintadas y graffitis. Protege además de otros actos de vandalismo como los arañazos o el vertido de ácido. Fácil de instalar y reemplazar, es una lámina considerada también como de seguridad, impidiendo que el cristal se rompa en pedazos en caso de explosión o golpe.

Certificaciones



REACH / RoHS
Conforme



Clasificación de resistencia al fuego
M1



Ver los videos de prueba sobre la lámina de seguridad

Características



Garantía
3 años



Clasificación de resistencia al fuego
M1



Almacenamiento en condiciones recomendadas
3 años



REACH / RoHS
Conforme



Anchos disponibles
122 cm, 152 cm, 183 cm



Tipo de instalación
Exterior



Color desde el exterior
Transparente



Longitud
30.5 m



Huella de carbono del producto (LCA)
2.42 kgCO₂e/m²

Construcción

- 1 Revestimiento duro resistente a rayaduras que proporciona protección, durabilidad y facilidad de limpieza
- 2 Poliéster de alta calidad óptica
- 3 Adhesivo de unión
- 4 Poliéster de alta calidad óptica
- 5 Adhesivo PS reforzado para acompañar la elasticidad de la película en caso de impacto, se polimeriza con el vidrio en 30 días
- 6 Forro de liberación PET protector desechable tras la instalación



Composición
PET



Espesor
125 µm

Propiedades mecánicas



Fuerza de tracción en la rotura
28 kg/cm



Elongación a la ruptura
125%

Propiedades ópticas y solares

Vidrio simple 3 mm

Doble Low-E

Tipo de vidrio

Sin película Con película Sin película Con película

Rechazo UV (%)	25	95	40	99
Transmisión de luz visible (%)	91	85	82	77
Reflexión de luz visible – Externa (%)	8	11	11	14
Reflexión de luz visible – Interna (%)	8	11	12	14
Reflexión de energía solar (%)	5	8	28	14
Absorción de energía solar (%)	8	16	12	25
Transmisión de energía solar (%)	87	76	60	51
Rechazo total de energía solar (%)	12	20	35	41
Reducción del deslumbramiento (%)	-	14	-	6
Coefficiente de sombreado	-	0.90	-	0.88
Valor g	0.88	0.80	0.65	0.57
Valor U (W/m ² .°C)	5.8	5.8	1.1	1.1

Consejos de aplicación⁰¹

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar

Cristal simple claro	✓
Cristal simple teñido	✓
Cristal simple teñido reflectante	✓
Cristal doble claro	✓
Cristal doble teñido	✓
Cristal doble teñido reflectante	✓
Doble acristalamiento relleno de gas	✓
Stadip Ext. claro doble	✓
Stadip Int. claro doble	✓

✓ Sí ✗ No recomendado ! Precaución

Consejos de instalación y mantenimiento

Película de seguridad con adhesivo PS reforzado, que requiere una solución de aplicación adecuada: Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluida a 2 cL/L de agua, y una espátula de seguridad adecuada (150-054 / 150-055 / 150-056). No limpiar durante al menos un mes ni aplicar adhesivos/pegatinas en la película.



Descargar los
consejos de
instalación y
mantenimiento

01 Asesoramiento basado en una superficie acristalada de hasta 2,5 m², contáctenos para cualquier confirmación o análisis de choque térmico.

Los datos de esta ficha informativa no son contractuales, SOLAR SCREEN se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus productos. Consulte nuestras garantías y condiciones generales de venta.