



Solar  Screen

SAFETY MAT WHITE

Seguridad

Seguridad - Combinación

Descripción

La lámina de privacidad Mat Blanc Sécurité está diseñada para proteger de miradas curiosas. Completamente translúcida, permite el paso de una buena parte de luz natural. Considerada también como de seguridad, esta lámina impide que el cristal se rompa en pedazos en caso de impacto.

Certificaciones



REACH / RoHS
Conforme



EN 12600
2B2









Clasificación de resistencia al fuego
M1





Ver los videos de prueba sobre la lámina de seguridad

Características

-  **Garantía**
10 años
-  **Clasificación de resistencia al fuego**
M1
-  **Almacenamiento en condiciones recomendadas**
3 años
-  **REACH / RoHS**
Conforme
-  **EN 12600**
2B2
-  **Anchos disponibles**
152 cm
-  **Tipo de instalación**
Interior
-  **Color desde el exterior**
Blanco
-  **Longitud**
30.5 m
-  **Huella de carbono del producto (LCA)**
2.55 kgCO₂e/m²

Propiedades mecánicas

-  **Fuerza de tracción en la rotura**
28 kg/cm
-  **Elongación a la ruptura**
125%

Propiedades ópticas y solares

Propiedades ópticas y solares	Vidrio simple 3 mm		Doble Low-E	
	Sin película	Con película	Sin película	Con película
Tipo de vidrio				
Rechazo UV (%)	25	99	40	99
Transmisión de luz visible (%)	91	25	82	65
Reflexión de luz visible – Externa (%)	8	26	11	27
Reflexión de luz visible – Interna (%)	8	26	12	27
Reflexión de energía solar (%)	5	23	28	30
Absorción de energía solar (%)	8	6	12	24
Transmisión de energía solar (%)	87	71	60	46
Rechazo total de energía solar (%)	12	28	35	38
Reducción del deslumbramiento (%)	-	22	-	21
Coefficiente de sombreamiento	-	0.80	-	0.95
Valor g	0.88	0.71	0.65	0.62
Valor U (W/m ² .°C)	5.8	5.6	1.1	1.1

Construcción

- 1 Poliéster esmerilado con superficie satinada
- 2 Adhesivo de unión
- 3 Poliéster de 100µm
- 4 Adhesivo PS reforzado para acompañar la elasticidad de la película en caso de impacto, se polimeriza con el vidrio en 30 días
- 5 Forro de liberación PET protector desechable tras la instalación

-  **Composición**
PET
-  **Espesor**
150 µm

Consejos de aplicación⁰¹

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar

- Cristal simple claro ✓
- Cristal simple teñido ✓
- Cristal simple teñido reflectante ✓
- Cristal doble claro ✓
- Cristal doble teñido ✓
- Cristal doble teñido reflectante ✓
- Doble acristalamiento relleno de gas ✓
- Stadip Ext. claro doble ✓
- Stadip Int. claro doble ✓

✓ Sí ✗ No recomendado ! Precaución

Consejos de instalación y mantenimiento

Película de seguridad con adhesivo PS reforzado, que requiere una solución de aplicación adecuada: Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluida a 2 cL/L de agua, y una espátula de seguridad adecuada (150-054 / 150-055 / 150-056). No limpiar durante al menos un mes ni aplicar adhesivos/pegatinas en la película.



Descargar los
consejos de
instalación y
mantenimiento

⁰¹ Asesoramiento basado en una superficie acristalada de hasta 2,5 m², contáctenos para cualquier confirmación o análisis de choque térmico.

Los datos de esta ficha informativa no son contractuales, SOLAR SCREEN se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus productos. Consulte nuestras garantías y condiciones generales de venta.