



Solar Screen

CHROME 285 XC

Contrôle Solaire
Argent - Extérieur

Description

Chrome 285 XC offre une réduction supérieure de la chaleur solaire tout en laissant passer une quantité contrôlée de lumière naturelle. Sa finition miroir unidirectionnelle raffinée garantit un excellent contrôle de l'éblouissement et une intimité de jour, tandis que son design moderne et épuré valorise l'esthétique de toute façade, en faisant le choix idéal pour les installations haut de gamme.

Transmission lumière visible (%)




Réflexion lumière visible – Externe (%)



Rejet UV (%)



Énergie solaire totale rejetée (%)



Caractéristiques


Garantie 10 ans	Classe de résistance au feu M1	Stockage dans conditions recommandées 3 ans
REACH / RoHS Conforme		
Largeurs disponibles 91 cm, 122 cm, 152 cm, 183 cm		
Type d'installation Extérieur		
Couleur depuis extérieur Argent		
Longueur 30.5 m		
Empreinte carbone du produit (LCA) 1.16 kgCO ₂ e/m ²		

Construction

- Revêtement dur anti-rayures offrant protection, durabilité et facilité de nettoyage
- Polyester de haute qualité optique avec revêtement métallique bloquant les IR
- Adhésif de liaison
- Polyester de haute qualité optique
- Adhésif PS, polymérisé avec le verre en 15 jours
- Liner de protection PET, jetable après installation

Composition PET		Épaisseur 60 µm
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

Détails



Bénéfices énergétiques et environnementaux⁰¹

	Économies d'énergie 108.2 kWh/m ² /an
	Réduction de l'empreinte carbone 34.2 kgCO ₂ /m ²
	Économies financières 25 euros/m ² /an



Accéder à notre
calculateur d'économies
d'énergie

Propriétés optiques et solaires

Type de vitrage	Simple vitrage 3 mm		Double Low-E	
	Sans film	Avec film	Sans film	Avec film
Rejet UV (%)	25	99	40	99
Transmission lumière visible (%)	91	12	82	13
Réflexion lumière visible – Externe (%)	8	68	11	68
Réflexion lumière visible – Interne (%)	8	68	12	68
Réflexion d'énergie solaire (%)	5	66	12	66
Absorption d'énergie solaire (%)	8	22	28	24
Transmission d'énergie solaire (%)	87	12	60	9
Énergie solaire totale rejetée (%)	12	82	35	88
Rejet infrarouge (780-2500 nm) (%)	16	90	16	96
Réduction de l'éblouissement (%)	-	87	-	83
Coefficient d'ombrage	-	0.2	-	0.18
Valeur g	0.88	0.14	0.65	0.11
Coefficient U (W/m ² .°C)	5.8	5.8	1.1	1.1

Conseils d'application⁰²

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple	✓
Vitrage teinté simple	✓
Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
Vitrage clair double	✓
Vitrage teinté double	✓
Vitrage teinté réfléchissant double	✓
Vitrage double gaz - Low E	✓
Stadip Ext. clair double	✓
Stadip Int. clair double	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant au moins un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film. Pour les installations extérieures, appliquez du silicone autour du périmètre du film pour éviter l'oxydation. Veuillez vous référer à l'avis « Nouvelle garantie pour films extérieurs ».



Accéder à la vidéo de
conseils d'installation
et de maintenance

01 Valeurs basées sur une étude réalisée sur un bâtiment climatisé situé au Luxembourg, avec un film posé sur un double vitrage low-E, orienté à l'Est. Les mois de chauffe considérés vont de octobre à mars, et les mois de climatisation d'avril à septembre. Nous considérons un chauffage électrique de type pompe à chaleur, avec un rendement de production de 3,5 et un système de climatisation électrique avec un rendement de 3. Pour plus d'information, rendez-vous sur notre outil en ligne.

02 Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2,5 m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique. Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos garanties et nos conditions générales de ventes.