



Solar  Screen

NS 50 dB29

Sécurité
Spécifique - Anti haute
Fréquence

Description

La composition spécifique de différents alliages de métaux du film NS 50 dB29 limite significativement le passage d'ondes toutes fréquences et apporte en prime un certain degré de protection solaire à vos vitres.

Certifications



REACH / RoHS
Conforme



Classe de résistance au feu
M1



ASTM D4935 (EMI)
Atténuation EMI : 29,3 dB à 1 GHz











Certified

Corporation



Voir les vidéos de test
du film de sécurité

Caractéristiques

-  **Garantie**
10 ans
-  **Classe de résistance au feu**
M1
-  **Stockage dans conditions recommandées**
3 ans
-  **REACH / RoHS**
Conforme
-  **ASTM D4935 (EMI)**
Atténuation EMI : 29,3 dB à 1 GHz
-  **Largeurs disponibles**
152 cm
-  **Type d'installation**
Intérieur
-  **Couleur depuis extérieur**
Champagne
-  **Longueur**
30.5 m
-  **Empreinte carbone du produit (LCA)**
1.26 kgCO2e/m²

Propriétés mécaniques

-  **Résistance à la rupture**
N/A
-  **Allongement à la rupture**
N/A

Propriétés optiques et solaires

Type de vitrage	Simple vitrage 3 mm		Double Low-E	
	Sans film	Avec film	Sans film	Avec film
Rejet UV (%)	25	99	40	99
Transmission lumière visible (%)	91	47	82	43
Réflexion lumière visible - Externe (%)	8	29	11	30
Réflexion lumière visible - Interne (%)	8	28	12	29
Réflexion d'énergie solaire (%)	5	47	12	40
Absorption d'énergie solaire (%)	8	25	28	41
Transmission d'énergie solaire (%)	87	28	60	19
Énergie solaire totale rejetée (%)	12	64	35	51
Réduction de l'éblouissement (%)	-	48	-	43
Coefficient d'ombrage	-	0.41	-	0.75
Valeur g	0.88	0.36	0.65	0.49
Coefficient U (W/m ² .°C)	5.8	4.9	1.1	1.1

Construction

- 1 Revêtement dur anti-rayures offrant protection, durabilité et facilité de nettoyage
- 2 Polyester teinté de haute qualité optique avec revêtement métallique bloquant les IR
- 3 Adhésif de liaison
- 4 Polyester de haute qualité optique
- 5 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 6 Liner de protection PET, jetable après installation

-  **Composition**
PET
-  **Épaisseur**
55 µm

Conseils d'application⁰¹

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

- Vitrage clair simple** ✓
- Vitrage teinté simple** ✓
- Vitrage teinté réfléchissant simple** ✓
- Vitrage clair double** ✓
- Vitrage teinté double** ✓
- Vitrage teinté réfléchissant double** ✓
- Vitrage double gaz - Low E** ✓
- Stadip Ext. clair double** ✓
- Stadip Int. clair double** !

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film. Il est essentiel d'appliquer notre vernis de scellement (réf. 0771) sur les bords du film après installation afin de prévenir l'oxydation des alliages métalliques.



Télécharger les
conseils d'installation
et de maintenance

⁰¹ Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2,5 m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.
Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos garanties et nos conditions générales de ventes.