

Solar Screen

SILVER 480 XC

Sécurité

Securite - Combinaison

Description

Le film Silver 480 XC réduit considérablement la chaleur solaire tout en conservant une partie de la lumière naturelle. Il permet une bonne diminution de l'éblouissement, et son léger aspect miroir sans tain élimine toute gêne de vis-à-vis et présente un design contemporain en façade. De plus sa composition sécurité permet de vous protéger des éclats de verre, certification 2B2 et norme EN 12600.

Certifications

REACH / RoHS
Conforme

EN 12600
2B2

Classe de résistance au feu
M1

Certified B Corporation

Voir les vidéos de test du film de sécurité

Solar Screen

SILVER 480 XC

Sécurité
Securite - Combinaison

Caractéristiques

Garantie
Jusqu'à 5 ans

Classe de résistance au feu
M1

Stockage dans conditions recommandées
3 ans

REACH / RoHS
Conforme

EN 12600
2B2

Largeurs disponibles
152 cm

Type d'installation
Extérieur

Couleur depuis extérieur
Argent

Longueur
30.5 m

Empreinte carbone du produit (LCA)
2.52 kgCO2e/m²

Construction

1 Revêtement dur anti-rayures offrant protection, durabilité et facilité de nettoyage
2 Polyester de haute qualité optique avec revêtement métallique bloquant les IR
3 Adhésif de liaison
4 Polyester de haute qualité optique
5 Adhésif PS renforcé accompagnant l'élasticité du film en cas de choc, polymérise avec le verre en 30 jours
6 Liner de protection PET, jetable après installation

Composition
PET

Épaisseur
125 µm

Propriétés mécaniques

Force à la rupture
28 kg/cm

Allongement à la rupture
125%

Propriétés optiques et solaires

	Simple vitrage 3 mm		Double Low-E	
Type de vitrage	Sans film	Avec film	Sans film	Avec film
Rejet UV (%)	25	99	40	99
Transmission lumière visible (%)	**91**	**16**	**82**	**15**
Réflexion lumière visible – Externe (%)	8	62	11	62
Réflexion lumière visible – Interne (%)	8	62	12	62
Réflexion d'énergie solaire (%)	5	67	28	68
Absorption d'énergie solaire (%)	8	20	12	22
Transmission d'énergie solaire (%)	87	13	60	10
Énergie solaire totale rejetée (%)	**12**	**82**	**35**	**88**
Réduction de l'éblouissement (%)	-	82	-	82
Coefficient d'ombrage	-	0.20	-	0.18
Valeur g	**0.88**	**0.18**	**0.65**	**0.12**
Coefficient U (W/m².°C)	5.8	5.8	1.1	1.1

Conseils d'application[01]

Situation verticale et pour une surface vitrée strandard

Vitrage clair simple	✓
Vitrage teinté simple	✓
Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
Vitrage clair double	✓
Vitrage teinté double	✓
Vitrage teinté réfléchissant double	✓
Vitrage double gaz - Low E	✓
Stadip Ext. clair double	✓
Stadip Int. clair double	✓

✓ Oui × Déconseillé ! Prudence

Conseils d'installation et entretien

Film de sécurité avec adhésif PS renforcé, nécessitant une solution d'application adaptée : Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) diluée à 2 cL/L d'eau, et une raclette de sécurité adéquate (150-054 / 150-055 / 150-056). Ne pas nettoyer pendant au moins un mois et ne pas poser d'autocollants/adhésifs sur le film.

Télécharger les conseils d'installation et de maintenance

01 Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2,5 m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.
Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos garanties et nos conditions générales de ventes.