

Solar Screen

CLEAR 4 XC G

Sicurezza

Anti-Graffiti - Lunga Durata

Descrizione

La pellicola Clear 4 XC G resistenti ai solventi fornisce una protezione altamente efficace contro i tag e graffiti. Le sue qualità protettive non si limitano ai solventi, ma protegge la superficie di una finestra da altri atti di vandalismo che implicano graffi o incisioni acide. Un film facile da installare e da sostituire che è anche classificato come un film di sicurezza, fornendo protezione mantenendo in posizione il vetro frantumato in caso di esplosione o di gravi urti.

Certificazioni

REACH / RoHS
Conforme

EN 12600
2B2

Classe di resistenza al fuoco
M1

Certified B Corporation

Guarda i video test sulla pellicola di sicurezza

Solar Screen

CLEAR 4 XC G

Sicurezza
Anti-Graffiti - Lunga Durata

Caratteristiche

Garanzia
Fino a 5 anni

Classe di resistenza al fuoco
M1

Stoccaggio in condizioni consigliate
3 anni

REACH / RoHS
Conforme

EN 12600
2B2

Larghezze disponibili
122 cm, 152 cm, 183 cm

Tipo di installazione
Esterno

Colore dall'esterno
Trasparente

Lunghezza
30.5 m

Impronta di carbonio del prodotto (LCA)
2.44 kgCO2e/m²

Struttura

1 Rivestimento duro antigraffio per protezione, durata e facile pulizia
2 Poliestere di alta qualità ottica
3 Adesivo di giunzione
4 Poliestere di alta qualità ottica
5 Adesivo semi-permanente che facilita la rimozione della pellicola
6 Supporto di rilascio PET protettivo, da eliminare dopo l'installazione

Composizione
PET

Spessore
125 µm

Proprietà meccaniche

Forza di trazione a rottura
220 kg/cm

Allungamento a rottura
125%

Proprietà ottiche e solari

	Vetro singolo 3 mm		Doppio Low-E	
Tipo di vetro	Senza pellicola	Con pellicola	Senza pellicola	Con pellicola
Respingimento UV (%)	25	99	40	99
Trasmissione luce visibile (%)	**91**	**91**	**82**	**81**
Riflessione luce visibile – Esterno (%)	8	9	11	10
Riflessione luce visibile – Interno (%)	8	9	12	10
Riflessione di energia solare (%)	5	10	28	28
Assorbimento d'energia solare (%)	8	8	12	18
Trasmissione di energia solare (%)	87	82	60	54
Energia solare totale respinta (%)	**12**	**17**	**35**	**39**
Riduzione dell'abbagliamento (%)	-	14	-	1
Coefficiente d'ombra	-	0.90	-	0.94
Valore G	**0.88**	**0.83**	**0.65**	**0.61**
Valore U (W/m².°C)	5.8	5.7	1.1	1.1

Consigli di applicazione[01]

Situazione verticale e per una superficie vetrata standard

Vetro chiaro a lastra singola	✓
Vetro tinto lastra singola	✓
Vetro tinto riflettente lastra singola	✓
Vetro chiaro a doppia lastra	✓
Vetro tinto doppia lastra	✓
Vetro tinto riflettente doppia lastra	✓
Doppio vetro riempito con gas - Low-E	✓
Stadip Esterno chiaro doppia lastra	✓
Stadip Interno chiaro doppia lastra	✓

✓ Sì × Sconsigliato ! Precauzione

Consigli per installazione e manutenzione

Pellicola di sicurezza con adesivo PS rinforzato, che richiede una soluzione di applicazione adeguata: Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluita a 2 cL/L d'acqua, e una spatola di sicurezza adatta (150-054 / 150-055 / 150-056). Non pulire per almeno un mese né applicare adesivi/etichette sulla pellicola.

Scarica i consigli per l'installazione e la manutenzione

01 Consulenza basata su una superficie vetrata fino a 2,5 m², contattateci per qualsiasi conferma o analisi di shock termico.
I dati presenti in questa scheda informativa non sono contrattuali, SOLAR SCREEN si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione dei suoi prodotti. Consultate le nostre garanzie e le condizioni generali di vendita.