



Solar Screen

CLEAR 4 XC G

Sicurezza
Anti-Graffiti - Lunga Durata

Descrizione

La pellicola Clear 4 XC G resistenti ai solventi fornisce una protezione altamente efficace contro i tag e graffiti. Le sue qualità protettive non si limitano ai solventi, ma protegge la superficie di una finestra da altri atti di vandalismo che implicano graffi o incisioni acide. Un film facile da installare e da sostituire che è anche classificato come un film di sicurezza, fornendo protezione mantenendo in posizione il vetro frantumato in caso di esplosione o di gravi urti.

Certificazioni

-  **REACH / RoHS**
Conforme
-  **EN 12600**
2B2
-  **Classe di resistenza al fuoco**
M1











Certified

Corporation



Guarda i video test
sulla pellicola di
sicurezza

Caratteristiche

-  **Garanzia**
5 anni
-  **Classe di resistenza al fuoco**
M1
-  **Stoccaggio in condizioni consigliate**
3 anni
-  **REACH / RoHS**
Conforme
-  **EN 12600**
2B2
-  **Larghezze disponibili**
122 cm, 152 cm, 183 cm
-  **Tipo di installazione**
Esterno
-  **Colore dall'esterno**
Trasparente
-  **Lunghezza**
30.5 m
-  **Impronta di carbonio del prodotto (LCA)**
2.44 kgCO₂e/m²

Proprietà meccaniche

-  **Forza di trazione a rottura**
220 kg/cm
-  **Allungamento a rottura**
125%

Proprietà ottiche e solari

Tipo di vetro	Vetro singolo 3 mm		Doppio Low-E	
	Senza pellicola	Con pellicola	Senza pellicola	Con pellicola
Respingimento UV (%)	25	99	40	99
Trasmissione luce visibile (%)	91	91	82	81
Riflessione luce visibile - Esterno (%)	8	9	11	10
Riflessione luce visibile - Interno (%)	8	9	12	10
Riflessione di energia solare (%)	5	10	28	28
Assorbimento d'energia solare (%)	8	8	12	18
Trasmissione di energia solare (%)	87	82	60	54
Energia solare totale respinta (%)	12	17	35	39
Riduzione dell'abbagliamento (%)	-	14	-	1
Coefficiente d'ombra	-	0.90	-	0.94
Valore G	0.88	0.83	0.65	0.61
Valore U (W/m ² .°C)	5.8	5.7	1.1	1.1

Struttura

- 1 Rivestimento duro antigraffio per protezione, durata e facile pulizia
- 2 Poliestere di alta qualità ottica
- 3 Adesivo di giunzione
- 4 Poliestere di alta qualità ottica
- 5 Adesivo semi-permanente che facilita la rimozione della pellicola
- 6 Supporto di rilascio PET protettivo, da eliminare dopo l'installazione

-  **Composizione**
PET
-  **Spessore**
125 µm

Consigli di applicazione⁰¹

Situazione verticale e per una superficie vetrata standard

- Vetro chiaro a lastra singola ✓
- Vetro tinto lastra singola ✓
- Vetro tinto riflettente lastra singola ✓
- Vetro chiaro a doppia lastra ✓
- Vetro tinto doppia lastra ✓
- Vetro tinto riflettente doppia lastra ✓
- Doppio vetro riempito con gas - Low-E ✓
- Stadip Esterno chiaro doppia lastra ✓
- Stadip Interno chiaro doppia lastra ✓

✓ Sì ✗ Sconsigliato ! Precauzione

Consigli per installazione e manutenzione

Pellicola di sicurezza con adesivo PS rinforzato, che richiede una soluzione di applicazione adeguata: Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluita a 2 cL/L d'acqua, e una spatola di sicurezza adatta (150-054 / 150-055 / 150-056). Non pulire per almeno un mese né applicare adesivi/etichette sulla pellicola.



Scarica i consigli per l'installazione e la manutenzione

⁰¹ Consulenza basata su una superficie vetrata fino a 2,5 m², contattateci per qualsiasi conferma o analisi di shock termico.
I dati presenti in questa scheda informativa non sono contrattuali, SOLAR SCREEN si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione dei suoi prodotti. Consultate le nostre garanzie e le condizioni generali di vendita.