

Exterior

Interior

# Solar Screen


## ALU 50 - STATIC

Saulės Kontrolė  
Sidabras (vėl) - Vidaus

### Aprašymas

Alu 50 Statinis žymiai sumažina saulės šilumą, tuo pat metu išlaikydamas gerą natūralios šviesos kiekį. Padeda sumažinti akinimą, o vienpusis veidrodinis efektas sumažina nepageidaujamą matomumą ir užtikrina šiuolaikišką išorinį vaizdą. Be to, ši „statinė“ versija labai lengvai montuojama.

### Matomo šviesos transmisija (%)



### Matomo šviesos atspindys – išorinė (%)



### UV atstūmimas (%)



### Bendra saulės energija atnuginta (%)











0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

||| 3 mm viengubas stiklas – be plėvelės ■ Plėvelė uždėta ant 3 mm viengubo stiklo



## Charakteristikos


-  **Garantija**  
2 metai
-  **Ugnies atsparumo klasė**  
M1
-  **Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis**  
3 metai
-  **Turimi plotiai**  
152 cm
-  **Montavimo tipas**  
Vidaus
-  **Spalva iš išorės**  
Sidabro Šviesus
-  **Ilgis**  
20 m
-  **Produkto anglies pėdsakas (LCA)**  
1.26 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Struktūra

- Aukštos optinės kokybės dažytas poliesteris su IR spindulius blokuojančiomis metalinėmis dalelėmis.
- Klijai
- 75μm Monomerinis PVC
- Apsauginė PET atskyrimo juosta, pašalinama po montavimo.

-  **Sudėtis**  
PVC + PET
-  **Storis**  
165 μm

## Detalės



## Energinė ir aplinkos nauda<sup>01</sup>

-  **Energijos sąnaudos**  
N/A
-  **Anglies pėdsako mažinimas**  
N/A
-  **Finansinių sąnaudų sumažinimas**  
N/A



Pasiekite mūsų energijos taupymo skaičiuoklę

## Optinės ir saulės savybės

Stiklo tipas	Viengubas stiklas 3 mm		Dvigubas Low-E	
	Be plėvelės	Su plėvele	Be plėvelės	Su plėvele
UV atstūmimas (%)	25	78	40	78
<b>Matomo šviesos transmisija (%)</b>	<b>91</b>	<b>49</b>	<b>82</b>	<b>45</b>
Matomo šviesos atspindys – išorinė (%)	8	32	11	32
Saulės energijos refleksija (%)	5	31	12	34
Saulės energijos absorbcija (%)	8	28	28	40
Saulės energijos transmisija (%)	87	41	60	27
<b>Bendra saulės energija atnuginta (%)</b>	<b>12</b>	<b>58</b>	<b>35</b>	<b>44</b>
Aklo redukavimas (%)	-	46	-	40
Šešėliavimo koeficientas	-	0.48	-	0.86
<b>g-vertė</b>	<b>0.88</b>	<b>0.42</b>	<b>0.65</b>	<b>0.56</b>
U-vertė (W/m <sup>2</sup> .°C)	5.8	5.6	1.1	1.1

## Taikymo patarimai<sup>02</sup>

Vertikali padėtis ir standartiniam stiklo paviršiui

- Skaidrus vienkartinis stiklas ✓
- Tonuotas vienkartinis stiklas ✓
- Atspindintis tonuotas vienkartinis... ✓
- Skaidrus didelės pakopos stiklas ✓
- Tonuotas didelės pakopos stiklas !
- Atspindintis tonuotas didelės pakopos...!
- Dujomis užpildytas didelės pakopos...!
- Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos...!
- Stadip Int. skaidrus didelės pakopos...!

✓ Taip × Nerekomenduojama ! Atsargumas

## Įrengimo ir priežiūros patarimai

Naudokite Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestą 2 cL/L vandens, montavimui ir valymui. Vieno mėnesio po montavimo nevalykite ir nekeiskite plėvelės klijais/ar lipdukais.



Peržiūrėti montavimo ir priežiūros patarimų vaizdo įrašą

<sup>01</sup> Reikšmės pagrįstos tyrimu, atliktu klimatuotame pastate Liuksemburge, kur plėvelė buvo užklijuota ant į rytus nukreipto low-E dvigubo stiklo. Šildymo laikotarpis laikomas nuo spalio iki kovo, o vėsinimo – nuo balandžio iki rugsėjo. Naudojama elektrinė šildymo sistema – šilumos siurblys, kurios našumas yra 3,5, o elektrinio vėsinimo sistemos našumas – 3. Daugiau informacijos rasite mūsų internetiniame įrankyje.

<sup>02</sup> Konsultacija, pagrįsta įstiklintu paviršiumi iki 2,5 m<sup>2</sup>, dėl bet kokio patvirtinimo ar terminio šoko analizės prašome susisiekti su mumis. Šio informacinio lapo duomenys nėra teisiškai įpareigojantys, SOLAR SCREEN pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo produktų sudėtį. Peržiūrėkite mūsų garantijas ir bendrąsias pardavimo sąlygas.