



Solar Screen

BIRD PROTECTION

Saugumas

Specifinė - Apsauga nuo paukščių.

Aprašymas

Ši blizgių taškų technologija, skirta tiesiogiai klijuoti ant stiklo arba langų plėvelės, užtikrina veiksmingą apsaugą nuo paukščių susidūrimų ir pasižymi itin dideliu patvarumu. Tinklelis sudarytas iš 9 mm taškų, išdėstytų kas 90 mm. Kiekvienas taškas iš išorės turi veidrodinį blizgų paviršių, o iš vidaus – juodą paviršių, taip pagerinant estetiką ir sumažinant vizualinį trikdymą. Medžiaga tiekama ant perkėlimo juostos, kurioje yra 11 taškų per visą plotį, užtikrinant tikslų išlygiavimą ir lengvesnį montavimą.

Sertifikatai



Ugnies atsparumo klasė
M1



Peržiūrėti saugos plėvelės testų vaizdo įrašus

Charakteristikos

**Garantija**
10 metai**Ugnies atsparumo klasė**
M1**Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis**
3 metai**Montavimo tipas**
Išorės**Ilgis**
50 m

Struktūra

- Atsparus įbrėžimams Kietasis Sluoksnis, Suteikiantis Paviršiaus Apsaugą, Ilgaamžiškumą ir Lengvą Valymą
- Aukštos optinės kokybės poliesterio plėvelė su itin atspindinčiais aliuminio taškeliiais priekinėje pusėje.
- Slėgiui jautrūs (PS) klijai, polimerizuojantys su stiklu per 15 dienų.
- Apsauginė PET atskyrimo juosta, pašalinama po montavimo.

**Sudėtis**
PMMA**Storis**
150 μm

Mechaninės savybės

**Tempiamoji jėga plyšimo metu**
N/A**Ilgėjimas lūžus**
N/A

Optinės ir saulės savybės

Viengubas stiklas 3 mm Dvigubas Low-E

Stiklo tipas

Be plėvelės Su plėvele Be plėvelės Su plėvele

UV atstūmimas (%)

25

90

40

90

Matomo šviesos transmisija (%)

91

85

82

78

Taikymo patarimai⁰¹

Vertikali padėtis ir standartiniam stiklo paviršiui

Skaidrus vienkartinis stiklas ✓

Tonuotas vienkartinis stiklas ✓

Atspindintis tonuotas vienkartinis... ✓

Skaidrus didelės pakopos stiklas ✓

Tonuotas didelės pakopos stiklas ✓

Atspindintis tonuotas didelės pakopos...✗

Dujomis užpildytas didelės pakopos...✓

Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos...✗

Stadip Int. skaidrus didelės pakopos...✓

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Atsargumas

Įrengimo ir priežiūros patarimai

Naudokite sausą montavimo būdą ant švorių, lygių stiklo paviršių. Plėvelę galima lengvai padėti ir pakoreguoti montavimo metu, kad būtų pasiektas optimalus išlyginimas.

Atsisiųsti montavimo
ir priežiūros
patarimus

01 Konsultacija, pagrįsta įstiklintu paviršiumi iki 2,5 m², dėl bet kokio patvirtinimo ar terminio šoko analizės prašome susisiekti su mumis.

Šio informacinio lapo duomenys nėra teisiškai įpareigojantys, SOLAR SCREEN pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo produktų sudėtį. Peržiūrėkite mūsų garantijas ir bendrąsias pardavimo sąlygas.