

Exterior

Interior

# Solar Screen

## CHROME 285 XC

Saulės Kontrolė  
Sidabras (vėl) - Išorės

### Aprašymas

Chrome 285 XC užtikrina aukštą saulės šilumos sumažinimą, tuo pat metu leidžiant praeiti kontroliuojamą kiekį natūralios šviesos. Išskirtinė vienpusė veidrodinė apdaila užtikrina puikią akinimo kontrolę ir dienos privatumą, o elegantiškas, modernus dizainas pagerina bet kurio pastato fasado estetiką, todėl tai ideali pasirinkimo galimybė aukštos klasės montavimui.

### Matomo šviesos transmisija (%)



### Matomo šviesos atspindys – išorinė (%)



### UV atstūmimas (%)












### Bendra saulės energija atnuginta (%)



||| 3 mm viengubas stiklas – be plėvelės ■ Plėvelė uždėta ant 3 mm viengubo stiklo

## Charakteristikos

-  **Garantija**  
10 metai
-  **Ugnies atsparumo klasė**  
M1
-  **Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis**  
3 metai
-  **REACH / RoHS**  
Atitinkantis
-  **Turimi plotiai**  
91 cm, 122 cm, 152 cm, 183 cm
-  **Montavimo tipas**  
Išorės
-  **Spalva iš išorės**  
Sidabras
-  **Ilgis**  
30.5 m
-  **Produkto anglies pėdsakas (LCA)**  
1.4 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Struktūra

- 1 Atsparus įbrėžimams Kietasis Sluoksnis, Suteikiantis Paviršiaus Apsaugą, Ilgaamžiškumą ir Lengvą Valymą
- 2 Aukštos optinės kokybės poliesterio plėvelė su IR spindulius blokuojančia metalinių dalelių danga.
- 3 Klėjai
- 4 Aukštos Optinės Kokybės Poliesteris
- 5 Slėgiui jautrūs (PS) klėjai, polimerizuojantys su stiklu per 15 dienų.
- 6 Apsauginė PET atskyrimo juosta, pašalinama po montavimo.

-  **Sudėtis**  
PET
-  **Storis**  
60 μm

## Detalės



## Energinė ir aplinkos nauda<sup>01</sup>

-  **Energijos sąnaudos**  
108.2 kWh/m<sup>2</sup>/metai
-  **Anglies pėdsako mažinimas**  
34.2 kgCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>
-  **Finansinių sąnaudų sumažinimas**  
25 euros/m<sup>2</sup>/metai



Pasiekite mūsų energijos taupymo skaičiuoklę

## Optinės ir saulės savybės

Stiklo tipas	Vienubas stiklas 3 mm		Dvigubas Low-E	
	Be plėvelės	Su plėvele	Be plėvelės	Su plėvele
UV atstūmimas (%)	25	99	40	99
<b>Matomo šviesos transmisija (%)</b>	<b>91</b>	<b>12</b>	<b>82</b>	<b>13</b>
Matomo šviesos atspindys – išorinė (%)	8	68	11	68
Matomo šviesos atspindys – vidinė (%)	8	68	12	68
Saulės energijos refleksija (%)	5	66	28	66
Saulės energijos absorbcija (%)	8	22	12	24
Saulės energijos transmisija (%)	87	12	60	9
<b>Bendra saulės energija atnguinta (%)</b>	<b>12</b>	<b>82</b>	<b>35</b>	<b>88</b>
Infraraudonųjų spindulių atstūmimas...	16	90	16	96
Aklo redukavimas (%)	-	87	-	83
Šešėliavimo koeficientas	-	0.2	-	0.13
<b>g-vertė</b>	<b>0.88</b>	<b>0.14</b>	<b>0.65</b>	<b>0.11</b>
U-vertė (W/m <sup>2</sup> .°C)	5.8	5.8	1.1	1.1

## Taikymo patarimai<sup>02</sup>

Vertikali padėtis ir standartiniam stiklo paviršiui

- Skaidrus vienkartinis stiklas ✓
- Tonuotas vienkartinis stiklas ✓
- Atspindintis tonuotas vienkartinis... ✓
- Skaidrus didelės pakopos stiklas ✓
- Tonuotas didelės pakopos stiklas ✓
- Atspindintis tonuotas didelės pakopos... ✓
- Dujomis užpildytas didelės pakopos... ✓
- Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos... ✓
- Stadip Int. skaidrus didelės pakopos... ✓

✓ Taip    ✗ Nerekomenduojama    ! Atsargumas

## Įrengimo ir priežiūros patarimai

Naudokite Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestą 2 cL/L vandens, montavimui ir valymui. Vieną mėnesį po montavimo nevalykite ir nekljuokite lipdukų/klijų ant plėvelės. Išorės įrengimams, užtepkite silikoną ant plėvelės krašto, kad išvengtumėte oksidacijos. Prašome žiūrėti pranešimą „Naujoji garantija išorinėms plėvelėms“.



Peržiūrėti montavimo ir priežiūros patarimų vaizdo įrašą

<sup>01</sup> Reikšmės pagrįstos tyrimu, atliktu klimatuotame pastate Liuksemburge, kur plėvelė buvo užklijuota ant į rytus nukreipto low-E dvigubo stiklo. Šildymo laikotarpis laikomas nuo spalio iki kovo, o vėsinimo – nuo balandžio iki rugsėjo. Naudojama elektrinė šildymo sistema – šilumos siurblys, kurios našumas yra 3,5, o elektrinio vėsinimo sistemos našumas – 3. Daugiau informacijos rasite mūsų internetiniame įrankyje.

<sup>02</sup> Konsultacija, pagrįsta įstiklintu paviršiumi iki 2,5 m<sup>2</sup>, dėl bet kokio patvirtinimo ar terminio šoko analizės prašome susisiekti su mumis. Šio informacinio lapo duomenys nėra teisiškai įpareigojantys, SOLAR SCREEN pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo produktų sudėtį. Peržiūrėkite mūsų garantijas ir bendrąsias pardavimo sąlygas.