

Exterior

Interior


Solar  Screen

CLARITY 245 XC - OLD

Saulės Kontrolė
Permatomas - Išorės

Aprašymas

Matomo šviesos transmisija (%)




Matomo šviesos atspindys – išorinė (%)



UV atstūmimas (%)



Bendra saulės energija atnuginta (%)



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

||| 3 mm viengubas stiklas – be plėvelės ■ Plėvelė uždėta ant 3 mm viengubo stiklo

Charakteristikos


**Garantija**
10 metai**Ugnies atsparumo klasė**
M1**Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis**
3 metai**Turimi plotiai**
122 cm, 152 cm, 183 cm**Montavimo tipas**
Išorė**Spalva iš išorės**
Neutralus**Ilgis**
30.5 m

Struktūra

- 1 Atsparus įbrėžimams Kietasis Sluoksnis, Suteikiantis Paviršiaus Apsaugą, Ilgaamžiškumą ir Lengvą Valymą
- 2 Aukštos optinės kokybės poliesterio plėvelė su IR spindulius blokuojančia metalinių dalelių danga.
- 3 Klėjai
- 4 Aukštos Optinės Kokybės Poliesteris
- 5 Slėgiui jautrūs (PS) klėjai, polimerizuojantys su stiklu per 15 dienų.
- 6 Apsauginė PET atskyrimo juosta, pašalinama po montavimo.

**Sudėtis**
PET**Storis**

Detalės

Energinė ir aplinkos nauda⁰¹**Energijos sąnaudos****Anglies pėdsako mažinimas****Finansinių sąnaudų sumažinimas**Pasiekite mūsų energijos
taupymo skaičiuoklę

Optinės ir saulės savybės

Stiklo tipas

Viengubas stiklas 3 mm

Dvigubas Low-E

Be plėvelės Su plėvele Be plėvelės Su plėvele

Taikymo patarimai⁰²

Vertikali padėtis ir standartiniam stiklo paviršiui

Skaidrus vienkartinis stiklas ✓

Tonuotas vienkartinis stiklas ✓

Atspindintis tonuotas vienkartinis... ✓

Skaidrus didelės pakopos stiklas ✓

Tonuotas didelės pakopos stiklas ✓

Atspindintis tonuotas didelės pakopos...✓

Dujomis užpildytas didelės pakopos...✓

Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos...✓

Stadip Int. skaidrus didelės pakopos...✓

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Atsargumas

Įrengimo ir priežiūros patarimai

Peržiūrėti montavimo
ir priežiūros patarimų
vaizdo įrašą

01 Reikšmės pagrįstos tyrimu, atliktu klimatuotame pastate Liuksemburge, kur plėvelė buvo užklijuota ant į rytus nukreipto low-E dvigubo stiklo. Šildymo laikotarpis laikomas nuo spalio iki kovo, o vėsinimo – nuo balandžio iki rugsėjo. Naudojama elektrinė šildymo sistema – šilumos siurblys, kurios našumas yra 3,5, o elektrinio vėsinimo sistemos našumas – 3. Daugiau informacijos rasite mūsų internetiniame įrankyje.

02 Konsultacija, pagrįsta įstiklintu paviršiumi iki 2,5 m², dėl bet kokio patvirtinimo ar terminio šoko analizės prašome susisiekti su mumis. Šio informacinio lapo duomenys nėra teisiškai įpareigojantys, SOLAR SCREEN pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo produktų sudėtį. Peržiūrėkite mūsų garantijas ir bendrąsias pardavimo sąlygas.