



Solar  Screen

## CLEAR 4 XC

Saugumas

Saugumas - Prevencija

### Aprašymas

Plėvelė Clear 4 XC apsaugo langus ir neleidžia skilusiam stiklui išsibarstyti smūgio ar sprogo atveju. Puikiai permatoma ir lengvai klijuojama.

### Sertifikatai



**REACH / RoHS**  
Atitinkantis












**Ugnies atsparumo klasė**  
M1

Certified  
  
Corporation





Peržiūrėti saugos  
plėvelės testų vaizdo  
rašus

## Charakteristikos



-  **Garantija**  
5 metai
-  **Ugnies atsparumo klasė**  
M1
-  **Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis**  
3 metai
-  **REACH / RoHS**  
Atitinkantis
-  **Turimi plotiai**  
122 cm, 152 cm, 183 cm
-  **Montavimo tipas**  
Išorės
-  **Spalva iš išorės**  
Permatomas
-  **Ilgis**  
30.5 m
-  **Produkto anglies pėdsakas (LCA)**  
2.42 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Struktūra

- Atsparus įbrėžimams Kietasis Sluoksnis, Suteikiantis Paviršiaus Apsaugą, Ilgaamžiškumą ir Lengvą Valymą
- Aukštos Optinės Kokybės Poliesteris
- Sustiprinti slėgiui jautrūs (PS) klijai, užtikrinantys plėvelės elastingumą smūgio atveju; polimerizuojasi su stiklu per 30 dienų.
- Apsauginė PET atskyrimo juosta, pašalinama po montavimo.

-  **Sudėtis**  
PET
-  **Storis**  
120 μm

## Mechaninės savybės

-  **Tempiamoji jėga plyšimo metu**  
28 kg/cm
-  **Ilgėjimas lūžus**  
125%

## Optinės ir saulės savybės

Stiklo tipas	Viengubas stiklas 3 mm		Dvigubas Low-E	
	Be plėvelės	Su plėvele	Be plėvelės	Su plėvele
UV atstūmimas (%)	25	99	40	99
<b>Matomo šviesos transmisija (%)</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
Matomo šviesos atspindys – išorinė (%)	8	8	11	11
Matomo šviesos atspindys – vidinė (%)	8	8	12	11
Saulės energijos refleksija (%)	5	10	28	28
Saulės energijos absorbcija (%)	8	8	12	18
Saulės energijos transmisija (%)	87	82	60	54
<b>Bendra saulės energija atnuginta (%)</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>39</b>
Aklo redukavimas (%)	-	8	-	1
Šešėliavimo koeficientas	-	0.90	-	0.94
<b>g-vertė</b>	<b>0.88</b>	<b>0.83</b>	<b>0.65</b>	<b>0.61</b>
U-vertė (W/m <sup>2</sup> .°C)	5.8	5.7	1.1	1.1

Taikymo patarimai<sup>01</sup>

Vertikali padėtis ir standartiniam stiklo paviršiui

- Skaidrus vienkartinis stiklas ✓
- Tonuotas vienkartinis stiklas ✓
- Atspindintis tonuotas vienkartinis... ✓
- Skaidrus didelės pakopos stiklas ✓
- Tonuotas didelės pakopos stiklas ✓
- Atspindintis tonuotas didelės pakopos... ✓
- Dujomis užpildytas didelės pakopos... ✓
- Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos... ✓
- Stadip Int. skaidrus didelės pakopos... ✓

✓ Taip    ✗ Nerekomenduojama    ! Atsargumas

## Įrengimo ir priežiūros patarimai

Apsauginė plėvelė su sustiprintu PS klijais, reikalaujanti tinkamo naudojimo sprendimo: Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355) praskiestas iki 2 cL/L vandens, ir tinkamos saugos mentele (150-054 / 150-055 / 150-056). Nenuvalykite bent mėnesį ir nekljuokite lipdukų/klijų ant plėvelės.



Atsisiųsti montavimo  
ir priežiūros  
patarimus

**01** Konsultacija, pagrįsta įstiklintu paviršiumi iki 2,5 m<sup>2</sup>, dėl bet kokio patvirtinimo ar terminio šoko analizės prašome susisiekti su mumis.

Šio informacinio lapo duomenys nėra teisiškai įpareigojantys, SOLAR SCREEN pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo produktų sudėtį. Peržiūrėkite mūsų garantijas ir bendrąsias pardavimo sąlygas.