



Solar Screen

CU 20 dB36

Saugumas
Specifinė - Apsauga nuo aukšto
dažnio bangų.

Aprašymas

CU 20 dB36 – antiukštos dažnio plėvelė žymiai sumažina saulės sukurtą šilumą, išlaikydama dalį natūralios šviesos. Ji gerai sumažina akinimą ir suteikia pastatui spalvotą bei individualų akcentą. Be to, dėl grynų vario lydinio ji efektyviai apsaugo nuo aukštų dažnių ir slopina juos iki beveik 37 dB.

Sertifikatai



REACH / RoHS
Atitinkantis



Ugnies atsparumo klasė
M1



ASTM D4935 (EMI)
EMI slopinimas: 35,9 dB prie 2 GHz











Certified

Corporation





Peržiūrėti saugos
plėvelės testų vaizdo
rašus

Charakteristikos

-  **Garantija**
4 metai
-  **Ugnies atsparumo klasė**
M1
-  **Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis**
3 metai
-  **REACH / RoHS**
Atitinkantis
-  **ASTM D4935 (EMI)**
EMI slopinimas: 35,9 dB prie 2 GHz
-  **Turimi plotiai**
152 cm
-  **Montavimo tipas**
Išorės
-  **Spalva iš išorės**
Vario
-  **Ilgis**
30.5 m
-  **Produkto anglies pėdsakas (LCA)**
1.56 kgCO₂e/m²

Mechaninės savybės

-  **Tempiamoji jėga plyšimo metu**
N/A
-  **Ilgėjimas lūžus**
N/A

Optinės ir saulės savybės

Stiklo tipas	Viengubas stiklas 3 mm		Dvigubas Low-E	
	Be plėvelės	Su plėvele	Be plėvelės	Su plėvele
UV atstūmimas (%)	25	99	40	99
Matomo šviesos transmisija (%)	91	20	82	18
Matomo šviesos atspindys – išorinė (%)	8	37	11	37
Matomo šviesos atspindys – vidinė (%)	8	37	12	37
Saulės energijos refleksija (%)	5	39	28	40
Saulės energijos absorbcija (%)	8	46	12	50
Saulės energijos transmisija (%)	87	15	60	11
Bendra saulės energija atnuginta (%)	12	78	35	86
Aklo redukavimas (%)	-	79	-	76
Šešėliavimo koeficientas	-	0.31	-	0.22
g-vertė	0.88	0.27	0.65	0.14

Struktūra

- 1 Atsparus įbrėžimams Kietasis Sluoksnis, Suteikiantis Paviršiaus Apsaugą, Ilgaamžiškumą ir Lengvą Valymą
- 2 Aukštos optinės kokybės dažytas poliesteris su IR spindulius blokuojančia metalinių dalelių danga.
- 3 Klijai
- 4 Aukštos Optinės Kokybės Poliesteris
- 5 Slėgiui jautrūs (PS) klijai, polimerizuojantys su stiklu per 15 dienų.
- 6 Apsauginė PET atskyrimo juosta, pašalinama po montavimo.

-  **Sudėtis**
PET
-  **Storis**
75 μm

Taikymo patarimai⁰¹

Vertikali padėtis ir standartiniam stiklo paviršiui

- Skaidrus vienkartinis stiklas ✓
- Tonuotas vienkartinis stiklas ✓
- Atspindintis tonuotas vienkartinis... ✓
- Skaidrus didelės pakopos stiklas ✓
- Tonuotas didelės pakopos stiklas ✓
- Atspindintis tonuotas didelės pakopos... ✓
- Dujomis užpildytas didelės pakopos...! ✓
- Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos... ✗
- Stadip Int. skaidrus didelės pakopos...! ✓

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Atsargumas

Įrengimo ir priežiūros patarimai

Naudokite Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestą 2 cL/L vandens, montavimui ir valymui. Vieno mėnesio po montavimo nevalykite ir nekeiskite plėvelės klijaus/ar lipdukais.



Atsisiųsti montavimo ir priežiūros patarimus

01 Konsultacija, pagrįsta įstiklintu paviršiumi iki 2,5 m², dėl bet kokio patvirtinimo ar terminio šoko analizės prašome susisiekti su mumis.
Šio informacinio lapo duomenys nėra teisiškai įpareigojantys, SOLAR SCREEN pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo produktų sudėtį. Peržiūrėkite mūsų garantijas ir bendrąsias pardavimo sąlygas.