

Solar Screen

METALUX PLUS

Saulės Kontrolė


Tinka montuoti ant polikarbonato.
- Vidaus

Aprašymas


Metalux Plus - tai lipni atspindinti plėvelė, specialiai sukurta apsaugoti nuo saulės spindulių, ribojant gaunamą saulės šilumos ir saulės atspindžių kiekį ir mažinant tokių sintetinių medžiagų, kaip polikarbonatas ir kitos išblukimą.

Certified B Corporation


Matomo šviesos transmisija (%)




Matomo šviesos atspindys – išorinė (%)



UV atstūmimas (%)



Bendra saulės energija atnuginta (%)



3 mm viengubas stiklas – be plėvelės

Plėvelė uždėta ant 3 mm viengubo stiklo

Solar Screen

METALUX PLUS

Saulės Kontrolė
Tinka montuoti ant polikarbonato. - Vidaus

Charakteristikos

Garantija
Iki 8 metai

Ugnies atsparumo klasė
M1

Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis
3 metai

REACH / RoHS
Atitinkantis

Turimi plotiai
152 cm

Montavimo tipas
Vidus

Spalva iš išorės
Pilka

Ilgis
50 m

Produkto anglies pėdsakas (LCA)
1.56 kgCO2e/m²


Struktūra

1 80µm Polimerinis PVC
2 Pusiau nuolatiniai klijai, užtikrinantys paviršiaus dujų išsiskyrimą ir sumažinantys klijų pernešimą pašalinimo metu.
3 Popierinė atskyrimo juosta, tinkama skaitmeniniam pjovimui.

Sudėtis
PVC

Storis
80 µm

Detalės



Energinė ir aplinkos nauda[01]

Energijos sąnaudos
N/A

Anglies pėdsako mažinimas
N/A

Finansinių sąnaudų sumažinimas
N/A

Pasiekite mūsų energijos taupymo skaičiuoklę

Optinės ir saulės savybės

	Viengubas stiklas 3 mm		Dvigubas Low-E	
Stiklo tipas	Be plėvelės	Su plėvele	Be plėvelės	Su plėvele
UV atstūmimas (%)	25	70	40	N/A
Matomo šviesos transmisija (%)	**91**	**10**	**82**	**N/A**
Matomo šviesos atspindys – išorinė (%)	8	25	11	N/A
Matomo šviesos atspindys – vidinė (%)	8	25	12	N/A
Saulės energijos refleksija (%)	5	42	28	N/A
Saulės energijos absorbcija (%)	8	44	12	N/A
Saulės energijos transmisija (%)	87	14	60	N/A
Bendra saulės energija atnuginta (%)	**12**	**84**	**35**	**N/A**
Aklo redukavimas (%)	-	88	-	N/A
Šešėliavimo koeficientas	-	0.2	-	N/A
g-vertė	**0.88**	**0.22**	**0.65**	**N/A**

Taikymo patarimai[02]

Vertikali padėtis ir standartiniam stiklo paviršiui

Skaidrus vienkartinis stiklas	✓
Tonuotas vienkartinis stiklas	!
Atspindintis tonuotas vienkartinis...	✓
Skaidrus didelės pakopos stiklas	!
Tonuotas didelės pakopos stiklas	✗
Atspindintis tonuotas didelės pakopos...	✓
Dujomis užpildytas didelės pakopos...	✗
Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos...	✗
Stadip Int. skaidrus didelės pakopos...	✗

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Atsargumas

Įrengimo ir priežiūros patarimai

Naudokite Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestą 2 cL/L vandens, montavimui ir valymui. Vieno mėnesio po montavimo nevalykite ir nekeiskite plėvelės klijais/ar lipdukais.

Peržiūrėti montavimo ir priežiūros patarimų vaizdo įrašą

01 Reikšmės pagrįstos tyrimu, atliktu klimatuotame pastate Liuksemburge, kur plėvelė buvo užklijuota ant į rytus nukreipto low-E dvigubo stiklo. Šildymo laikotarpis laikomas nuo spalio iki kovo, o vėsinimo – nuo balandžio iki rugsėjo. Naudojama elektrinė šildymo sistema – šilumos siurblys, kurios našumas yra 3,5, o elektrinio vėsinimo sistemos našumas – 3. Daugiau informacijos rasite mūsų internetiniame įrankyje.

02 Konsultacija, pagrįsta įstiklintu paviršiumi iki 2,5 m², dėl bet kokio patvirtinimo ar terminio šoko analizės prašome susisiekti su mumis.
Šio informacinio lapo duomenys nėra teisiškai įpareigojantys, SOLAR SCREEN pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo produktų sudėtį. Peržiūrėkite mūsų garantijas ir bendrąsias pardavimo sąlygas.