

Solar Screen

MULTI - PROTEC 4 C

Saugumas

Anti-Grafiti - Standartas

Aprašymas

Ši daugiasluoksnė plėvelė turi daugybę gyvenimų! Iš tiesų, dėl 4 sluoksnių po 100 mikronų jis apsaugos jūsų paviršius nuo graffiti ir nuo įbrėžimų. Kai plėvelė bus per daug vizualiai pažeista, sluoksnį galėsite tiesiog pašalinti. Prieš pradedant montuoti naują plėvelę, jus turite 4 sluoksnius. Be to, ši plėvelė apsaugos jūsų langus nuo nelaimingų atsitikimų, agresijos ir sprogimo pavojų.

Sertifikatai

REACH / RoHS
Atitinkantis

Ugnies atsparumo klasė
M1

Certified B Corporation

Peržiūrėti saugos plėvelės testų vaizdo įrašus

Solar Screen

MULTI - PROTEC 4 C

Saugumas
Anti-Grafiti - Standartas

Charakteristikos

Garantija
Iki 5 metai

Ugnies atsparumo klasė
M1

Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis
3 metai

REACH / RoHS
Atitinkantis

Turimi plotiai
152 cm

Montavimo tipas
Vidus / išorė

Spalva iš išorės
Permatomas

Ilgis
30.5 m

Produkto anglies pėdsakas (LCA)
2.64 kgCO2e/m²

Struktūra

1 Atsparus Įbrėžimams Kietasis Sluoksnis, Suteikiantis Paviršiaus Apsaugą, Ilgaamžiškumą ir Lengvą Valymą
2 100µm Aukštos Optinės Kokybės Poliesteris
3 Nenuolatiniai slėgiui jautrūs (PS) klijai.
4 Atsparus Įbrėžimams Kietasis Sluoksnis, Suteikiantis Paviršiaus Apsaugą, Ilgaamžiškumą ir Lengvą Valymą
5 100µm Aukštos Optinės Kokybės Poliesteris
6 Nenuolatiniai slėgiui jautrūs (PS) klijai.
7 Atsparus Įbrėžimams Kietasis Sluoksnis, Suteikiantis Paviršiaus Apsaugą, Ilgaamžiškumą ir Lengvą Valymą
8 100µm Aukštos Optinės Kokybės Poliesteris
9 Nenuolatiniai slėgiui jautrūs (PS) klijai.
10 Atsparus Įbrėžimams Kietasis Sluoksnis, Suteikiantis Paviršiaus Apsaugą, Ilgaamžiškumą ir Lengvą Valymą
11 100µm Aukštos Optinės Kokybės Poliesteris
12 Nenuolatiniai slėgiui jautrūs (PS) klijai.
13 Apsauginė PET atskyrimo juosta, pašalinama po montavimo.

Sudėtis
PET

Storis
485 µm

Mechaninės savybės

Tempiamoji jėga plyšimo metu
N/A

Ilgėjimas lūžus
N/A

Optinės ir saulės savybės

	Viengubas stiklas 3 mm		Dvigubas Low-E	
Stiklo tipas	Be plėvelės	Su plėvele	Be plėvelės	Su plėvele
UV atstūmimas (%)	25	98	40	99
Matomo šviesos transmisija (%)	**91**	**82**	**82**	**74**
Matomo šviesos atspindys – išorinė (%)	8	11	11	16
Matomo šviesos atspindys – vidinė (%)	8	11	12	16
Saulės energijos refleksija (%)	5	9	28	24
Saulės energijos absorbcija (%)	8	14	12	25
Saulės energijos transmisija (%)	87	77	60	50
Bendra saulės energija atnuginta (%)	**12**	**19**	**35**	**35**
Aklo redukavimas (%)	-	17	-	10
Šešėliavimo koeficientas	-	0.90	-	1.0
g-vertė	**0.88**	**0.83**	**0.65**	**0.65**
U-vertė (W/m².°C)	5.8	5.7	1.1	1.1

Taikymo patarimai[01]

Vertikali padėtis ir standartiniam stiklo paviršiui

Skaidrus vienkartinis stiklas	✓
Tonuotas vienkartinis stiklas	✓
Atspindintis tonuotas vienkartinis...	✓
Skaidrus didelės pakopos stiklas	✓
Tonuotas didelės pakopos stiklas	✓
Atspindintis tonuotas didelės pakopos...	✓
Dujomis užpildytas didelės pakopos...	✓
Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos...	✓
Stadip Int. skaidrus didelės pakopos...	✓

✓ Taip × Nerekomenduojama ! Atsargumas

Įrengimo ir priežiūros patarimai

Apsauginė plėvelė su sustiprintu PS klijais, reikalaujanti tinkamo naudojimo sprendimo: Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355) praskiestas iki 2 cL/L vandens, ir tinkamos saugos mentele (150-054 / 150-055 / 150-056). Nenuvalykite bent mėnesį ir neklijuokite lipdukų/klijų ant plėvelės.

Atsisiųsti montavimo ir priežiūros patarimus

01 Konsultacija, pagrįsta įstiklintu paviršiumi iki 2,5 m², dėl bet kokio patvirtinimo ar terminio šoko analizės prašome susisiekti su mumis.
Šio informacinio lapo duomenys nėra teisiškai įpareigojantys, SOLAR SCREEN pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo produktų sudėtį. Peržiūrėkite mūsų garantijas ir bendrąsias pardavimo sąlygas.