

Solar Screen

SECUR 4

Saugumas
Specifinė - Avarinis Stiklo Remontas

Aprašymas

Veidrodžiai esantys viešose patalpose, tokiose kaip sporto salės, baseinai, liftai, turi būti aprupinti aukštesniu apsaugos lygiu, nei standartiniai stiklai. Secur 4 plėvelė (50m) specialiai sukurta padengti atgalinę veidrodžio pusę, kad sulaikyti skrėjančias šukes esant smugiui, gaisrui arba sproginui.

Sertifikatai

REACH / RoHS
Atitinkantis

EN 12600
2B2

Ugnies atsparumo klasė
M1

Certified B Corporation

Peržiūrėti saugos plėvelės testų vaizdo įrašus

Solar Screen

SECUR 4

Saugumas
Specifinė - Avarinis Stiklo Remontas

Charakteristikos

Garantija
5 metai

Ugnies atsparumo klasė
M1

Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis
3 metai

REACH / RoHS
Atitinkantis

EN 12600
2B2

Turimi plotiai
150 cm

Montavimo tipas
Vidaus

Spalva iš išorės
Permatomas

Ilgis
50 m

Produkto anglies pėdsakas (LCA)
1.82 kgCO2e/m²

Struktūra

1 Poliesteris 100µm
2 Sustiprinti slėgiui jautrūs (PS) klijai, užtikrinantys plėvelės elastingumą smūgio atveju; polimerizuojasi su stiklu per 30 dienų.
3 Popierinė atskyrimo juosta, tinkama skaitmeniniam pjovimui.

Sudėtis
PET

Storis
125 µm

Mechaninės savybės

Tempiamoji jėga plyšimo metu
220 kg/cm

Ilgėjimas lūžus
125%

Optinės ir saulės savybės

	Viengubas stiklas 3 mm		Dvigubas Low-E	
Stiklo tipas	Be plėvelės	Su plėvele	Be plėvelės	Su plėvele
UV atstūmimas (%)	25	95	40	99
Matomo šviesos transmisija (%)	**91**	**85**	**82**	**77**
Matomo šviesos atspindys – išorinė (%)	8	11	11	16
Matomo šviesos atspindys – vidinė (%)	8	11	12	16
Saulės energijos refleksija (%)	5	9	28	24
Saulės energijos absorbcija (%)	8	14	12	25
Saulės energijos transmisija (%)	87	77	60	50
Bendra saulės energija atnuginta (%)	**12**	**19**	**35**	**35**
Aklo redukavimas (%)	-	14	-	6
Šešėliavimo koeficientas	-	0.9	-	1
g-vertė	**0.88**	**0.83**	**0.65**	**0.65**
U-vertė (W/m².°C)	5.8	5.7	1.1	1.1

Taikymo patarimai[01]

Vertikali padėtis ir standartiniam stiklo paviršiui

Skaidrus vienkartinis stiklas	✓
Tonuotas vienkartinis stiklas	✓
Atspindintis tonuotas vienkartinis...	✓
Skaidrus didelės pakopos stiklas	✓
Tonuotas didelės pakopos stiklas	✓
Atspindintis tonuotas didelės pakopos...	✓
Dujomis užpildytas didelės pakopos...	✓
Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos...	✓
Stadip Int. skaidrus didelės pakopos...	✓

✓ Taip × Nerekomenduojama ! Atsargumas

Įrengimo ir priežiūros patarimai

Apsauginė plėvelė su sustiprintu PS klijais, reikalaujanti tinkamo naudojimo sprendimo: Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355) praskiestas iki 2 cL/L vandens, ir tinkamos saugos mentele (150-054 / 150-055 / 150-056). Nenuvalykite bent mėnesį ir neklijuokite lipdukų/klijų ant plėvelės.

Atsisiųsti montavimo ir priežiūros patarimus

01 Konsultacija, pagrįsta įstiklintu paviršiumi iki 2,5 m², dėl bet kokio patvirtinimo ar terminio šoko analizės prašome susisiekti su mumis.
Šio informacinio lapo duomenys nėra teisiškai įpareigojantys, SOLAR SCREEN pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo produktų sudėtį. Peržiūrėkite mūsų garantijas ir bendrąsias pardavimo sąlygas.