



Solar Screen

CU 20 dB36

Veiligheid
Specialiteit - Anti-Hoge
Frequentie

Beschrijving

De CU 20 dB36 - Anti-hoge frequentie folie vermindert de zonnewarmte aanzienlijk en behoudt een deel van het natuurlijke licht. Het zorgt voor een goede vermindering van verblinding en geeft het gebouw een kleurrijke en persoonlijke toets. Ten slotte beschermt het dankzij zijn zuivere koperlegering effectief tegen hoge frequenties en dempt het tot bijna 37 dB.

Certificeringen



REACH / RoHS
Conform



Brandweerstandsklasse
M1



ASTM D4935 (EMI)
EMI-verzwakking: 35,9 dB bij 2 GHz



Kenmerken

**Garantie**
4 jaren**Brandweerstandsklasse**
M1**Opslag onder aanbevolen voorwaarden**
3 jaren**REACH / RoHS**
Conform**ASTM D4935 (EMI)**
EMI-verzwakking: 35,9 dB bij 2 GHz**Beschikbare breedtes**
152 cm**Installatietype**
Buiten**Kleur van buitenzijde**
Koper**Lengte**
30.5 m**Koolstof-voetafdruk van het product (LCA)**
1.26 kgCO₂e/m²

Mechanische eigenschappen

**Treksterkte bij breuk**
N/A**Rekening bij breuk**
N/A

Optische en zonne-eigenschappen

Type ruit

Enkelglas 3 mm

Dubbel Low-E

Geen folie

Met folie

Geen folie

Met folie

UV-afwijzing (%)

25

99

40

99

Zichtbaar lichttransmissie (%)**91****20****82****18**

Zichtbaar lichtreflectie – extern (%)

8

37

11

37

Zichtbaar lichtreflectie – intern (%)

8

37

12

37

Solar-energie-reflectie (%)

5

39

12

40

Solar-energie-absorptie (%)

8

46

28

50

Solar-energietransmissie (%)

87

15

60

11

Totale solar-energie afgewezen (%)**12****78****35****86**

Licht-blokkering/reductie (%)

-

79

-

76

Schaduwcoëfficiënt

-

0.31

-

0.22

g-waarde**0.88****0.27****0.65****0.14**

Constructie

- 1 Krasbestendige harde coating voor bescherming, duurzaamheid en eenvoudige reiniging
- 2 Gekleurde polyester van hoge optische kwaliteit met een IR-blokkerende coating van metaaldeeltjes
- 3 Hechtlijm
- 4 Polyester van hoge optische kwaliteit
- 5 PS-lijm, polymeriseert met glas binnen 15 dagen
- 6 PET-beschermfolie, wegwerpbaar na installatie

**Samenstelling**
PET**Dikte**
75 µmAanbrengadvies⁰¹

Verticale situatie en voor een standaard glazen oppervlak

Helder enkelglas



Getint enkelglas



Reflecterend getint enkelglas



Helder dubbelglas



Getint dubbelglas



Reflecterend getint dubbelglas



Gasgevuld dubbelglas - Low E



Stadip Ext. helder dubbelglas



Stadip Int. helder dubbelglas



✓ Ja ✗ Niet aanbevolen ! Voorzichtigheid

Installatie- en Onderhoudsadvies

Gebruik Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355) verdund tot 2 cL/L water voor installatie en reiniging. Reinig niet gedurende een maand na installatie en breng geen stickers/adhesieven op de film aan.



Download het
installatie- en
onderhoudsadvies

⁰¹ Advies op basis van een beglaasd oppervlak tot 2,5 m², neem contact met ons op voor elke bevestiging of analyse van thermische schokken.
De gegevens in dit informatieblad zijn niet contractueel, SOLAR SCREEN behoudt zich het recht voor om de samenstelling van zijn producten op elk moment te wijzigen. Raadpleeg onze garanties en algemene verkoopvoorwaarden.