

Solar Screen

PROTEC 6 C

Veiligheid

Anti-Graffiti - Standaard

Beschrijving

Protec 6 C-folie is resistent tegen oplosmiddelen en biedt dan ook zeer effectieve bescherming tegen tags en graffiti. De beschermende eigenschappen van de folie zijn niet beperkt tot oplosmiddelen. Het raamoppervlak wordt tevens beschermd tegen andere vormen van vandalisme, bijvoorbeeld krassen of zuurbewerking. De folie is eenvoudig te installeren en te vervangen en valt ook onder de categorie veiligheidsfolie omdat glasscherven er na een explosie, inslag of brand door op hun plaats worden gehouden.

Certified B Corporation

Certificeringen

REACH / RoHS
Conform

Brandweerstandsklasse
M1

Bekijk testvideo's over de veiligheidsfolie

Solar Screen

PROTEC 6 C

Veiligheid
Anti-Graffiti - Standaard

Kenmerken

Garantie
Tot 5 jaren

Brandweerstandsklasse
M1

Opslag onder aanbevolen voorwaarden
3 jaren

REACH / RoHS
Conform

Beschikbare breedtes
152 cm

Installatietype
Binnenzijde / buitenzijde

Kleur van buitenzijde
Transparant

Lengte
30.5 m

Koolstof-voetafdruk van het product (LCA)
2.48 kgCO2e/m²

Constructie

1 Krasbestendige harde coating voor bescherming, duurzaamheid en eenvoudige reiniging
2 Polyester van hoge optische kwaliteit
3 Half-permanente lijm die het verwijderen van de film vergemakkelijkt
4 PET-beschermfolie, wegwerpbaar na installatie

Samenstelling
PET

Dikte
180 µm

Mechanische eigenschappen

Trekkracht bij breuk
N/A

Rekening bij breuk
125%

Optische en zonne-eigenschappen

	Enkelglas 3 mm		Dubbel Low-E	
Type ruit	Geen folie	Met folie	Geen folie	Met folie
UV-afwijzing (%)	25	95	40	99
Zichtbaar lichttransmissie (%)	**91**	**86**	**82**	**78**
Zichtbaar lichtreflectie – extern (%)	8	11	11	16
Zichtbaar lichtreflectie – intern (%)	8	11	12	16
Solar-energie-reflectie (%)	5	10	28	24
Solar-energie-absorptie (%)	8	8	12	22
Solar-energietransmissie (%)	87	83	60	54
Totale solar-energie afgewezen (%)	**12**	**20**	**35**	**35**
Licht-blokkering/reductie (%)	-	14	-	5
Schaduwcoëfficiënt	-	0.90	-	1.0
g-waarde	**0.88**	**0.83**	**0.65**	**0.65**
U-waarde (W/m².°C)	5.8	5.7	1.1	1.1

Aanbrengadvies[01]

Verticale situatie en voor een standaard glazen oppervlak

Helder enkelglas	✓
Getint enkelglas	✓
Reflecterend getint enkelglas	✓
Helder dubbelglas	✓
Getint dubbelglas	✓
Reflecterend getint dubbelglas	✓
Gasgevuld dubbelglas - Low E	✓
Stadip Ext. helder dubbelglas	✓
Stadip Int. helder dubbelglas	✓

✓ Ja × Niet aanbevolen ! Voorzichtigheid

Installatie- en Onderhoudsadvies

Veiligheidsfilm met versterkte PS-lijm, vereist een geschikte applicatieoplossing: Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355) verdund tot 2 cL/L water, en een geschikte veiligheidssqueegee (150-054 / 150-055 / 150-056). Niet reinigen gedurende ten minste één maand en geen stickers/adhesieven op de film aanbrengen.

Download het installatie- en onderhoudsadvies

01 Advies op basis van een beglaasd oppervlak tot 2,5 m², neem contact met ons op voor elke bevestiging of analyse van thermische schokken.
De gegevens in dit informatieblad zijn niet contractueel, SOLAR SCREEN behoudt zich het recht voor om de samenstelling van zijn producten op elk moment te wijzigen. Raadpleeg onze garanties en algemene verkoopvoorwaarden.