


Solar Screen

SECUR 4

Veiligheid

Specialiteit - Noodreparatie van glas

Beschrijving

Spiegels in openbare ruimten, zoals sportgebouwen, zwembaden en liften, moeten aan hogere veiligheidseisen voldoen dan normaal glas. De Secur 4-folie (50m) is speciaal ontworpen voor de achterzijde van spiegels en biedt bescherming doordat glasscherven er na een explosie, inslag of brand door op hun plaats worden gehouden.

Certificeringen

REACH / RoHS
Conform

EN 12600
2B2

Brandweerstandsklasse
M1

Certified B Corporation

Bekijk testvideo's over de veiligheidsfolie

Solar Screen

SECUR 4

Veiligheid
Specialiteit - Noodreparatie van glas

Kenmerken

Garantie
Tot 5 jaren

Brandweerstandsklasse
M1

Opslag onder aanbevolen voorwaarden
3 jaren

REACH / RoHS
Conform

EN 12600
2B2

Beschikbare breedtes
150 cm

Installatietype
Binnenzijde

Kleur van buitenzijde
Transparant

Lengte
50 m

Koolstof-voetafdruk van het product (LCA)
1.82 kgCO2e/m²

Constructie

1 Polyester 100 µm
2 Versterkte PS-lijm die de elasticiteit van de film ondersteunt bij impact, polymeriseert binnen 30 dagen
3 Papieren release liner die digitaal snijden mogelijk maakt

Samenstelling
PET

Dikte
125 µm

Mechanische eigenschappen

Trekkracht bij breuk
220 kg/cm

Rekening bij breuk
125%

Optische en zonne-eigenschappen

	Enkelglas 3 mm		Dubbel Low-E	
Type ruit	Geen folie	Met folie	Geen folie	Met folie
UV-afwijzing (%)	25	95	40	99
Zichtbaar lichttransmissie (%)	**91**	**85**	**82**	**77**
Zichtbaar lichtreflectie – extern (%)	8	11	11	16
Zichtbaar lichtreflectie – intern (%)	8	11	12	16
Solar-energie-reflectie (%)	5	9	28	24
Solar-energie-absorptie (%)	8	14	12	25
Solar-energietransmissie (%)	87	77	60	50
Totale solar-energie afgewezen (%)	**12**	**19**	**35**	**35**
Licht-blokkering/reductie (%)	-	14	-	6
Schaduwcoëfficiënt	-	0.9	-	1
g-waarde	**0.88**	**0.83**	**0.65**	**0.65**
U-waarde (W/m².°C)	5.8	5.7	1.1	1.1

Aanbrengadvies[01]

Verticale situatie en voor een standaard glazen oppervlak

Helder enkelglas	✓
Getint enkelglas	✓
Reflecterend getint enkelglas	✓
Helder dubbelglas	✓
Getint dubbelglas	✓
Reflecterend getint dubbelglas	✓
Gasgevuld dubbelglas - Low E	✓
Stadip Ext. helder dubbelglas	✓
Stadip Int. helder dubbelglas	✓

✓ Ja × Niet aanbevolen ! Voorzichtigheid

Installatie- en Onderhoudsadvies

Veiligheidsfilm met versterkte PS-lijm, vereist een geschikte applicatieoplossing: Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355) verdund tot 2 cL/L water, en een geschikte veiligheidssqueegee (150-054 / 150-055 / 150-056). Niet reinigen gedurende ten minste één maand en geen stickers/adhesieven op de film aanbrengen.

Download het installatie- en onderhoudsadvies

01 Advies op basis van een beglaasd oppervlak tot 2,5 m², neem contact met ons op voor elke bevestiging of analyse van thermische schokken.
De gegevens in dit informatieblad zijn niet contractueel, SOLAR SCREEN behoudt zich het recht voor om de samenstelling van zijn producten op elk moment te wijzigen. Raadpleeg onze garanties en algemene verkoopvoorwaarden.