

Exterior

Interior

Solar  Screen

## ALU 80 XC

Kontrola Słoneczna  
Srebro - Zewnętrzny

### Opis

Alu 80 XC skutecznie redukuje ciepło słoneczne i kontroluje olśnienie, zapewniając prywatność w ciągu dnia. Gwarantuje funkcjonalną wydajność, przepuszczając umiarkowaną ilość naturalnego światła, nadając elewacjom lustrzany i nowoczesny wygląd.

### Transmisja światła widzialnego (%)




### Odbicie światła widzialnego – zewnętrzne (%)



### Odrzut UV (%)











### Całkowita energia słoneczna odrzucona (%)



||| Szyba pojedyncza 3 mm - bez folii ■ Folia zastosowana na szybie pojedynczej 3 mm

## Charakterystyka

-  **Gwarancja**  
3 lata
-  **Klasa ogniotrwałości**  
M1
-  **Przechowywanie w zalecanych warunkach**  
3 lata
-  **Dostępne szerokości**  
91 cm, 122 cm, 152 cm, 183 cm
-  **Rodzaj montażu**  
Zewnętrzny
-  **Kolor od zewnątrz**  
Srebro
-  **Długość**  
30.5 m
-  **Ślad węglowy produktu (LCA)**  
1.49 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Konstrukcja

- 1 Powłoka odporna na zarysowania zapewniająca ochronę, trwałość i łatwe czyszczenie
- 2 Poliester wysokiej jakości optycznej z powłoką cząstek metalicznych blokujących IR
- 3 Klej łączący
- 4 Poliester wysokiej jakości optycznej
- 5 Klej czuły na nacisk (PS), polimeryzujący ze szkłem w ciągu 15 dni.
- 6 Ochronny liner PET jednorazowy po instalacji

-  **Skład**  
PET
-  **Grubość**  
75 µm

## Szczegóły

## Korzyści energetyczne i ekologiczne<sup>01</sup>

-  **Oszczędność energii**  
104.1 kWh/m<sup>2</sup>/rok
-  **Redukcja śladu węglowego**  
32.9 kgCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>
-  **Oszczędność finansowa**  
24 euros/m<sup>2</sup>/rok



Uzyskaj dostęp do naszego kalkulatora oszczędności energii

## Właściwości optyczne i słoneczne

Typ szyby	Pojedyncza szyba 3 mm		Podwójny Low-E	
	Bez folii	Z folią	Bez folii	Z folią
Odrzut UV (%)	25	99	40	99
<b>Transmisja światła widzialnego (%)</b>	<b>91</b>	<b>24</b>	<b>82</b>	<b>22</b>
Odbicie światła widzialnego – zewnętrzne...	8	60	11	60
Odbicie światła widzialnego – wewnętrzne...	8	59	12	59
Odbicie energii słonecznej (%)	5	63	28	64
Absorpcja energii słonecznej (%)	8	22	12	25
Transmisja energii słonecznej (%)	87	15	60	12
<b>Całkowita energia słoneczna odrzucona (%)</b>	<b>12</b>	<b>80</b>	<b>35</b>	<b>86</b>
Odrzut promieniowania podczerwonego...	16	88	16	92
Redukcja oślepienia (%)	-	74	-	71
Współczynnik zacielenia	-	0.24	-	0.16
<b>g-wartość</b>	<b>0.88</b>	<b>0.21</b>	<b>0.65</b>	<b>0.14</b>

## Wskazówki dotyczące aplikacji<sup>02</sup>

Pionowa sytuacja i dla standardowej powierzchni szklanej

- Przezroczysta szyba jednowarstwowa ✓
- Przyciemnione jednowarstwowe... ✓
- Refleksyjne zabarwione... ✓
- Przezroczysta szyba dwuwarstwowa ✓
- Przyciemnione dwuwarstwowe szkło ✓
- Refleksyjne zabarwione... ✓
- Dwuwarstwowe szkło wypełnione... ✓
- Stadip Ext. przezroczyste... ✓
- Stadip Int. przezroczyste... ✓

✓ Tak    ✗ Niezalecane    ! Ostrożność

## Wskazówki dotyczące montażu i czyszczenia

Użyj Slide On (600-FO2) lub Film On (600-F0355) rozcieńczonych do 2 cL/L wody do instalacji i czyszczenia. Nie czyść przez co najmniej miesiąc po instalacji ani nie naklejaj naklejek/klejów na folię. W przypadku instalacji zewnętrznych nałóż silikon na obwód folii, aby zapobiec utlenianiu. Proszę odnieść się do informacji „Nowa gwarancja dla folii zewnętrznych”.



Uzyskaj dostęp do filmu z poradami dotyczącymi instalacji i konserwacji

<sup>01</sup> Wartości oparte na badaniu przeprowadzonym w klimatyzowanym budynku w Luksemburgu, z folią nałożoną na podwójne szkło low-E, skierowane na wschód. Okres grzewczy obejmuje miesiące od października do marca, a okres chłodzenia – od kwietnia do września. Uwzględniamy elektryczny system grzewczy typu pompa ciepła o wydajności 3,5 oraz elektryczny system chłodzenia o wydajności 3. Więcej informacji znajdziesz w naszym narzędziu online.

<sup>02</sup> Porada na podstawie powierzchni oszklonej do 2,5 m<sup>2</sup>, prosimy o kontakt w celu potwierdzenia lub analizy szoku termicznego. Dane w niniejszej karcie informacyjnej nie stanowią oferty, SOLAR SCREEN zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich produktów w dowolnym momencie. Zapoznaj się z naszymi gwarancjami i ogólnymi warunkami sprzedaży.