

Solar Screen

MULTIGLASS 66 C

Kontrola Słoneczna

Przezroczysty - Wewnętrzny - Wielostopowy Stop

Opis

Multikompozytowa folia Multiglass 66 C to rewelacyjna konstrukcja wydajnie blokująca promienie słoneczne i wszystko co jest z tym związane. Tarcza ochronna przed słońcem i bezpieczeństwo przed stresami termicznymi.

Certified B Corporation

Transmisja światła widzialnego (%)



Odbicie światła widzialnego – zewnętrzne (%)



Odrzut UV (%)



Całkowita energia słoneczna odrzucona (%)



Szyba pojedyncza 3 mm – bez folii

Folia zastosowana na szybie pojedynczej 3 mm

Solar Screen

MULTIGLASS 66 C

Kontrola Słoneczna
Przezroczysty - Wewnętrzny - Wielostopowy Stop

Charakterystyka

Gwarancja
Do 10 lata

Klasa ogniotrwałości
M1

Przechowywanie w zalecanych warunkach
3 lata

REACH / RoHS
Zgodny

Dostępne szerokości
122 cm, 152 cm

Rodzaj montażu
Wewnętrzne

Kolor od zewnątrz
Szampan

Długość
30.5 m

Ślad węglowy produktu (LCA)
1.34 kgCO2e/m²

Konstrukcja

1 Powłoka odporna na zarysowania zapewniająca ochronę, trwałość i łatwe czyszczenie
2 Poliester wysokiej jakości optycznej z powłoką cząstek metalicznych blokujących IR
3 Klej Łączący
4 Poliester wysokiej jakości optycznej
5 Klej czuły na nacisk (PS), polimeryzujący ze szkłem w ciągu 15 dni.
6 Ochronny liner PET jednorazowy po instalacji

Skład
PET

Grubość
55 µm

Szczegóły

Korzyści energetyczne i ekologiczne[01]

Oszczędność energii
32.7 kWh/m²/rok

Redukcj śladu węglowego
10.3 kgCO2/m²

Oszczędność finansowa
8 euros/m²/rok

Uzyskaj dostęp do naszego kalkulatora oszczędności energii

Właściwości optyczne i słoneczne

	Pojedyncza szyba 3 mm		Podwójny Low-E	
Typ szyby	Bez folii	Z folią	Bez folii	Z folią
Odrzut UV (%)	25	99	40	99
Transmisja światła widzialnego (%)	**91**	**44**	**82**	**40**
Odbicie światła widzialnego – zewnętrzne...	8	52	11	47
Odbicie światła widzialnego – wewnętrzne...	8	53	12	53
Odbicie energii słonecznej (%)	5	57	28	50
Absorpcja energii słonecznej (%)	8	14	12	25
Transmisja energii słonecznej (%)	87	30	60	25
Całkowita energia słoneczna odrzucona (%)	**12**	**67**	**35**	**61**
Odrzut promieniowania podczerwonego...	16	87	16	90
Redukcja oślepienia (%)	-	52	-	51
Współczynnik zacienienia	-	0.38	-	0.44
g-wartość	**0.88**	**0.33**	**0.65**	**0.39**
Wartość U (W/m².°C)	5.8	5.2	1.1	1.1

Wskazówki dotyczące aplikacji[02]

Pionowa sytuacja i dla standardowej powierzchni szklanej

Przezroczysta szyba jednowarstwowa	✓
Przyciemnione jednowarstwowe...	✓
Refleksyjne zabarwione...	✓
Przezroczysta szyba dwuwarstwowa	✓
Przyciemnione dwuwarstwowe szkło	✓
Refleksyjne zabarwione...	✓
Dwuwarstwowe szkło wypełnione...	✓
Stadip Ext. przezroczyste...	✓
Stadip Int. przezroczyste...	!

✓ Tak × Niezalecane ! Ostrożność

Wskazówki dotyczące montażu i czyszczenia

Użyj Slide On (600-FO2) lub Film On (600-F0355) rozcieńczonych do 2 cL/L wody do instalacji i czyszczenia. Nie czyść przez miesiąc po instalacji i nie naklejaj naklejek/klejów na folię. Konieczne jest zastosowanie naszego lakieru uszczelniającego (ref. 600-3950) na krawędziach folii po instalacji, aby zapobiec utlenianiu stopów metali.

Uzyskaj dostęp do filmu z poradami dotyczącymi instalacji i konserwacji

01 Wartości oparte na badaniu przeprowadzonym w klimatyzowanym budynku w Luksemburgu, z folią nałożoną na podwójne szkło low-E, skierowane na wschód. Okres grzewczy obejmuje miesiące od października do marca, a okres chłodzenia – od kwietnia do września. Uwzględniamy elektryczny system grzewczy typu pompa ciepła o wydajności 3,5 oraz elektryczny system chłodzenia o wydajności 3. Więcej informacji znajdziesz w naszym narzędziu online.

02 Porada na podstawie powierzchni oszklonej do 2,5 m², prosimy o kontakt w celu potwierdzenia lub analizy szoku termicznego.
Dane w niniejszej karcie informacyjnej nie stanowią oferty, SOLAR SCREEN zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich produktów w dowolnym momencie. Zapoznaj się z naszymi gwarancjami i ogólnymi warunkami sprzedaży.