

Solar Screen

SAFE 4 XC

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo - Zapobieganie

Opis

Safe 4XC to folia anty graffiti. Zapewnia nie tylko ochronę przed wszelkiego rodzaju sprayami, farbami itp... lecz również daje wszystko to co folia bezpieczna. Pokrywając szybę tą folią, zapewnisz wielopoziomową ochronę okna i samego siebie. Folia jest łatwa w demontażu i ponownej instalacji.

Certyfikaty

REACH / RoHS
Zgodny

Klasa ogniotrwałości
M1

Certified B Corporation

Obejrzyj filmy testowe dotyczące folii ochronnej

Solar Screen

SAFE 4 XC

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo - Zapobieganie

Charakterystyka

Gwarancja
Do 3 lata

Klasa ogniotrwałości
M1

Przechowywanie w zalecanych warunkach
3 lata

REACH / RoHS
Zgodny

Dostępne szerokości
122 cm, 152 cm, 183 cm

Rodzaj montażu
Zewnętrzne

Kolor od zewnątrz
Przezroczysty

Długość
30.5 m

Ślad węglowy produktu (LCA)
2.42 kgCO2e/m²

Konstrukcja

1 Powłoka odporna na zarysowania zapewniająca ochronę, trwałość i łatwe czyszczenie
2 Poliester wysokiej jakości optycznej
3 Klej Łączący
4 Poliester wysokiej jakości optycznej
5 Wzmocniony klej czuły na nacisk (PS), dostosowujący się do elastyczności folii w przypadku uderzenia; polimeryzuje ze szkłem w ciągu 30 dni.
6 Ochronny liner PET jednorazowy po instalacji

Skład
PET

Grubość
125 µm

Właściwości mechaniczne

Siła rozciągająca przy zerwaniu
28 kg/cm

Wydłużenie przy zerwaniu
125%

Właściwości optyczne i słoneczne

	Pojedyncza szyba 3 mm		Podwójny Low-E	
Typ szyby	Bez folii	Z folią	Bez folii	Z folią
Odrzut UV (%)	25	95	40	99
Transmisja światła widzialnego (%)	**91**	**85**	**82**	**77**
Odbicie światła widzialnego – zewnętrzne...	8	11	11	14
Odbicie światła widzialnego – wewnętrzne...	8	11	12	14
Odbicie energii słonecznej (%)	5	8	28	14
Absorpcja energii słonecznej (%)	8	16	12	25
Transmisja energii słonecznej (%)	87	76	60	51
Całkowita energia słoneczna odrzucona (%)	**12**	**20**	**35**	**41**
Redukcja oślepienia (%)	-	14	-	6
Współczynnik zacienienia	-	0.90	-	0.88
g-wartość	**0.88**	**0.80**	**0.65**	**0.57**
Wartość U (W/m².°C)	5.8	5.8	1.1	1.1

Wskazówki dotyczące aplikacji[01]

Pionowa sytuacja i dla standardowej powierzchni szklanej

Przezroczysta szyba jednowarstwowa	✓
Przyciemnione jednowarstwowe...	✓
Refleksyjne zabarwione...	✓
Przezroczysta szyba dwuwarstwowa	✓
Przyciemnione dwuwarstwowe szkło	✓
Refleksyjne zabarwione...	✓
Dwuwarstwowe szkło wypełnione...	✓
Stadip Ext. przezroczyste...	✓
Stadip Int. przezroczyste...	✓

✓ Tak × Niezalecane ! Ostrożność

Wskazówki dotyczące montażu i czyszczenia

Folia bezpieczeństwa z wzmocnionym klejem PS, wymagająca odpowiedniego roztworu aplikacyjnego: Slide On (600-FO2) lub Film On (600-F0355) rozcieńczonego do 2 cL/L wody, oraz odpowiedniej gumy bezpieczeństwa (150-054 / 150-055 / 150-056). Nie czyścić przez co najmniej miesiąc oraz nie naklejać naklejek/klejów na folię.

inst_maint_link_pdf - Title

01 Porada na podstawie powierzchni oszklonej do 2,5 m², prosimy o kontakt w celu potwierdzenia lub analizy szoku termicznego.
Dane w niniejszej karcie informacyjnej nie stanowią oferty, SOLAR SCREEN zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich produktów w dowolnym momencie. Zapoznaj się z naszymi gwarancjami i ogólnymi warunkami sprzedaży.