

Exterior

Interior

Solar Screen

SILVER 370 XC

Kontrola Słoneczna
Srebro - Zewnętrzny


Opis

Silver 370 XC posiada zaawansowaną, trójwarstwową konstrukcję PET, zapewniającą wyjątkową wydajność i trwałą odporność na warunki atmosferyczne. Znacząco redukuje nagrzewanie słoneczne, jednocześnie przepuszczając komfortową ilość naturalnego światła. Wyrafinowane wykończenie lustra z umiarkowanym połyskiem zapewnia doskonałą kontrolę oślnienia i prywatność w ciągu dnia, nadając elewacjom elegancki i nowoczesny wygląd.

Transmisja światła widzialnego (%)



Odbicie światła widzialnego – zewnętrzne (%)



Odrzut UV (%)



Całkowita energia słoneczna odrzucona (%)












0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

||| Szyba pojedyncza 3 mm – bez folii ■ Folia zastosowana na szybie pojedynczej 3 mm



Charakterystyka

-  **Gwarancja**
12 lata
-  **Klasa ogniotrwałości**
M1
-  **Przechowywanie w zalecanych warunkach**
3 lata
-  **REACH / RoHS**
Zgodny
-  **Dostępne szerokości**
122 cm, 152 cm, 183 cm
-  **Rodzaj montażu**
Zewnętrzny
-  **Kolor od zewnątrz**
Srebro Średnie
-  **Długość**
30.5 m
-  **Ślad węglowy produktu (LCA)**
1.4 kgCO_{2e}/m²

Konstrukcja

- 1 Powłoka odporna na zarysowania zapewniająca ochronę, trwałość i łatwe czyszczenie
- 2 Poliester wysokiej jakości optycznej z powłoką cząstek metalicznych blokujących IR
- 3 Klej łączący
- 4 Poliester wysokiej jakości optycznej
- 5 Klej łączący
- 6 Poliester wysokiej jakości optycznej
- 7 Klej czuły na nacisk (PS), polimeryzujący ze szkłem w ciągu 15 dni.
- 8 Ochronny liner PET jednorazowy po instalacji

-  **Skład**
PET
-  **Grubość**
75 μm

Szczegóły

Korzyści energetyczne i ekologiczne⁰¹

-  **Oszczędność energii**
85.7 kWh/m²/rok
-  **Redukcja śladu węglowego**
27.1 kgCO₂/m²
-  **Oszczędność finansowa**
20 euros/m²/rok



Uzyskaj dostęp do naszego kalkulatora oszczędności energii

Właściwości optyczne i słoneczne

Typ szyby	Pojedyncza szyba 3 mm		Podwójny Low-E	
	Bez folii	Z folią	Bez folii	Z folią
Odrzut UV (%)	25	99	40	99
Transmisja światła widzialnego (%)	91	30	82	28
Odbicie światła widzialnego – zewnętrzne...	8	50	11	50
Odbicie światła widzialnego – wewnętrzne...	8	47	12	47
Odbicie energii słonecznej (%)	5	50	28	50
Absorpcja energii słonecznej (%)	8	28	12	25
Transmisja energii słonecznej (%)	87	22	60	25
Całkowita energia słoneczna odrzucona (%)	12	70	35	78
Odrzut promieniowania podczerwonego...	16	79	16	88
Redukcja oślepienia (%)	-	67	-	66
Współczynnik zacielenia	-	0.34	-	0.26
g-wartość	0.88	0.3	0.65	0.23
Wartość U (W/m ² .°C)	5.8	5.8	1.1	1.1

Wskazówki dotyczące aplikacji⁰²

Pionowa sytuacja i dla standardowej powierzchni szklanej

- Przezroczysta szyba jednowarstwowa ✓
- Przyciemnione jednowarstwowe... ✓
- Refleksyjne zabarwione... ✓
- Przezroczysta szyba dwuwarstwowa ✓
- Przyciemnione dwuwarstwowe szkło ✓
- Refleksyjne zabarwione... ✓
- Dwuwarstwowe szkło wypełnione... ✓
- Stadip Ext. przezroczyste... ✓
- Stadip Int. przezroczyste... ✓

✓ Tak ✗ Niezalecane ! Ostrożność

Wskazówki dotyczące montażu i czyszczenia

Użyj Slide On (600-FO2) lub Film On (600-F0355) rozcieńczonych do 2 cL/L wody do instalacji i czyszczenia. Nie czyść przez co najmniej miesiąc po instalacji ani nie naklejaj naklejek/klejów na folię. W przypadku instalacji zewnętrznych nałoż silikon na obwód folii, aby zapobiec utlenianiu. Proszę odnieść się do informacji „Nowa gwarancja dla folii zewnętrznych”.



Uzyskaj dostęp do filmu z poradami dotyczącymi instalacji i konserwacji

⁰¹ Wartości oparte na badaniu przeprowadzonym w klimatyzowanym budynku w Luksemburgu, z folią nałożoną na podwójne szkło low-E, skierowane na wschód. Okres grzewczy obejmuje miesiące od października do marca, a okres chłodzenia – od kwietnia do września. Uwzględniamy elektryczny system grzewczy typu pompa ciepła o wydajności 3,5 oraz elektryczny system chłodzenia o wydajności 3. Więcej informacji znajdziesz w naszym narzędziu online.

⁰² Porada na podstawie powierzchni oszklonej do 2,5 m², prosimy o kontakt w celu potwierdzenia lub analizy szoku termicznego. Dane w niniejszej karcie informacyjnej nie stanowią oferty, SOLAR SCREEN zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich produktów w dowolnym momencie. Zapoznaj się z naszymi gwarancjami i ogólnymi warunkami sprzedaży.