

Exterior

Interior

# Solar Screen

## VISTA 99 XC - Day/Night Discretion

Kontrola Słoneczna  
Lustro Jednokierunkowe -  
Zewnętrzny

### Opis

VISTA 99 XC Day/Night Discretion, folia dzień & noc redukuje ciepło oraz rażenie słoneczne, zachowując przezierność od środka (folia bardzo ciemna). Jednokierunkowe lustro gwarantuje prywatność przed ciekawskimi spojrzzeniami, tworząc wizualną barierę zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy.

### Transmisja światła widzialnego (%)



### Odbicie światła widzialnego – zewnętrzne (%)



### Odrzut UV (%)












### Całkowita energia słoneczna odrzucona (%)



||| Szyba pojedyncza 3 mm – bez folii    ■ Folia zastosowana na szybie pojedynczej 3 mm

### Charakterystyka

-  **Gwarancja**  
3 lata
-  **Klasa ogniotrwałości**  
M1
-  **Przechowywanie w zalecanych warunkach**  
3 lata
-  **REACH / RoHS**  
Zgodny
-  **Dostępne szerokości**  
152 cm
-  **Rodzaj montażu**  
Zewnętrzny
-  **Kolor od zewnątrz**  
Srebro
-  **Długość**  
30.5 m
-  **Ślad węglowy produktu (LCA)**  
1.49 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

### Korzyści energetyczne i ekologiczne<sup>01</sup>

-  **Oszczędność energii**  
128.6 kWh/m<sup>2</sup>/rok
-  **Redukcja śladu węglowego**  
40.6 kgCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>
-  **Oszczędność finansowa**  
30 euros/m<sup>2</sup>/rok



Uzyskaj dostęp do naszego kalkulatora oszczędności energii

### Właściwości optyczne i słoneczne

Typ szyby	Pojedyncza szyba 3 mm		Podwójny Low-E	
	Bez folii	Z folią	Bez folii	Z folią
Odrzut UV (%)	25	99	40	99
<b>Transmisja światła widzialnego (%)</b>	<b>91</b>	<b>1</b>	<b>82</b>	<b>1</b>
Odbicie światła widzialnego – zewnętrzne...	8	88	11	88
Odbicie światła widzialnego – wewnętrzne...	8	11	12	11
Odbicie energii słonecznej (%)	5	85	28	85
Absorpcja energii słonecznej (%)	8	14	12	14
Transmisja energii słonecznej (%)	87	1	60	1
<b>Całkowita energia słoneczna odrzucona (%)</b>	<b>12</b>	<b>99</b>	<b>35</b>	<b>99</b>
Odrzut promieniowania podczerwonego...	16	96	16	97
Redukcja oślepienia (%)	-	99	-	99
Współczynnik zacielenia	-	0.06	-	0.03
<b>g-wartość</b>	<b>0.88</b>	<b>0.05</b>	<b>0.65</b>	<b>0.02</b>
Wartość U (W/m <sup>2</sup> .°C)	5.8	5.8	1.1	1.1

### Konstrukcja

- 1 Powłoka odporna na zarysowania zapewniająca ochronę, trwałość i łatwe czyszczenie
- 2 Poliester wysokiej jakości optycznej z powłoką cząstek metalicznych blokujących IR
- 3 Klej łączący
- 4 Barwiony poliester wysokiej jakości optycznej
- 5 Klej czuły na nacisk (PS), polimeryzujący ze szkłem w ciągu 15 dni.
- 6 Ochronny liner PET jednorazowy po instalacji

-  **Skład**  
PET
-  **Grubość**  
75 µm

### Szczegóły

### Wskazówki dotyczące aplikacji<sup>02</sup>

Pionowa sytuacja i dla standardowej powierzchni szklanej

- Przezroczysta szyba jednowarstwowa ✓
- Przyciemnione jednowarstwowe... ✓
- Refleksyjne zabarwione... ✓
- Przezroczysta szyba dwuwarstwowa ✓
- Przyciemnione dwuwarstwowe szkło ✓
- Refleksyjne zabarwione... ✓
- Dwuwarstwowe szkło wypełnione... ✓
- Stadip Ext. przezroczyste... ✓
- Stadip Int. przezroczyste... ✓

✓ Tak    ✗ Niezalecane    ! Ostrożność

### Wskazówki dotyczące montażu i czyszczenia

Użyj Slide On (600-FO2) lub Film On (600-F0355) rozcieńczonych do 2 cL/L wody do instalacji i czyszczenia. Nie czyść przez miesiąc po instalacji ani nie naklejaj naklejek/klejów na folię.



Uzyskaj dostęp do filmu z poradami dotyczącymi instalacji i konserwacji

<sup>01</sup> Wartości oparte na badaniu przeprowadzonym w klimatyzowanym budynku w Luksemburgu, z folią nałożoną na podwójne szkło low-E, skierowane na wschód. Okres grzewczy obejmuje miesiące od października do marca, a okres chłodzenia – od kwietnia do września. Uwzględniamy elektryczny system grzewczy typu pompa ciepła o wydajności 3,5 oraz elektryczny system chłodzenia o wydajności 3. Więcej informacji znajdziesz w naszym narzędziu online.

<sup>02</sup> Porada na podstawie powierzchni oszklonej do 2,5 m<sup>2</sup>, prosimy o kontakt w celu potwierdzenia lub analizy szoku termicznego. Dane w niniejszej karcie informacyjnej nie stanowią oferty, SOLAR SCREEN zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich produktów w dowolnym momencie. Zapoznaj się z naszymi gwarancjami i ogólnymi warunkami sprzedaży.