



# Solar Screen

## ECLIPSE 40-80 C


Controle Solar

Fotocromático - Interior

### Descrição

Fotocromático Film. Com fabricação poliéster PET, com uma tecnologia nano-cerâmica, que escurece em função da luminosidade e assim oferece uma verdadeira proteção contra o calor solar.

### Transmissão da luz visível (%)



### Reflexão da luz visível – Externa (%)



### Rejeição UV (%)



### Energia solar total rejeitada (%)



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

||| Vidro simples de 3 mm – sem película ■ Película aplicada em vidro simples de 3 mm



## Características


-  **Garantia**  
2 anos
-  **Classificação de resistência ao fogo**  
M1
-  **Armazenamento em condições recomendadas**  
3 anos
-  **REACH / RoHS**  
Conforme
-  **Larguras disponíveis**  
152 cm
-  **Tipo de instalação**  
Interior
-  **Cor vista do exterior**  
Fumado
-  **Comprimento**  
30.5 m
-  **Pegada de carbono do produto (LCA)**  
1.26 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>


## Construção

- 1 Revestimento duro resistente a riscos que proporciona proteção da superfície, durabilidade e facilidade de limpeza
- 2 Poliéster de alta qualidade óptica com revestimento nanocerâmico de bloqueio de IR
- 3 Adesivo de ligação
- 4 Poliéster de alta qualidade óptica
- 5 Adesivo PS, polimeriza com vidro em 15 dias
- 6 Liner de libertação PET de protecção, descartável após instalação

-  **Composição**  
PET
-  **Espessura**  
55 µm

## Detalhes

Benefícios energéticos e ambientais<sup>01</sup>

-  **Economia de energia**  
N/A
-  **Redução da pegada de carbono**  
N/A
-  **Economia financeira**  
N/A



Acesse o nosso  
calculador de economia  
de energia

## Propriedades óticas e solares

Tipo de vidro	Vidro simples 3 mm		Duplo Low-E	
	Sem película	Com película	Sem película	Com película
Rejeição UV (%)	25	99	40	99
Transmissão da luz visível (%)	91	75	82	68
Reflexão da luz visível – Externa (%)	8	10	11	15
Reflexão da luz visível – Interna (%)	8	9	12	15
Reflexão de energia solar (%)	5	13	12	26
Absorção de energia solar (%)	8	54	28	59
Transmissão de energia solar (%)	87	23	60	15
Energia solar total rejeitada (%)	12	50	35	35
Redução do ofuscamento (%)	-	80	-	17
Valor g	0.88	0.36	0.65	0.61
Valor U (W/m <sup>2</sup> .°C)	5.8	4.9	1.1	1.1

Conselhos de aplicação<sup>02</sup>

Situação vertical e para uma superfície envidraçada padrão

- Vidro simples claro ✓
- Vidro simples com cor !
- Vidro simples refletivo com cor !
- Vidro duplo claro !
- Vidro duplo com cor ✗
- Vidro duplo refletivo com cor !
- Vidro duplo preenchido com gás - Low-E !
- Laminado Ext. claro duplo !
- Laminado Int. claro duplo ✗

✓ Sim ✗ Não recomendado ! Precaução

## Conselhos de instalação e manutenção

Utilize Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) diluído a 2 cL/L de água para instalação e limpeza. Não limpe durante um mês após a instalação nem aplique autocolantes/adesivos no filme. É essencial aplicar o nosso verniz de selagem (ref. 0771) nas bordas do filme após a instalação para evitar a oxidação das ligas metálicas.



Acenda ao vídeo  
com conselhos  
de instalação e  
manutenção

<sup>01</sup> Valores baseados num estudo realizado num edifício climatizado no Luxemburgo, com uma película aplicada num vidro duplo low-E orientado a Este. Os meses de aquecimento considerados vão de outubro a março e os meses de arrefecimento de abril a setembro. Consideramos um sistema de aquecimento elétrico do tipo bomba de calor com eficiência de produção de 3,5 e um sistema de ar condicionado elétrico com eficiência de 3. Para mais informações, consulte a nossa ferramenta online.

<sup>02</sup> Conselho baseado numa superfície envidraçada até 2,5 m<sup>2</sup>, contacte-nos para qualquer confirmação ou análise de choque térmico. Os dados desta ficha informativa não são contratuais, a SOLAR SCREEN reserva-se o direito de alterar a composição dos seus produtos a qualquer momento. Consulte as nossas garantias e condições gerais de venda.