



Solar  Screen

## SAFE 4 XC

Segurança  
Segurança - Prevenção

### Descrição

Resistente aos principais solventes, a película Safe 4 XC protege dos graffitis e das pinturas. Protege também contra outros actos de vandalismo, tais como os riscos ou ácidos. Aplicada e substituída muito facilmente, esta película também é considerada de "segurança", pois impede a projecção de vidros em caso de colisão ou explosão.

### Certificações



**REACH / RoHS**  
Conforme






**Classificação de resistência ao fogo**  
M1



Veja vídeos de teste  
sobre a película de  
segurança

## Características

-  **Garantia**  
3 anos
-  **Classificação de resistência ao fogo**  
M1
-  **Armazenamento em condições recomendadas**  
3 anos
-  **REACH / RoHS**  
Conforme
-  **Larguras disponíveis**  
122 cm, 152 cm, 183 cm
-  **Tipo de instalação**  
Exterior
-  **Cor vista do exterior**  
Transparente
-  **Comprimento**  
30.5 m
-  **Pegada de carbono do produto (LCA)**  
2.15 kgCO2e/m<sup>2</sup>

## Construção

- 1 Revestimento duro resistente a riscos que proporciona proteção da superfície, durabilidade e facilidade de limpeza
- 2 Poliéster de alta qualidade óptica
- 3 Adesivo de ligação
- 4 Poliéster de alta qualidade óptica
- 5 Adesivo PS reforçado para acompanhar a elasticidade do filme em caso de impacto, polimeriza com vidro em 30 dias
- 6 Liner de libertação PET de protecção, descartável após instalação

-  **Composição**  
PET
-  **Espessura**  
125 µm

## Propriedades mecânicas

-  **Força de tração na rotura**  
28 kg/cm
-  **Alongamento na ruptura**  
125%

## Propriedades óticas e solares

Tipo de vidro	Vidro simples 3 mm		Duplo Low-E	
	Sem película	Com película	Sem película	Com película
Rejeição UV (%)	25	95	40	99
<b>Transmissão da luz visível (%)</b>	<b>91</b>	<b>85</b>	<b>82</b>	<b>77</b>
Reflexão da luz visível – Externa (%)	8	11	11	14
Reflexão da luz visível – Interna (%)	8	11	12	14
Reflexão de energia solar (%)	5	8	28	14
Absorção de energia solar (%)	8	16	12	25
Transmissão de energia solar (%)	87	76	60	51
<b>Energia solar total rejeitada (%)</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>41</b>
Redução do ofuscamento (%)	-	14	-	6
Coeficiente de sombreamento	-	0.90	-	0.88
<b>Valor g</b>	<b>0.88</b>	<b>0.80</b>	<b>0.65</b>	<b>0.57</b>
Valor U (W/m <sup>2</sup> .°C)	5.8	5.8	1.1	1.1

## Conselhos de aplicação<sup>01</sup>

Situação vertical e para uma superfície envidraçada padrão

- Vidro simples claro** ✓
- Vidro simples com cor** ✓
- Vidro simples refletivo com cor** ✓
- Vidro duplo claro** ✓
- Vidro duplo com cor** ✓
- Vidro duplo refletivo com cor** ✓
- Vidro duplo preenchido com gás - Low-E** ✓
- Laminado Ext. claro duplo** ✓
- Laminado Int. claro duplo** ✓

✓ Sim    ✗ Não recomendado    ! Precaução

## Conselhos de instalação e manutenção

Filme de segurança com adesivo PS reforçado, que exige uma solução de aplicação adequada: Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) diluída a 2 cL/L de água, e um rodo de segurança adequado (150-054 / 150-055 / 150-056). Não limpe durante pelo menos um mês nem aplique autocolantes/adesivos no filme.



Descarregue os  
conselhos de  
instalação e  
manutenção

**01** Conselho baseado numa superfície envidraçada até 2,5 m<sup>2</sup>, contacte-nos para qualquer confirmação ou análise de choque térmico.  
Os dados desta ficha informativa não são contratuais, a SOLAR SCREEN reserva-se o direito de alterar a composição dos seus produtos a qualquer momento. Consulte as nossas garantias e condições gerais de venda.