

Exterior

Interior

Solar  Screen

**ALU 70 XC**

Солнечный Контроль  
Серебро - Экстерьер


#### Описание

Alu 70 XC эффективно снижает солнечное тепло и контролирует блики с мягким зеркальным эффектом, обеспечивая дневную приватность. Простой дизайн гарантирует функциональную эффективность, позволяя при этом умеренное количество естественного света, придавая фасадам чистый и современный вид.

#### Пропускание видимого света (%)



#### Отражение видимого света – внешнее (%)



#### Защита от УФ-излучения (%)











#### Общее отражение солнечной энергии (%)



||| Однокамерное стекло 3 мм – без плёнки ■ Плёнка нанесена на однокамерное стекло 3 мм



## Характеристики

-  **Гарантия**  
3 годы
-  **Класс огнестойкости**  
M1
-  **Хранение в рекомендованных условиях**  
3 годы
-  **Доступные ширины**  
91 cm, 122 cm, 152 cm, 183 cm
-  **Тип установки**  
Экстерьер
-  **Цвет снаружи**  
Серебро Среднее
-  **Длина (м)**  
30.5 m
-  **Углеродный след продукта (LCA)**  
1.18 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Конструкция

- Устойчивое к царапинам жёсткое покрытие, обеспечивающее защиту поверхности, долговечность и лёгкость очистки
- Полиэстер высокого оптического качества с покрытием из металлических частиц, блокирующих ИК
- Связующий клей
- Полиэстер высокого оптического качества
- Клей, чувствительный к давлению (PS), полимеризуется со стеклом в течение 15 дней.
- Защитная разделительная подложка из PET, удаляемая после установки.

-  **Состав**  
PET
-  **Толщина**  
75 µm

## Детали

Энергетические и экологические преимущества<sup>01</sup>

-  **Экономия энергии**  
83.7 kWh/m<sup>2</sup>/год
-  **Снижение углеродного следа**  
26.5 kgCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>
-  **Финансовая экономия**  
19 euros/m<sup>2</sup>/год



Получите доступ к  
нашему калькулятору  
экономии энергии

## Оптические и солнечные свойства

Тип стеклопакета	Одинарное стекло 3 мм		Двойной Low-E	
	Без плёнки	С плёнкой	Без плёнки	С плёнкой
Защита от УФ-излучения (%)	25	99	40	99
Пропускание видимого света (%)	91	43	82	39
Отражение видимого света – внешнее (%)	8	40	11	41
Отражение солнечной энергии (%)	5	44	12	46
Поглощение солнечной энергии (%)	8	29	28	34
Пропускание солнечной энергии (%)	87	27	60	20
<b>Общее отражение солнечной энергии (%)</b>	<b>12</b>	<b>66</b>	<b>35</b>	<b>76</b>
Отражение ИК-излучения (780-2500 нм) (%)	16	84	16	88
Снижение ослепления (%)	-	57	-	52
Коэффициент затенения	-	0.39	-	0.37
<b>g-значение</b>	<b>0.88</b>	<b>0.34</b>	<b>0.65</b>	<b>0.24</b>
U-значение (W/m <sup>2</sup> .°C)	5.8	5.8	1.1	1.1

Рекомендации по применению<sup>02</sup>

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

- Прозрачное одинарное стекло ✓
- Тонированное одинарное стекло ✓
- Отражающее тонированное... ✓
- Прозрачное двойное стекло ✓
- Тонированное двойное стекло ✓
- Отражающее тонированное двойное... ✓
- Газонаполненное двойное стекло ✗
- Stadip Ext. прозрачное двойное... ✓
- Stadip Int. прозрачное двойное... ✓

✓ Да ✗ Не рекомендуется ! Осторожность

## Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cЛ/л воды, при установке и очистке. Не очищайте в течение не менее одного месяца после установки и не наносите наклейки/клеи на плёнку. При внешних установках нанесите силикон по периметру плёнки чтобы предотвратить окисление. Пожалуйста, обратитесь к уведомлению «Новая гарантия для наружных плёнок».



Получить доступ к  
видео с советами  
по установке и  
обслуживанию

<sup>01</sup> Значения основаны на исследовании, проведённом в кондиционируемом здании в Люксембурге, где плёнка была нанесена на ориентированное на восток стеклопакетное стекло с низкой эмиссией (Low-E). Отопительный период — с октября по март, период охлаждения — с апреля по сентябрь. Рассматривается электрическая система отопления типа теплового насоса с коэффициентом эффективности 3,5 и электрическая система охлаждения с КПД 3. Дополнительную информацию вы найдёте в нашем онлайн-инструменте.

<sup>02</sup> Рекомендации основаны на площади остекления до 2,5 м<sup>2</sup>. Пожалуйста, свяжитесь с нами для подтверждения или проведения анализа термического удара. Данные, представленные в этом информационном листе, не являются договорными, SOLAR SCREEN оставляет за собой право в любое время изменять состав своей продукции. Ознакомьтесь с нашими гарантиями и общими условиями продаж.