

Exterior

Interior

Solar Screen

ALU 70 XC

Солнечный Контроль
Серебро - Экстерьер


Описание

Alu 70 XC эффективно снижает солнечное тепло и контролирует блики с мягким зеркальным эффектом, обеспечивая дневную приватность. Простой дизайн гарантирует функциональную эффективность, позволяя при этом умеренное количество естественного света, придавая фасадам чистый и современный вид.

Пропускание видимого света (%)




Отражение видимого света - внешнее (%)



Защита от УФ-излучения (%)



Общее отражение солнечной энергии (%)



||| Однокамерное стекло 3 мм - без плёнки ■ Плёнка нанесена на однокамерное стекло 3 мм



Характеристики

- Гарантия**
3 года
- Класс огнестойкости**
M1
- Хранение в рекомендованных условиях**
3 года
- Доступные ширины**
91 cm, 122 cm, 152 cm, 183 cm
- Тип установки**
Экстерьер
- Цвет снаружи**
Серебро Среднее
- Длина (м)**
30.5 м
- Углеродный след продукта (LCA)**
1.18 kgCO₂e/m²

Конструкция

- 1 Устойчивое к царапинам жёсткое покрытие, обеспечивающее защиту поверхности, долговечность и лёгкость очистки
- 2 Полиэстер высокого оптического качества с покрытием из металлических частиц, блокирующих ИК
- 3 Связующий клей
- 4 Полиэстер высокого оптического качества
- 5 Клей, чувствительный к давлению (PS), полимеризуется со стеклом в течение 15 дней.
- 6 Защитная разделительная подложка из PET, удаляемая после установки.

- Состав**
PET
- Толщина**
75 µm

Детали

Энергетические и экологические преимущества⁰¹

- Экономия энергии**
83.7 kWh/m²/год
- Снижение углеродного следа**
26.5 kgCO₂/m²
- Финансовая экономия**
19 euros/m²/год



Получите доступ к нашему калькулятору экономии энергии

Оптические и солнечные свойства

Тип стеклопакета	Одинарное стекло 3 мм		Двойной Low-E	
	Без плёнки	С плёнкой	Без плёнки	С плёнкой
Защита от УФ-излучения (%)	25	99	40	99
Пропускание видимого света (%)	91	43	82	39
Отражение видимого света - внешнее (%)	8	40	11	41
Отражение солнечной энергии (%)	5	44	12	46
Поглощение солнечной энергии (%)	8	29	28	34
Пропускание солнечной энергии (%)	87	27	60	20
Общее отражение солнечной энергии (%)	12	66	35	76
Отражение ИК-излучения (780-2500 нм) (%)	16	84	16	88
Снижение ослепления (%)	-	57	-	52
Коэффициент затенения	-	0.39	-	0.37
g-значение	0.88	0.34	0.65	0.24
U-значение (W/m ² .°C)	5.8	5.8	1.1	1.1

Рекомендации по применению⁰²

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

- Прозрачное одинарное стекло
- Тонированное одинарное стекло
- Отражающее тонированное...
- Прозрачное двойное стекло
- Тонированное двойное стекло
- Отражающее тонированное двойное...
- Газонаполненное двойное стекло
- Stadip Ext. прозрачное двойное...
- Stadip Int. прозрачное двойное...

✓ Да ✗ Не рекомендуется ! Осторожность

Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-F02) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/l воды, при установке и очистке. Не очищайте в течение не менее одного месяца после установки и не наносите наклейки/клеи на плёнку. При внешних установках нанесите силикон по периметру плёнки чтобы предотвратить окисление. Пожалуйста, обратитесь к уведомлению «Новая гарантия для наружных плёнок».



Получить доступ к видео с советами по установке и обслуживанию

⁰¹ Значения основаны на исследовании, проведённом в кондиционируемом здании в Люксембурге, где плёнка была нанесена на ориентированное на восток стеклопакетное стекло с низкой эмиссией (low-E). Отопительный период — с октября по март, период охлаждения — с апреля по сентябрь. Рассматривается электрическая система отопления типа теплового насоса с коэффициентом эффективности 3,5 и электрическая система охлаждения с КПД 3. Дополнительную информацию вы найдёте в нашем онлайн-инструменте.

⁰² Рекомендации основаны на площади остекления до 2,5 м². Пожалуйста, свяжитесь с нами для подтверждения или проведения анализа термического удара. Данные, представленные в этом информационном листе, не являются договорными, SOLAR SCREEN оставляет за собой право в любое время изменять состав своей продукции. Ознакомьтесь с нашими гарантиями и общими условиями продаж.