

Exterior

Interior

Solar  Screen

CHARCOAL 95 XC

Солнечный Контроль
Нейтральный - Экстерьер

Описание

пленка Уголь 95 XC является высокоэффективным средством снижения солнечных бликов, предоставляя, в то же время, нейтральный оттенок, без отражательной способности.

Пропускание видимого света (%)




Отражение видимого света – внешнее (%)



Защита от УФ-излучения (%)












Общее отражение солнечной энергии (%)



||| Однокамерное стекло 3 мм – без плёнки ■ Плёнка нанесена на однокамерное стекло 3 мм



Характеристики

-  **Гарантия**
2 года
-  **Класс огнестойкости**
M1
-  **Хранение в рекомендованных условиях**
3 года
-  **REACH / RoHS**
Соответствует
-  **Доступные ширины**
152 cm
-  **Тип установки**
Экстерьер
-  **Цвет снаружи**
Чёрный
-  **Длина (м)**
30.5 m
-  **Углеродный след продукта (LCA)**
1.07 kgCO2e/m²

Энергетические и экологические преимущества⁰¹

-  **Экономия энергии**
61.2 kWh/m²/год
-  **Снижение углеродного следа**
19.4 kgCO2/m²
-  **Финансовая экономия**
14 euros/m²/год



Получите доступ к
нашему калькулятору
экономии энергии

Конструкция

- 1 Устойчивое к царапинам жёсткое покрытие, обеспечивающее защиту поверхности, долговечность и лёгкость очистки
- 2 Окрашенный полиэстер высокого оптического качества
- 3 Клей, чувствительный к давлению (PS), полимеризуется со стеклом в течение 15 дней.
- 4 Защитная разделительная подложка из PET, удаляемая после установки.

-  **Состав**
PET
-  **Толщина**
30 µm

Детали

Оптические и солнечные свойства

| Тип стеклопакета | Одинарное стекло 3 мм | | Двойной Low-E | |
|--|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| | Без плёнки | С плёнкой | Без плёнки | С плёнкой |
| Защита от УФ-излучения (%) | 25 | 99 | 40 | 99 |
| Пропускание видимого света (%) | 91 | 6 | 82 | 5 |
| Отражение видимого света – внешнее (%) | 8 | 5 | 11 | 5 |
| Отражение видимого света – внутреннее (%) | 8 | 5 | 12 | 15 |
| Отражение солнечной энергии (%) | 5 | 7 | 28 | 12 |
| Поглощение солнечной энергии (%) | 8 | 48 | 12 | 59 |
| Пропускание солнечной энергии (%) | 87 | 45 | 60 | 29 |
| Общее отражение солнечной энергии (%) | 12 | 43 | 35 | 65 |
| Отражение ИК-излучения (780-2500 нм) (%) | 16 | 92 | 16 | 96 |
| Снижение ослепления (%) | - | 93 | - | 93 |
| Коэффициент затенения | - | 0.65 | - | 0.4 |
| g-значение | 0.88 | 0.57 | 0.65 | 0.35 |
| U-значение (W/m ² .°C) | 5.8 | 5.1 | 1.1 | 1.1 |

Рекомендации по применению⁰²

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

- Прозрачное одинарное стекло ✓
- Тонированное одинарное стекло !
- Отражающее тонированное... ✓
- Прозрачное двойное стекло ✓
- Тонированное двойное стекло !
- Отражающее тонированное двойное... ✓
- Газонаполненное двойное стекло -! !
- Stadip Ext. прозрачное двойное... ✗
- Stadip Int. прозрачное двойное... !

✓ Да ✗ Не рекомендуется ! Осторожность

Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/l воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клеи на пленку.



Получить доступ к
видео с советами
по установке и
обслуживанию

⁰¹ Значения основаны на исследовании, проведённом в кондиционируемом здании в Люксембурге, где плёнка была нанесена на ориентированное на восток стеклопакетное стекло с низкой эмиссией (Low-E). Отопительный период — с октября по март, период охлаждения — с апреля по сентябрь. Рассматривается электрическая система отопления типа теплового насоса с коэффициентом эффективности 3,5 и электрическая система охлаждения с КПД 3. Дополнительную информацию вы найдёте в нашем онлайн-инструменте.

⁰² Рекомендации основаны на площади остекления до 2,5 м². Пожалуйста, свяжитесь с нами для подтверждения или проведения анализа термического удара. Данные, представленные в этом информационном листе, не являются договорными, SOLAR SCREEN оставляет за собой право в любое время изменять состав своей продукции. Ознакомьтесь с нашими гарантиями и общими условиями продаж.