



Solar  Screen

## CLEAR 8 XC (NEW)

Безопасность

Безопасность - Защита

### Описание

Clear 8 XC защищает ваше стекло, обеспечивая удержание осколков на месте, прозрачность стекла и общую целостность в результате внешнего воздействия, взрыва или огня. Соответствует Европейскому Стандарту EN 12600.

### Сертификации



**REACH / RoHS**  
Соответствует



**EN 12600**  
1B1



**EN 356**  
P1A



**Класс огнестойкости**  
M1





Просмотреть  
тестовые видео о  
защитной плёнке

### Характеристики

-  **Гарантия**  
5 годы
-  **Класс огнестойкости**  
M1
-  **Хранение в рекомендованных условиях**  
3 годы
-  **REACH / RoHS**  
Соответствует
-  **EN 12600**  
1B1
-  **EN 356**  
P1A
-  **Доступные ширины**  
152 см, 183 см
-  **Тип установки**  
Экстерьер
-  **Цвет снаружи**  
Прозрачный
-  **Длина (м)**  
30.5 м
-  **Углеродный след продукта (LCA)**  
2.05 kgCO2e/m<sup>2</sup>

### Механические свойства (Mekhanicheskiye svoystva)

-  **Усилие при разрыве**  
40 kg/cm
-  **Удлинение при разрыве**  
125%

### Оптические и солнечные свойства

Тип стеклопакета	Одинарное стекло 3 мм		Двойной Low-E	
	Без плёнки	С плёнкой	Без плёнки	С плёнкой
Защита от УФ-излучения (%)	25	99	40	99
<b>Пропускание видимого света (%)</b>	<b>91</b>	<b>83</b>	<b>82</b>	<b>75</b>
Отражение видимого света – внешнее (%)	8	10	11	13
Отражение видимого света – внутреннее (%)	8	10	12	13
Отражение солнечной энергии (%)	5	10	28	29
Поглощение солнечной энергии (%)	8	14	12	20
Пропускание солнечной энергии (%)	87	76	60	51
<b>Общее отражение солнечной энергии (%)</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>43</b>
Снижение ослепления (%)	-	15	-	9
Коэффициент затенения	-	0.90	-	0.88
<b>g-значение</b>	<b>0.88</b>	<b>0.82</b>	<b>0.65</b>	<b>0.57</b>
U-значение (W/m <sup>2</sup> .°C)	5.8	5.7	1.1	1.1

### Конструкция

- 1 Устойчивое к царапинам жёсткое покрытие, обеспечивающее защиту поверхности, долговечность и лёгкость очистки
- 2 Полиэстер высокого оптического качества
- 3 Связующий клей
- 4 Полиэстер высокого оптического качества
- 5 Усиленный клей, чувствительный к давлению (PS), обеспечивающий эластичность плёнки при ударе; полимеризуется со стеклом в течение 30 дней.
- 6 Защитная разделительная подложка из PET, удаляемая после установки.

-  **Состав**  
PET
-  **Толщина**  
240 µm

### Рекомендации по применению<sup>01</sup>

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

- Прозрачное одинарное стекло ✓
- Тонированное одинарное стекло ✓
- Отражающее тонированное... ✓
- Прозрачное двойное стекло ✓
- Тонированное двойное стекло ✓
- Отражающее тонированное двойное... ✓
- Газонаполненное двойное стекло ✓
- Stadip Ext. прозрачное двойное... ✓
- Stadip Int. прозрачное двойное... ✓

✓ Да    ✗ Не рекомендуется    ! Осторожность

### Рекомендации по установке и обслуживанию

Защитная пленка с усиленным PS-клеем, требующая подходящего решения для нанесения: Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённого до 2 cL/л воды, а также соответствующего безопасного ракеля (150-054 / 150-055 / 150-056). Не очищайте в течение как минимум одного месяца и не наносите наклейки/клей на пленку.



Скачать  
рекомендации по  
установке и  
обслуживанию

<sup>01</sup> Рекомендации основаны на площади остекления до 2,5 м<sup>2</sup>. Пожалуйста, свяжитесь с нами для подтверждения или проведения анализа термического удара. Данные, представленные в этом информационном листе, не являются договорными, SOLAR SCREEN оставляет за собой право в любое время изменять состав своей продукции. Ознакомьтесь с нашими гарантиями и общими условиями продаж.