Solar Screen

CLEAR AB Anti-Fog

Безопасность специальная - Антизапотевающее покрытие

Описание

Clear AB Anti Fog незапотевающая пленка помогает предотвратить запотевание окон и зеркал, в помещениях, где вероятны большие перепады температур (ванные,бассейны, сауны и т.д.)

Сертификации

REACH / RoHS
Соответствует

Класс огнестойкости
M1

Certified B Corporation

Просмотреть тестовые видео о защитной плёнке

Solar Screen

CLEAR AB Anti-Fog

Безопасность
специальная - Антизапотевающее покрытие

Характеристики

Гарантия
2 годы

Класс огнестойкости
M1

Хранение в рекомендованных условиях
3 годы

REACH / RoHS
Соответствует

Доступные ширины
152 cm

Тип установки
Интерьер

Цвет снаружи
Прозрачный

Длина (м)
30.5 m

Углеродный след продукта (LCA)
1.53 kgCO2e/m²

Конструкция

1 Защитная разделительная подложка из PET, удаляемая после установки.
2 Устойчивое к царапинам жёсткое покрытие, обеспечивающее защиту поверхности, долговечность и лёгкость очистки
3 Полиэстер высокого оптического качества
4 Усиленный клей, чувствительный к давлению (PS), обеспечивающий эластичность плёнки при ударе; полимеризуется со стеклом в течение 30 дней.
5 Защитная разделительная подложка из PET, удаляемая после установки.

Состав
PET

Толщина
50 µm

Механические свойства (Mekhanicheskiye svoystva)

Усилие при разрыве
N/A

Удлинение при разрыве
N/A

Оптические и солнечные свойства

	Одинарное стекло 3 мм		Двойной Low-E	
Тип стеклопакета	Без плёнки	С плёнкой	Без плёнки	С плёнкой
Защита от УФ-излучения (%)	25	99	40	99
Пропускание видимого света (%)	**91**	**87**	**82**	**79**
Отражение видимого света – внешнее (%)	8	11	11	16
Отражение видимого света – внутреннее (%)	8	11	12	16
Отражение солнечной энергии (%)	5	10	28	24
Поглощение солнечной энергии (%)	8	14	12	26
Пропускание солнечной энергии (%)	87	76	60	50
Общее отражение солнечной энергии (%)	**12**	**18**	**35**	**35**
Снижение ослепления (%)	-	14	-	4
Коэффициент затенения	-	0.90	-	1.0
g-значение	**0.88**	**0.82**	**0.65**	**0.65**

Рекомендации по применению[01]

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	✓
Отражающее тонированное...	✓
Прозрачное двойное стекло	✓
Тонированное двойное стекло	✓
Отражающее тонированное двойное...	✓
Газонаполненное двойное стекло	✓
Stadip Ext. прозрачное двойное...	✓
Stadip Int. прозрачное двойное...	✓

✓ Да × Не рекомендуется ! Осторожность

Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/л воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клеи на пленку.

Скачать рекомендации по установке и обслуживанию

01 Рекомендации основаны на площади остекления до 2,5 м². Пожалуйста, свяжитесь с нами для подтверждения или проведения анализа термического удара.
Данные, представленные в этом информационном листе, не являются договорными, SOLAR SCREEN оставляет за собой право в любое время изменять состав своей продукции. Ознакомьтесь с нашими гарантиями и общими условиями продаж.