


Solar Screen

SECUR 4

Безопасность специальная - Экстренный ремонт стекла

Описание

Зеркала, размещенные в общественных местах, таких как спортивные залы, бассейны, лифты, должны предоставлять более высокий уровень защиты, чем стандартное стекло.Пленка The Secur 4 (50м) специально разработана для установки на обратную сторону зеркала, для удержания разлетающихся осколков в случае удара, пожара или взрыва.

Сертификации

REACH / RoHS
Соответствует

EN 12600
2B2

Класс огнестойкости
M1

Certified B Corporation

Просмотреть тестовые видео о защитной плёнке

Solar Screen

SECUR 4

Безопасность
специальная - Экстренный ремонт стекла

Характеристики

Гарантия
До 5 годы

Класс огнестойкости
M1

Хранение в рекомендованных условиях
3 годы

REACH / RoHS
Соответствует

EN 12600
2B2

Доступные ширины
150 cm

Тип установки
Внутренний

Цвет снаружи
Прозрачный

Длина (м)
50 m

Углеродный след продукта (LCA)
1.82 kgCO2e/m²

Конструкция

1 Полиэстер 100 µм
2 Усиленный клей, чувствительный к давлению (PS), обеспечивающий эластичность плёнки при ударе; полимеризуется со стеклом в течение 30 дней.
3 Бумажная разделительная подложка, подходящая для цифровой резки.

Состав
PET

Толщина
125 µm

Механические свойства (Mekhanicheskiye svoystva)

Усилие при разрыве
220 kg/cm

Удлинение при разрыве
125%

Оптические и солнечные свойства

	Одинарное стекло 3 мм		Двойной Low-E	
Тип стеклопакета	Без плёнки	С плёнкой	Без плёнки	С плёнкой
Защита от УФ-излучения (%)	25	95	40	99
Пропускание видимого света (%)	**91**	**85**	**82**	**77**
Отражение видимого света – внешнее (%)	8	11	11	16
Отражение видимого света – внутреннее (%)	8	11	12	16
Отражение солнечной энергии (%)	5	9	28	24
Поглощение солнечной энергии (%)	8	14	12	25
Пропускание солнечной энергии (%)	87	77	60	50
Общее отражение солнечной энергии (%)	**12**	**19**	**35**	**35**
Снижение ослепления (%)	-	14	-	6
Коэффициент затенения	-	0.9	-	1
g-значение	**0.88**	**0.83**	**0.65**	**0.65**
U-значение (W/m².°C)	5.8	5.7	1.1	1.1

Рекомендации по применению[01]

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	✓
Отражающее тонированное...	✓
Прозрачное двойное стекло	✓
Тонированное двойное стекло	✓
Отражающее тонированное двойное...	✓
Газонаполненное двойное стекло ...	✓
Stadip Ext. прозрачное двойное...	✓
Stadip Int. прозрачное двойное...	✓

✓ Да × Не рекомендуется ! Осторожность

Рекомендации по установке и обслуживанию

Защитная пленка с усиленным PS-клеем, требующая подходящего решения для нанесения: Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённого до 2 cL/л воды, а также соответствующего безопасного ракеля (150-054 / 150-055 / 150-056). Не очищайте в течение как минимум одного месяца и не наносите наклейки/клей на пленку.

Скачать рекомендации по установке и обслуживанию

01 Рекомендации основаны на площади остекления до 2,5 м². Пожалуйста, свяжитесь с нами для подтверждения или проведения анализа термического удара.
Данные, представленные в этом информационном листе, не являются договорными, SOLAR SCREEN оставляет за собой право в любое время изменять состав своей продукции. Ознакомьтесь с нашими гарантиями и общими условиями продаж.