


Solar Screen

VISTA 99 XC - Day/Night Discretion

Солнечный Контроль

Одностороннее зеркало. - Экстерьер

Описание

Плёнка марки Vista 99 XC Day/Night Discretion устраняет эффекты как нагрева поверхности, так и световые блики, без ущерба для видимости. Одностороннее зеркало гарантирует конфиденциальность от посторонних глаз, создавая визуальный барьер практически в светлое время суток и ночью.

Certified B Corporation


Пропускание видимого света (%)




Отражение видимого света – внешнее (%)



Защита от УФ-излучения (%)



Общее отражение солнечной энергии (%)



Однокамерное стекло 3 мм – без плёнки

Плёнка нанесена на однокамерное стекло 3 мм

Solar Screen

VISTA 99 XC - Day/Night Discretion

Солнечный Контроль
Одностороннее зеркало. - Экстерьер

Характеристики

Гарантия
До 3 годы

Класс огнестойкости
M1

Хранение в рекомендованных условиях
3 годы

REACH / RoHS
Соответствует

Доступные ширины
152 cm

Тип установки
Наружный

Цвет снаружи
Серебро

Длина (м)
30.5 m

Углеродный след продукта (LCA)
1.49 kgCO2e/m²

Конструкция

1 Устойчивое к царапинам жёсткое покрытие, обеспечивающее защиту поверхности, долговечность и лёгкость очистки
2 Полиэстер высокого оптического качества с покрытием из металлических частиц, блокирующих ИК
3 Связующий клей
4 Окрашенный полиэстер высокого оптического качества
5 Клей, чувствительный к давлению (PS), полимеризуется со стеклом в течение 15 дней.
6 Защитная разделительная подложка из PET, удаляемая после установки.

Состав
PET

Толщина
75 µm

Детали

Энергетические и экологические преимущества[01]

Экономия энергии
128.6 kWh/m²/год

Снижение углеродного следа
40.6 kgCO2/m²

Финансовая экономия
30 euros/m²/год

Получите доступ к нашему калькулятору экономии энергии

Оптические и солнечные свойства

	Одинарное стекло 3 мм		Двойной Low-E	
Тип стеклопакета	Без плёнки	С плёнкой	Без плёнки	С плёнкой
Защита от УФ-излучения (%)	25	99	40	99
Пропускание видимого света (%)	**91**	**1**	**82**	**1**
Отражение видимого света – внешнее (%)	8	88	11	88
Отражение видимого света – внутреннее (%)	8	11	12	11
Отражение солнечной энергии (%)	5	84	28	85
Поглощение солнечной энергии (%)	8	14	12	14
Пропускание солнечной энергии (%)	87	2	60	1
Общее отражение солнечной энергии (%)	**12**	**95**	**35**	**97**
Отражение ИК-излучения (780-2500 нм) (%)	16	97	16	98
Снижение ослепления (%)	-	99	-	99
Коэффициент затенения	-	0.06	-	0.03
g-значение	**0.88**	**0.07**	**0.65**	**0.03**
U-значение (W/m².°C)	5.8	5.8	1.1	1.1

Рекомендации по применению[02]

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	✓
Отражающее тонированное...	✓
Прозрачное двойное стекло	✓
Тонированное двойное стекло	✓
Отражающее тонированное двойное...	✓
Газонаполненное двойное стекло	✓
Stadip Ext. прозрачное двойное...	✓
Stadip Int. прозрачное двойное...	✓

✓ Да × Не рекомендуется ! Осторожность

Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/л воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клеи на пленку.

Получить доступ к видео с советами по установке и обслуживанию

01 Значения основаны на исследовании, проведённом в кондиционируемом здании в Люксембурге, где плёнка была нанесена на ориентированное на восток стеклопакетное стекло с низкой эмиссией (low-E). Отопительный период — с октября по март, период охлаждения — с апреля по сентябрь. Рассматривается электрическая система отопления типа теплового насоса с коэффициентом эффективности 3,5 и электрическая система охлаждения с КПД 3. Дополнительную информацию вы найдёте в нашем онлайн-инструменте.

02 Рекомендации основаны на площади остекления до 2,5 м². Пожалуйста, свяжитесь с нами для подтверждения или проведения анализа термического удара.
Данные, представленные в этом информационном листе, не являются договорными, SOLAR SCREEN оставляет за собой право в любое время изменять состав своей продукции. Ознакомьтесь с нашими гарантиями и общими условиями продаж.